



การเตรียมตัวกรองเซรามิกด้วยเครื่องอัดรีด

Preparation of a Ceramic Filter Equipped with an Extruder

สิตินันท์ ท่อแก้ว¹ พ่องศรี ศิวรัศักดิ์²

Sittinun Towkhew Pongsri Siwarasak

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมตัวกรองเซรามิกด้วยเครื่องอัดรีด เมื่อใช้ตัตดิบเป็นดินดำและดินขาวหลังจากได้ชิ้นงานนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำในชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น ตัวกรองเซรามิกมีความสามารถในการกรองน้ำลดลง ทั้งนี้เนื่องจากในดินดำมีเปอร์เซ็นต์สารช่วยในการหลอมเหลวมากขึ้น ทำให้ชิ้นงานเกิดการหลอมเหลวมากขึ้น ทำให้รูพรุนมีขนาดเล็กลงและมีความพรุนภายในชิ้นงานลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าความแข็งแรงของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น

ABSTRACT

This research was to prepare a ceramic filter equipped with an extruder. When the green body prepared from ball clay and China clay was baked at 1,300°C for 2 hours. The results showed that when the percentage of ball clay in the green body increased, the efficiency of the ceramic filter decreased due to the high percentage of melting flux in the ball clay body. This resulted in higher melting, smaller pores, and decreased porosity in the baked body. In addition, its strength increased.

คำสำคัญ: ตัวกรองเซรามิก เครื่องอัดรีด ความสามารถในการกรองน้ำ

Keywords: ceramic filter, extruder and water flux

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ถ. รังสิต-นครนายก ต. องครักษ์ น. นครนายก 26120 e-mail: sittinun@swu.ac.th

² ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองಹก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

¹ Asst. Prof., Faculty of Engineering, Srinakarintarawirth Ongkarak, Nakornnayok 26120 e-mail: sittinun@swu.ac.th

² Asst. Prof., Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Phathumtani 12110



บทนำ

ตัวกรองเซรามิกถูกประยุกต์ใช้ในการกรองเพื่อแยกอนุภาคระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือ สารซึ่งไม่เลกุณนาดให้หล่อออกจากสารละลาย เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำผลไม้ เบียร์ และไวน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ในงานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก เช่น การเพิ่มปริมาณเชื้อสตีในการผลิตเชทานอลโดยอาศัยกระบวนการไมโครฟิลเตอร์ชั้น การแยกเนื้อไชเม่ จากน้ำหมัก เพื่อนำเนื้อไชเม่ไปใช้งาน ตัวกรองสามารถแบ่งได้ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ตัวกรองเซรามิก ตัวกรองพอลิเมอร์ และตัวกรองโลหะ ตัวกรองเซรามิกเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนความดันได้ดี ทนทานต่อสารเคมี มีความต้านทานจลินทรีย์

เก็บรักษาได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาว สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาการขึ้นรูปตัวกรอง เช่น Bouzerra, et. al. [1] ได้นำเอาดินขาวมาผสานกับโดโลไมต์ เพื่อใช้ในการผลิตชั้นรองรับโดยขึ้นรูปด้วยการอัดรีดและเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1,000 – 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง Jonger and Potgieter [2] ได้ใช้ถ่านหิน ดินดำ แบบโนร์ทและยิปซัมเป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวกรองเซรามิก ในขณะที่ Belouatek et. al. [3] ใช้บาร์บีไฟต์ เกอลิน เฟลสปานและทรายโดยใช้วิธีเทน้ำสไลป์

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวกรองเซรามิก คือ ดินขาวระนองและดินดำ PBA และขึ้นรูปตัวกรองเซรามิกด้วยวิธีการอัดรีด สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีการวิจัย

วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้

ดินขาวระนองและดินดำ PBA จากบริษัท คอมพาวค์เคลร์ ประเทศไทย


วิธีการขึ้นรูปตัวกรองด้วยวิธีการอัดรีด

ผสมวัตถุดิบ คือ ดินดำ ดินขาว น้ำมันพืช และน้ำ โดยใช้ปริมาณดินและน้ำมันเท่ากับ 800 กรัม และ 16 มิลลิลิตร ให้เข้ากัน ดังแสดงในตารางที่ 1 หลังผสานกันตามอัตราส่วนเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำดินที่เตรียมไว้เข้าเครื่องรีด

ดังแสดงในรูปที่ 1 สำหรับขนาดของชิ้นงานที่ได้จากการรีด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10 มิลลิเมตร ความหนา 2 มิลลิเมตร และ ความยาวประมาณ 250 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่ได้นำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน นำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเผาที่ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำชิ้นงานไปวัดความหนาแน่น ความพรุน การทดสอบ ขนาดรูพรุน โครงสร้าง และโครงสร้างจุลภาค

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของดินดำและดินขาว

องค์ประกอบ (%โดยน้ำหนัก)	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	K_2O	Na_2O	MgO	เต็ม
ดินดำ PBA	63.70	22.50	1.01	0.13	3.61	0.91	0.25	7.88
ดินขาว	46.70	36.70	1.09	0.01	1.25	0.05	0.05	14.30



รูปที่ 1 เครื่องอัลเดตที่ใช้ในการขึ้นรูปตัวกรองเซรามิก

การทดสอบการกรอง

นำชิ้นงานมาทดสอบสมบัติการกรองน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบการกรองชนิดไมโครฟิลเตอร์ชั้น แบบไอลขวางสมบัติของตัวกรองทดสอบที่อัตราการไหลที่ 5 ลิตรต่อนาที และที่ความดันแตกต่าง เป็น 4.75 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน

1999 Bruker AXS GmbH, Karlsruhe, West Germany วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscopy JSM 540 S วิเคราะห์รูปรุนด้วยเครื่องวัดความพรุนชนิดปอร์ท (Mercury Porosity) ของบริษัท Quatachrome รุ่น Pore master 33 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การวิเคราะห์ตัวอย่าง


วิเคราะห์โครงสร้างด้วยเครื่อง X-ray diffraction รุ่น Bruker D8 จากบริษัท 1998-

ผลการวิจัยและวิจารณ์


โครงสร้างและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุดิน

จากตารางที่ 1 พบร่วมกันว่า ในดินคำมีปริมาณ SiO_2 สูงกว่าในดินขาว ในขณะที่ดินคำมีปริมาณ Al_2O_3 ต่ำกว่าดินขาว นอกจากนี้ในดินคำมีปริมาณสารซึ่งในการหลอม เช่น CaO K_2O Na_2O MgO เป็นต้น ซึ่งพบว่า ในดินคำมีค่าสูงกว่าในดินขาวถึง 3.46 เปอร์เซ็นต์ นอกจักนี้ดินคำมีปริมาณเก้าน้อยกว่าในดินขาวถึง 6.42 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ XRD ของดินขาวและดินคำแสดงในรูปที่ 2 พบร่วมกันว่า

ดินขาวและดินคำมีพื้นที่ของเกอลินิต คริสโต巴ไลต์ ควอทซ์และเฟลสปานเป็นส่วนใหญ่ แต่ในดินขาวมีปริมาณของเกอลินิตสูงกว่าในดินคำ เกอลินิตมีสูตรโครงสร้างเป็น $2\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ในขณะที่ดินคำมีเฟสควอทซ์ (SiO_2) มากกว่าในดินขาว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลประกายทางเคมี และจากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของดินคำและดินขาวที่กำลังขยาย 15,000 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 3 พบร่วมกันว่า ดินคำและดินขาวมีรูปร่างเป็นแผ่นและเป็นแท่ง



รูปที่ 2 พีค XRD ของดินคำ (ก) และดินขาว (ข) เมื่อ K = Kaolnite; F = Feldspars; C = Cristobalite; Q = Quartz




รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคของ ดินคำ (ก) และดินขาว (ข) 6 μm

ผลของปริมาณน้ำต่อการอัดรีด

เนื้อดินในการอัดรีดเตรียมจากส่วนผสมระหว่างดินคำ ดินขาว และน้ำมันพีช น้ำมันพีชทำหน้าที่ให้เกิดความลื่น ทำให้ดินรีดได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การเติมน้ำทำให้เนื้อดินมีความเหนียวขึ้น ในรูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ดินคำและปริมาณการเติมน้ำในการอัดรีดจากรูปที่ 4 พบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินคำใน

เนื้อดินมีค่าเพิ่มขึ้น พบว่าปริมาณการใช้น้ำในส่วนผสมมีค่าลดลง เนื่องจาก โดยปกติ ดินคำเป็นดินที่มีความละเอียด และจัดเป็นดินที่มีความเหนียวในตัว ในขณะที่ดินขาวเป็นดินที่ไม่มีความเหนียว ทำให้จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก




รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ดินดำและปริมาณการเติมน้ำในการอัดรีด

โครงสร้างและโครงสร้างจุลภาคหลังการเผา


เมื่อนำตัวกรองที่เตรียมได้ไปเคราะห์โครงสร้างก่อนและหลังเผาที่ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า โครงสร้างของตัวกรองหลังการเผา มีการเปลี่ยนแปลงตามดังนี้ ของพีค XRD เกิดขึ้นดังแสดงผลวิเคราะห์ในรูปที่ 5 จากรูปที่ 5 ก เมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดินดำในตัวกรองทำให้ปริมาณของเกอลinite มีค่าเพิ่มขึ้น (พีคต่ำแห่งที่ 12.6 องศา) และปริมาณของคริสโตรบาริลิท มีค่าลดลง (พีคต่ำแห่งที่ 26.9 องศา) ในขณะที่เมื่อนำตัวกรองไปเผาแล้ว วิเคราะห์ XRD ดังแสดงในรูปที่ 5 ข พบว่า พีคของเกอลinite หายไป และพบพีคของมัลไลต์ (พีคต่ำแห่งที่ 16.5, 21.0, 26.8, 31.2, 33.4, 41.1 และ 50.2 องศา ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากเกอลinite เป็นมัลไลต์ ซึ่งผลการทดลองเป็น

ไปในแนวเดียวกับ Ribeiro *et. al* ได้ทำการทดลอง [5]

เมื่อนำตัวกรองที่เตรียมได้ไปเคราะห์โครงสร้างจุลภาคหลังเผาที่ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 6 จากรูปที่ 6 ก พบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำเป็น 0 ตัวกรองมีลักษณะจุลโครงสร้างเป็นแผ่นและแท่ง เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำเป็น 20 พบว่า โครงสร้างจุลภาค มีการหลอมรวมกันทำให้แผ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเกรนโตขึ้น ซึ่งแสดงถึงการหลอมรวมตัวกันมากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุน่าจะมาจากดินดำมีฟลักซ์มาก ซึ่งจากผลของคู่ประกอบทางเคมีของดินดำที่มีส่วนผสมของ Na_2O และ K_2O ที่มีปริมาณมากกว่าในดินขาว [2,6] ทำให้เกิดการหลอมได้ง่ายขึ้น




(ก)




(ข)

รูปที่ 5 โครงสร้างของตัวกรองที่เปอร์เซ็นต์ดินดำเท่ากับ 0 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของของแข็งก่อน (ก) และ หลังเผา (ข) ที่ 1,300 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง เมื่อ M = Mullite; K= kaolinite; Q = quartz; F = Feldspars; C = Cristobalite



(ก)



(ข)


รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของตัวกรองเซรามิกหลังเผาที่ 1,200 องศาเซลเซียส ที่เปอร์เซ็นต์ดินดำ 0 (ก) และ 20 (ข) โดยน้ำหนักของของแข็งที่กำลังขยาย 15,000 เท่า




สมบัติทางกายภาพของตัวกรองเซรามิก

เมื่อนำตัวกรองเซรามิกหลังเผาที่ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาวัดค่าความพรุน เปอร์เซ็นต์การหดตัว ความหนาแน่น และขนาดรูพรุนของตัวกรองที่เปอร์เซ็นต์ดินดำต่างๆ ดังแสดงผลการทดลองในรูปที่ 7 พบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำในส่วนผสมมีค่าเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าความพรุนและความหนาแน่นมีค่าลดลง ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การหดตัวและขนาดรูพรุนมี

ค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากในดินดั้มมีปริมาณ CaO K_2O Na_2O และ MgO ที่มีปริมาณมากกว่าในองค์ประกอบดินขาว (ตารางที่ 1) ซึ่ง CaO K_2O Na_2O และ MgO ในดินเป็นตัวช่วยในการหลอมเหลว ทำให้เมื่อเผาชิ้นงาน ความหนาแน่นของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการหดตัวมากขึ้น



(ก)





(ข)

รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์การหดตัวและความแข็งแรง (ก) และ ความหนาแน่นของชิ้นงานและความพรุน (ข) ที่เปอร์เซ็นต์ดินดำต่างๆ หลังการเผาชิ้นงานที่ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

สมบัติการกรอง

สมบัติการกรองของตัวกรองที่เตรียมได้หลังการเผาที่ 1,300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วัดโดยใช้ชุดทดสอบการกรองแบบไนล


ขนาดอย่างง่ายที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการดังแสดงในรูปที่ 8 เพื่อหาค่าฟลักชันน้ำที่อัตราการไหล 5 ลิตรต่อนาที



รูปที่ 8 ชุดทดลองสอบการกรองแบบให้ผลขนาดอย่างง่าย

ผลการทดลอง พบว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำมีค่าเพิ่มขึ้น ฟลักซ์ของน้ำมีค่าลดลง และเมื่อเปอร์เซ็นต์ดินดำมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของของแข็ง ฟลักซ์ของน้ำมีค่าเท่ากับ

ศูนย์ ในขณะที่เมื่อใช้ตัวกรองที่มีองค์ประกอบของดินขาวอย่างเดียวให้ค่าฟลักซ์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการที่ดินขาวมีเปอร์เซ็นต์สารช่วยในการหลอมเหลวต่ำ (รูปที่ 9)



รูปที่ 9 ฟลักซ์น้ำกับเวลาที่อัตราการไหล 5 ลิตรต่อนาที ที่เปอร์เซ็นต์ดินดำต่างๆ



สรุป

ในการวิจัย นี้สามารถเตรียมตัวกรอง เช้ามิก จากส่วนผสมดินดำและดินขาวจากการ อัดรีดได้ ซึ่งพบว่า เมื่อปริมาณดินดำมีค่าเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการกรองน้ำลดลง ขนาดรูพรุน และการหดตัวมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความพรุน และความหนาแน่นมีค่าลดลง

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับแหล่งเงินทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2550 ในโครงการวิจัย-เงินงบประมาณ เรื่อง การผลิตเนื้อไชม์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มาธิคิ

สำหรับอุตสาหกรรมเอนไซนอล ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- ราชมงคลธัญบุรี คลองนก ธัญบุรี ปทุมธานี

เอกสารอ้างอิง

- [1] Bouzerara, F. A. Harabi, S. Achour and A. Larbot. Porous ceramic supports for membranes prepared from kaolin and doloma mixtures. *Journal of European Ceramic Society*, Vol. 26 (2006), 1663–1671.
- [2] Jonger, A. and J.H. Potgieter. An evolution of selected waste resources for utilization in ceramic materials applications. *Journal of European Ceramic Society*, Vol. 25 (2005), 3145–3149.
- [3] Belouatek, A. N. Benderdouche, A. Addou, A. Ouagued and N. Bettahar. Preparation of inorganic supports for waste treatment. *Microporous and Mesoporous Materials*, Vol. 85 (2005), 163–168.
- [4] Hu, Y. and X. Liu. Chemical composition and surface property of kaolins. *Mineral Engineering*, Vol. 16 (2003), 1279–1284.
- [5] Ribeiro, M. J. D. U. Tulygavov, J. M. Ferreira and J. A. Lasbrincha. High temperature mullite dissolution in ceramic bodies derived from Al-rich sludge. *Journal of European Ceramic Society*, Vol. 25 (2005), 703–710.
- [6] Das, S. K. K. Dana, N. Singh and R. Sarkar. Shrinkage and strength behaviour of quartzitic and kaolinitic clays in wall tile compositions. *Applied Clay Science*, Vol. 29 (2005), 137–143.