

การปรับปรุงพฤติกรรมการย้อมสีไดเรกท์บนผ้าฝ้ายโดยใช้สารโพลิแคಥอิโอนิก

An Application of Polycationic Agent to Improve the Dyeing Behaviour of Direct Dyes on Cotton Fabric

พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์¹ และ อภิชาติ สนธิสมบัติ²

บทคัดย่อ

การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีไดเรกท์แบบจุ่มแช่ ต้องใช้อิเล็กโทร ไลท์(เกลือ)จำนวนมากเพื่อลดประจุบนผิวของเส้นใย นอกจากนี้อิเล็กโทร ไลท์ปริมาณสูง (40-100 กรัม/ลิตร) ที่ใช้ในการย้อม อาจส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้นทุนในการบำบัดน้ำมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการย้อมสีไดเรกท์บนผ้าฝ้ายโดยใช้สารโพลิแคಥอิโอนิก เพื่อเพิ่มสมบัติการดูดซึมน้ำและความคงทนของสี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยสารโพลิแคಥอิโอนิกช่วยเพิ่มความสามารถในการย้อมสีไดเรกท์ภายใต้ภาวะที่เหมะสม เช่น การสร้างประจุบนเส้นใย ซึ่งสามารถย้อมได้โดยไม่ต้องทิ้งนำจากการตกแต่งและไม่จำเป็นต้องใช้อิเล็กโทร ไลท์ ทำให้เกิดความประหยัด จากการทดลองเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งและผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่ง พบว่าสารโพลิแคಥอิโอนิกทำให้เกิดรูปแบบการย้อมที่แตกต่างออกไป ทำให้สีย้อมหนึบติดบนเส้นใยด้วยแรงทางประจุ ทำให้ผ้าที่ผ่านการตกแต่งด้วยสารโพลิแคಥอิโอนิกมีการดูดซึมน้ำและความเข้มสีดีกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่ง แม้ว่าจะทำการย้อมโดยปราศจากสารอิเล็กโทร ไลท์ และยังมีสมบัติความคงทนของสีดีขึ้น

คำสำคัญ : สารโพลิแคಥอิโอนิก, พฤติกรรมการย้อม

Abstract

Cotton fabric is predominantly dyed with direct dyes in the presence of a considerable amount of electrolyte (salt) to reduce negative charge on fiber surface. Thus, the high concentration (40 - 100 g/l) of electrolyte required in cotton fabric dyeing may pose additional effluent problem and waste water treatment costs. The application of polycationic agent to modify the dyeing behaviour of direct dyes on cotton fabric is investigated. Typically, polycationic agent had been treated on dyed fabric to improve fastness properties. The purpose of this work is to determine the effect of polycationic agent on the dyeability

of cotton fabric. It was found that cotton fabric pretreated with polycationic agent showed different dyeing pattern. It could be the reason that the dyes is fixed on the fiber by ionic force. Therefore, color strength and exhaustion of pretreated fabric is better than untreated fabric and increasing in fastness properties, even when dyeing had been carried out in the absence of electrolyte.

Keywords : polycationic agent, dyeing behaviour

1. บทนำ

การย้อมสีบนผ้าฝ้าย นอกจากใช้สีรีแอคทีฟแล้ว ยังนิยมย้อมด้วยสีไಡเรกท์ เพราะมีช่วงสีให้เลือกกว้าง มีความสดใสคึกว่าสีรีแอคทีฟ ขั้นตอนการย้อมไม่ยุ่งยาก แต่มีสมบัติความคงทนของสีไม่ค่อยดี โดยเฉพาะความคงทนของสีต่อการซัก โครงสร้างทางเคมีของสีไಡเรกท์อยู่ในรูปเกลือโซเดียมของกรดซัลโฟนิก โครงสร้างที่พับมากที่สุดคือ อะโซ มีทั้งโนโน่ ได ไตร และพอลิอะโซ

การย้อมสีไಡเรกท์บนผ้าฝ้ายจะใช้อิเล็กโตรไอล์ เช่น โซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมชัลเฟต ไปลดประจุลบบนผิวของเส้นใย ทำให้สีขึ้นไปติดบนเส้นใยมากขึ้น [1] ปริมาณสารอิเล็กโตรไอล์ที่ใช้ขึ้นกับความเข้มสีที่ต้องการ โดยสีข้อมะพนึกติดกับเส้นใยด้วยพันธะ ไฮโดรเจน และแรงวนเครื่องวัลล์ ด้วยพันธะที่มีความแข็งแรงตั่นๆ ทำให้มีความคงทนต่อการซักต่ำ ซึ่งสีไಡเรกท์ที่มีการพนึกติดต่ำ และใช้สารอิเล็กโตรไอล์ที่ในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงกระบวนการย้อมสีไಡเรกท์ เพื่อให้มีการพนึกติดสูงขึ้น และใช้สารอิเล็กโตรไอล์ที่น้อยลงหรือไม่ใช้เลย

มีการศึกษา การลดปริมาณอิเล็กโตรไอล์ในการย้อมหรือการพิมพ์สีไಡเรกท์ไว้น้อยมาก เช่น การพิมพ์อิงค์เจ็ทบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งให้มี

ประจุบวก[2] เป็นต้น ส่วนใหญ่จานวิจัยเน้นการพัฒนาการย้อม หรือการพิมพ์สีรีแอคทีฟ ได้แก่ การใช้อิเล็กโตรไอล์อนิทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ ได้ เช่น ไตรโซเดียมซิตเรตหรือโซเดียมอีเดทแทน อิเล็กโตรไอล์อนิทรีย์ที่ใช้อยู่ทั่วไป [3] หรือการใช้สีรีแอคทีฟประจุบวก [4] ที่เริ่มนีการผลิตออกมาใช้งาน อิกวิชันนิ่งเป็นการดัดแปลงโครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลสให้แสดงประจุบวก โดยทำการตกแต่งด้วยสารเคนไซครเมอร์ [5] หรือสารแคಥอิโอนิกรีแอคทีฟพอลิเมอร์ที่มีหมู่cationท่อร์นารีแอมโมเนียม [6] หรือดัดแปลงโครงสร้างเส้นใยเซลลูโลส ด้วยอนุพันธ์ของคลอโรไตรอะซิน พาก 2,4-dichloro-6-pyridino-s-triazinyl chloride (DCPT) [7] นอกจากนี้อาจทำได้โดยการตกแต่งเส้นใยฝ้าย ด้วยสารพนึกสีประจุบวก ซึ่งเป็นสารประกอบ คาวเทอร์นารีแอมโมเนียม หรือพอลิแคಥอิโอนิก [8] ที่ใช้ในการพนึกสีหลังการย้อมทั่วไป

สารพนึกสีประจุบวก พากสารพอลิแคಥอิโอนิก เป็นสารที่มีสมบัติในการรับสารประจุลบ ได้ดี โดยทั่วไปใช้เป็นสารพนึกสีหลังการย้อมสีไಡเรกท์และสีรีแอคทีฟ มีหลักการทำงาน โดยการก่อรูปเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับโมเลกุลของสีด้วยแรงทางประจุ [6] ซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางใน

อุตสาหกรรมการย้อมสี อย่างไรก็ตาม การใช้สาร พนิกสี ประจุบวกกลุ่มสารประกอบพอลิแคทอิโอนิก ในการตัดแปรพฤติกรรมการย้อมสีไดเรกท์บนผ้าฝ้ายนั้น ยังไม่มีรายงานปรากฏ

2. วิธีการทดลอง

ตัดแปรประจุบนผ้าฝ้ายทอลายขัดเบอร์ เส้นด้าย 20/10 ด้วยสารพอลิแคทอิโอนิก (T.C. FIX PC-50) โดยวิธีการจุ่มแซ่บ ศึกษาปริมาณสารพอลิแคทอิโอนิก ร้อยละ 2, 3, 4 และ 5 ของน้ำหนักผ้า อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส และเวลา 10, 15 และ 20 นาที เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการตัดแปร จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตัดแปรแล้วไปย้อมสีไดเรกท์ทึ้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ สีไดเรกท์กลุ่ม เอ T/S Direct Fast Rubine BL (C.I. Direct Red 83:1) T/S Direct Fast Turq. Blue FBL(C.I. Direct Blue 199) กลุ่ม บี Ambidirect Brill. Scarlet F2GL (C.I. Direct Red 224) Direct Blue BRL(C.I. Direct Blue 71) และกลุ่ม ซี Direct Yellow XXF(C.I. Direct Yellow 29) Direct Dark Breen B(C.I. Direct Green 1) ชี้งการตัดแปรและการย้อม ทำในครึ่งย้อมตัวอย่างอัตโนมัติ(AHIBA NUANCE) ประเมินผลโดยการวัดค่าการติดสี (K/S) และค่าความสว่าง-ทึบ (L*) ด้วยเครื่องวัดความแตกต่างของสี (Spectrophotometer) จากนั้นทำการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการย้อมคือ 60, 80 และ 100 องศาเซลเซียส โดยย้อมต่อเนื่องจากการตัดแปรแบบใหม่ ต้องทึบหน้า สุดท้ายทดสอบสมบัติความคงทนของสีต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C02 (1989) โดยใช้เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก (Gyrowash) ความคงทนของสีต่อการขัดลูดตามมาตรฐาน ISO 105-X12 (1987) ด้วยเครื่องทดสอบ

ความคงทนของสีต่อการขัดลูด(Crock Meter type Rubbing Tester) และวัดค่าการดูดกลืนแสงของน้ำย้อมก่อนและหลังย้อม ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV/Vis-Spectrophotometer) เพื่อนำมาคำนวณ หาร้อยละของการดูดซึมสี (%E) บนผ้าตามสมการที่ 1[8] นำผลที่ได้เปรียบเทียบกับการย้อมแบบปกติ

$$\%E = \frac{(A_0 - A_1)}{A_0} \times 100 \quad (1)$$

เมื่อ A_0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำย้อมก่อนย้อม A_1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ำย้อมหลังย้อม

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

จากการศึกษาผลของการปรับปรุงพฤติกรรมการย้อมสีไดเรกท์บนผ้าฝ้ายที่กล่าวมาในวิธีการทดลอง ตัวแปรที่ทำการศึกษาประกอบไปด้วยปริมาณสารพอลิแคทอิโอนิก อุณหภูมิ และเวลา รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการย้อมที่เหมาะสมผลที่ได้เป็นดังนี้


3.1 ค่าการติดสี (K/S) และความสว่าง-ทึบ (L*) ของสี

จากการทดลองย้อมสีไดเรกท์ทึ้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สารพอลิแคทอิโอนิกปริมาณต่างกัน ในการตัดแปรพฤติกรรมการย้อมบนผ้าฝ้าย พบว่าให้ค่าการติดสี (K/S) ดีกว่าการย้อมแบบปกติ แต่ทำให้ค่าความสว่าง - ทึบ (L*) ของสีลดลงเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มปริมาณสาร ตั้งแต่ร้อยละ 2-5 ของน้ำหนักผ้า ทำให้ค่าการติดสี(K/S) เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ดังรูปที่ 1 และพบว่าปริมาณสารพอลิแคทอิโอนิกที่เหมาะสมที่สุด คือ ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า


การศึกษาอุณหภูมิที่ต่างกัน ในการดัดแปลงพฤติกรรมการย้อมบนผ้าฝ้าย พบร่วมกับการติดสี (K/S) ดีกว่าการย้อมแบบปกติ แต่ทำให้ค่าความสว่าง - ทึบ (L*) ของสีลดลงเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่ 40 - 60 องศาเซลเซียส ทำให้ค่าการติดสี (K/S) เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยดังรูปที่ 2 และอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือ 40 องศาเซลเซียส

สำหรับเวลาที่ต่างกัน ในการดัดแปลงพฤติกรรมการย้อมบนผ้าฝ้าย พบร่วมกับการติดสี (K/S) ดีกว่า การย้อมแบบปกติ แต่ทำให้ค่าความสว่าง - ทึบ (L*) ของสีลดลงเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มเวลาในการดัดแปลงตั้งแต่ 10 - 20 นาที ทำให้ค่าการติดสี (K/S) เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยดังรูปที่ 3 และเวลาในการดัดแปลงที่เหมาะสมที่สุด คือ 10 นาที


การปรับปรุงกระบวนการย้อม โดยศึกษาอุณหภูมิการย้อมต่างกัน และย้อมแบบไม่ต้องทึน้ำ จากการดัดแปลงพบว่า ให้ค่าการติดสี (K/S) ดีกว่า การย้อมแบบปกติ แต่ทำให้ค่าความสว่าง - ทึบ (L*) ของสีลดลงเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการย้อมตั้งแต่ 60 - 100 องศาเซลเซียส ทำให้ค่าการติดสี (K/S) เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยดังรูปที่ 4 และอุณหภูมิการย้อมแบบไม่ต้องทึน้ำจากการดัดแปลงที่เหมาะสมที่สุด คือ 60 องศาเซลเซียส




รูปที่ 1 ค่าการติดสี (K/S) ของการหาปริมาณสารพอลิแคթอ้อนิกที่ใช้ในการตกแต่งสำเร็จผ้าฝ้ายที่เหมาะสม



รูปที่ 2 ค่าการติดสี (K/S) ของการหาอุณหภูมิในการตกแต่งสำเร็จสารพอลิแคթอ้อนิกที่เหมาะสม



รูปที่ 3 ค่าการติดสี (K/S) ของการหาเวลาในการดัดแปลงที่เหมาะสม




รูปที่ 4 ค่าการติดสี (K/S) ของการหาอุณหภูมิการย้อมผ้าฝ่ายที่เหมาะสม

จากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า ปริมาณสารพอลิแคಥอิโอนิก อุณหภูมิ และเวลา มีผลต่อค่าการติดสี (K/S) และความสว่าง-ทึบ (L*) ของสีการศึกษานี้ เลือกใช้ปริมาณสารพอลิแคಥอิโอนิก ร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที

3.2 ความคงทนของสีต่อการซัก

จากการทดลองการย้อมสีไครเรกท์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สารพอลิแคಥอิโอนิกดัดแปลงผ้าฝ่าย ชั่งย้อมต่อเนื่องโดยไม่ต้องทิ้งน้ำจากการดัดแปลงที่ 60 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5 ร้อยละของการคุดซึมสี(%E) บนผ้า

เมื่อนำมาทดสอบความคงทนของสีต่อการซักพบว่ามีความคงทนต่อการซักเที่ยบเท่าหรือสูงกว่าการย้อมแบบปกติ ดังตารางที่ 1

3.3 ร้อยละของการคุดซึมสี (%E)

จากการทดลองการย้อมสีไครเรกท์ทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สารพอลิแคಥอิโอนิกดัดแปลงผ้าฝ่าย ชั่งย้อมต่อเนื่องโดยไม่ต้องทิ้งน้ำจากการดัดแปลงที่ 60 องศาเซลเซียส เมื่อนำมา.yom ก่อนและหลังย้อม น่าวัดค่าการคุดกลืนแสง แล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาร้อยละของการคุดซึมสี (%E) พบว่าผ้าฝ่ายที่ผ่านการดัดแปลงด้วยสารพอลิแคಥอิโอนิก มีร้อยละของการคุดซึมสีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.12 - 34.42 ขึ้นอยู่กับสีที่ย้อม ดังรูปที่ 5

4. สรุป

จากการทดลอง การใช้สารพอลิแคಥอิโอนิก ดัดแปลงเพื่อปรับปรุงการย้อมสีไครเรกท์บนผ้าฝ่าย พบว่าปริมาณสารพอลิแคಥอิโอนิกร้อยละ 2 ของน้ำหนักผ้า อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที เป็นภาวะที่เหมาะสมกับการดัดแปลงมากที่สุด และสามารถย้อมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องจากกระบวนการดัดแปลง โดยไม่ต้องทิ้งน้ำจากการดัดแปลง เนื่องจากให้ค่าการติดสี(K/S) สูงกว่า การย้อมแบบปกติ มีความคงทนของสีต่อการซักและ การขัดถูเที่ยบเท่าหรือสูงกว่าการย้อมแบบปกติ นอกจากนี้ ยังทำให้ผ้าฝ่ายมีร้อยละของการคุดซึมสีไครเรกท์สูงกว่าการย้อมแบบปกติจากร้อยละ 4.12 - 34.42 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประจุบวกบนผ้าฝ่ายเพิ่มขึ้น และเป็นไปได้ว่าสีไครเรกท์ยึดจับกับเส้นใยด้วยแรงทางประจุร่วมกับพันธะ ไฮโดรเจน จึงทำให้สูงได้ว่า สามารถใช้สารพอลิแคಥอิโอนิก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีไครเรกท์บนผ้าฝ่ายได้

โดยไม่ต้องใช้ อิเล็กโทร ໄලท์ ทำให้ต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ เพราะได้รับความช่วยเหลือและคำชี้แนะนำต่างๆ จากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการสนับสนุนสีใจจาก บริษัท แอนสัน

เคมีเคลือบ จำกัด บริษัท สหวรกิจ จำกัด และบริษัท ไทยอัมบริก้า เคมีคลัล จำกัด สารพอลิแคಥอิโอนิก จาก บริษัท สยามโปรด เทคโนโลยี จำกัด และได้รับความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์รวมทั้งห้องปฏิบัติการซื้อและการทดสอบ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และออกแบบแพ็ชชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก

สี	การย้อม	ค่าการเปลี่ยนสี	ท่าการปื้นเสื้อ	
			ผ้าฝ้าย	ผ้าขนสัตว์
T/S DIRECT FAST RUBINE BL	ปกติ	3-4	4-5	4-5
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	3	4	4-5
T/S DIRECT FAST TURQ BLUE FBL	ปกติ	4	3-4	4
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	3-4	3-4	4-5
AMBIDIRECT BRILL SCARLET F2GL	ปกติ	3-4	2-3	2-3
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	3	2	3-4
DIRECT BLUE BRL	ปกติ	4-5	1-2	2-3
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	3-4	1	3
DIRECT YELLOW XXF	ปกติ	3-4	4-5	2-3
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	4	4	4
DIRECT DARK GREEN B	ปกติ	2-3	1	2-3
	สารพอลิแคಥอิโอนิก	2	1	3

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เอกสารประกอบ การอบรมหลักสูตรวิทยาการฟอกย้อม สิ่งทอ สีไดเรกท์, กลุ่มงานเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (เคมีสิ่งทอ), ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ. มปป.

- [2] Mehmet Kanik and Peter J. Hauser. 2004. **Printing Cationized Cotton with Direct dye.** Textile Research Journal (Electronic): pp. 43-50. Available: SAGE Publication/Textile Research Journal(17 June 2007).

- [3] Nahed S.E. Ahmed. 2004. **The Use of sodium edate in the dyeing of cotton with reactive dyes.** Dyes and Pigments(Electronic): pp. 221-225. Available: Elsevier Science Ltd./Sciencedirect(22 December 2006).
- [4] ดร.กาวี ศรีภูลกิจ และ นายพรชัย สันติเพื่องกุล. 2543. **การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีแคทอ้อนนิกเร 宣告ทีฟโดยไม่อาศัยเกลือ.** Colourway . ปีที่ 5. ฉบับที่ 27 : หน้า 13-17.
- [5] S.M. Burkinshaw et al. 2000. **The use of dendrimers to modify the dyeing behaviour of reactive dyes on Cotton.** Dyes and Pigment (Electronic): pp. 261-267 Available:Elsevier Science Ltd./sciencedirect (17 June 2007).
- [6] ดร.กาวี ศรีภูลกิจ.2543. **การดัดแปลงบัติการรับสีข้อมรีแอคทีฟในขั้นตอนการเตรียมผ้าฝ้าย.** Colourway . ปีที่ 6. ฉบับที่ 28 : หน้า 32-36.
- [7] กาวี ศรีภูลกิจ และ ปภาณิตา พรสุริยะศักดิ์. 2542. **ทางเลือกใหม่ของการย้อมเชลลูโลส ด้วยสีรีแอคทีฟในสภาวะไร้ด่าง.** Colourway . ปีที่ 4. ฉบับที่ 20: หน้า 26-29.
- [8] M. Subramanian Senthil Kannan et al. 2006. **Influence of Cationization of Cotton on Reactive Dyeing.** Journal of Textile and Apparel Technology and management (Electronic). Vol. 5, pp. 1-16. Available: NC STATE UNIVERSITY/JTATM (22 December 2000)