

คุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายน้ำเดี่ยมชัลไฟฟ์ของคอนกรีตผสมถ้าโลยและผงหินปูน Cementitious Properties and Expansion in Sodium Sulfate Solution of Concrete with Fly Ash and Limestone Powder

Yingyuth Wannakul¹, Pitsanat Grampaatr², Othipir Kitisawat³ และสมนึก ตั้งเดิมศรีกุล⁴

ນາກຄ້ດຍ່ອ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางด้านซีเมนต์ (ปริมาณน้ำที่เหมาะสม การก่อตัวของเพสต์ การยุบตัว และกำลังอัดประดับของคอนกรีต) และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์ของคอนกรีตผสมถ้าลอยและผงหินปูน โดยพบว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ปูนซีเมนต์ (ทั้งประเภทที่ 1 และ 5) ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าลอยมีค่าต่ำกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ส่วนเพสต์ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะมีค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมใกล้เคียงกับกรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ในขณะที่การก่อตัวของเพสต์ซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนไม่ได้แตกต่างกับกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน สำหรับค่าการยุบตัวของคอนกรีต นั้นมีแนวโน้มที่จะพกผันกับค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ และนอกจากนี้กำลังอัดประดับของคอนกรีตซึ่งแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าลอยจะมีค่าน้อยกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ส่วนกรณีแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะให้ค่ากำลังอัดประดับของคอนกรีตไม่แตกต่างกับกรณีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน สำหรับการขยายตัวในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์ของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน มีแนวโน้มมากกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน ส่วนการขยายตัวของคอนกรีตถ้าลอย และคอนกรีตผสมหินปูนไม่ได้แตกต่างจากกรณีปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน สำหรับการใช้วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด (ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และผงหินปูน) พบว่า การขยายตัวของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าลอยที่มีปริมาณ CaO สูงในปริมาณต่ำจะทำให้ค่าการขยายตัวน้อยลง

คำสำคัญ : คุณสมบัติด้านเชิงเมเนต์, เถ้าโลย, ผงทินปูน, การขยายตัว

Abstract

This research is emphasized on the cementitious properties including normal consistency, setting time of paste, slump and compressive strength of concrete. Moreover, the expansion test of concrete bar exposed to sodium sulfate solution of concrete with fly ash and limestone powder was observed. It was found that the normal consistency of cement paste, cement (type I and V) partially replaced with fly ash, was lower than those of the control mixes. On the other hand, limestone powder replacing cement paste showed equivalent normal consistency to those of the control mixes. Setting time of fly ash cement paste was longer than those of cement only and limestone powder cement pastes. Concrete slump had a tendency to vary inversely with normal consistency of paste. The fly ash concrete exhibited lower strength than limestone concrete and control concrete. Besides, the

‘นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศึกกรรมนโยบาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำ’

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศึกษาธิการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นบุรี

‘นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีไซเบอร์ สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’

‘ศาสตราจารย์ ก้าววิชาชีวศึกธรรมะเตกโนโลยีชีวะ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและนวัตกรรม CONTEC’ สถาบันเทคโนโลยีธรรมศาสตร์

expansion of concrete sample made with type I cement was larger than that of type V cement and concrete with fly ash and limestone powder. For all ternary binder (cement, fly ash and limestone powder), it was found that the expansion exposed to the sodium sulfate solution of concrete sample with the high CaO fly ash at low replacing content exhibited the large expansion. On the contrary, at the high replacing content of fly ash, the expansion of concrete reduced.

Keywords : cementitious, fly ash, limestone powder, expansion

1. บทนำ

การใช้ถ่านหิน (Fly Ash) แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนส่งผลให้ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) ในแพสต์ลดลง และยังช่วยเพิ่มความทึบ拿้้าให้กับคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความทนทานมากขึ้น อย่างเช่นทำให้คอนกรีตมีความต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากสารซัลเฟตได้ดีขึ้น [1] ส่วนข้อเสียของถ่านหินคือคุณสมบัติของคอนกรีตเมื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน คือทำให้ก่อตัวช้า และกำลังรับแรงในตอนต้นลดลง จึงไม่นิยมใช้ถ่านหินในงานที่ต้องการกำลังรับแรงในตอนต้นหรือต้องการถอดแบบเร็ว ในขณะที่การใช้ผงหินปูนซึ่งเป็นวัสดุเฉื่อย (Inert Material) สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างทำให้กำลังรับแรงในตอนต้นมีค่าเพิ่มขึ้น [2] อย่างไรก็ตามการใช้ผงหินปูนยังไม่แพร่หลายถึงแม้ว่าราคากจะถูกกว่าปูนซีเมนต์ก็ตาม การพัฒนาวัสดุประสานร่วมซึ่งได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าหิน และผงหินปูน เป็นการนำเข้าดีของวัสดุแต่ละชนิดมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติบางประการที่ดีกว่าการเลือกใช้ถ่านหินหรือผงหินปูนเพียงอย่างเดียวที่นั่นเอง แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลผลิต (By product) ที่เหลือใช้เป็นถ่านหิน (Fly Ash) ในขณะที่ผงหินปูน (Limestone Powder) เป็นผลผลิตได้จากการย่อยหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตผสมเสริม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตในจากจะมุ่งเน้นถึงคุณสมบัติด้านกำลังอัดแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่าง

ที่ต้องคำนึงถึงคือความคงทนของคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารละลายซัลเฟต (SO_4^{2-}) โดยเฉพาะโซเดียมซัลเฟต (Na_2SO_4) และแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO_4) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต โดยคอนกรีตจะเกิดการผุกร่อน พองตัว และแตกร้าว ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบ

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาถึงคุณสมบัติด้านซีเมนต์ของคอนกรีตผสมถ่านหินและผงหินปูน พร้อมทั้งการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตผสมถ่านหินและผงหินปูนในสารละลายโซเดียมซัลเฟต เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้คอนกรีตดังกล่าวให้เหมาะสม

2. วิธีการศึกษา

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

สำหรับวัสดุประสานร่วมที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และ 5 เถ้าหิน (จากโรงไฟฟ้าแม่มาะ จ.ลำปาง) และผงหินปูนความละเอียดขนาด 3 ในโตรเมตร ส่วนมวลรวมใช้ทรายแม่น้ำ และหินเบอร์ 2 และสารโซเดียมซัลเฟต ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเป็นภาพถ่ายขยายกำลังสูงของอนุภาคของวัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธี Scanning Electronic Microscope (SEM) กำลังขยาย 3,500 เท่า และภาพที่ 2 ซึ่งแสดงการกระจายขนาดสะสม (Size Distribution) ของอนุภาคของวัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษา โดยพิจารณาที่การกระจายขนาดครัวซ์อะล์ฟ 50 พบร่วมปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ประเภท


ที่ 5 เถ้าลอย และผงหินปูน มีค่าเฉลี่ยขนาดอนุภาค (Mean Particle Size) เท่ากับ 15.14, 14.43, 17.74 และ 4.46 ไมโครเมตร ตามลำดับ ส่วนตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมี ความถ่วงจำเพาะ และความละเอียดโดยวิธีเบلنของวัสดุประสานของวัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษา




(ก) ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1



(ข) ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5




(ก) เถ้าลอย



(ก) ผงหินปูนขนาด 3 ไมโครเมตร

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของอนุภาคของวัสดุประสาน ซึ่งเป็นภาพถ่าย SEM กำลังขยาย 3,500 เท่า



ภาพที่ 2 การกระจายขนาดของอนุภาคของวัสดุประสาน

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี ความถ่วงจำเพาะ และความละเอียดโดยวิธีเบلنของวัสดุประสาน

รายการ	ปูนซีเมนต์		เถ้า ลอย	ผงหินปูน 3T
	ประเภท ที่ 1	ประเภท ที่ 5		
SiO_2 , %	19.50	21.87	40.93	0.46
Al_2O_3 , %	4.97	3.87	22.42	0.06
Fe_2O_3 , %	3.78	4.34	13.64	0.03
CaO , %	65.38	64.56	13.63	55.25
MgO , %	1.08	1.11	2.93	0.37
Na_2O , %	<0.01	<0.01	0.89	<0.01
K_2O , %	0.47	0.24	2.39	0.01
SO_3 , %	2.16	2.08	1.92	<0.01
TiO_2 , %	0.25	0.21	0.43	<0.01
P_2O_5 , %	0.07	0.05	0.15	0.01
Free Lime, %	1.00	0.76	0.22	-
LOI, %	2.27	1.59	0.46	43.79
Insoluble Residue %	0.28	0.23	-	-
ความถ่วงจำเพาะ	3.12	3.18	2.46	2.79
ความละเอียด, cm^3/g	3,250	3,340	3,550	12,160

2.2 สัดส่วนผสมคอนกรีต

การศึกษาคุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมชัลฟेटของคอนกรีตผสมเถ้าลอย และผงหินปูนในครั้งนี้ได้ใช้สัดส่วนผสมคอนกรีตจำนวน 18 รูปแบบ กล่าวว่าคือวัสดุประสานนั้นประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 (C1) และประเภทที่ 5 (C5) ล้วน และเมื่อใช้วัสดุประสานร่วม 2 ชนิด คือ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 แทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 30 (C1 FA30, C5 FA30) และ 50 (C1 FA50, C5 FA50) และแทนที่ด้วยผงหินปูนร้อยละ 10 (C1 LP10, C5 LP10) และ 20 (C1 LP20, C5 LP20) และใช้มีอ่อนตัวของวัสดุประสานทั้ง 3 ชนิด แทนที่ทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 คือ เถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10 (C1 FA20 LP10, C5 FA20 LP10) เถ้าลอยร้อยละ 10 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 20 (C1 FA10 LP20, C5 FA10 LP20) เถ้าลอยร้อยละ 40 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 10 (C1 FA40 LP10, C5 FA40 LP10)

และเต้าโลยร้อยละ 30 ร่วมกับผงทินปูนร้อยละ 20 (C1 FA30 LP20, C5 FA30 LP20) โดยรายละเอียดของรูปแบบส่วนผสมคอนกรีตดังกล่าวแสดงในตารางที่ 2 ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมคอนกรีตที่ศึกษา

สัญลักษณ์	สัดส่วนผสมคอนกรีตต่อ 1 ลบ.ม. โดยน้ำหนัก (กก.)					
	ปูนซีเมนต์	เต้าโลย	ผงทินปูน	ทราย	หิน	น้ำ
C1	332	0	0	790	1080	182
C5	332	0	0	790	1080	182
C1 FA30	233	99	0	790	1080	182
C1 FA50	166	166	0	790	1080	182
C1 LP10	299	0	33	790	1080	182
C1 LP20	266	0	66	790	1080	182
C5 FA30	233	99	0	790	1080	182
C5 FA50	166	166	0	790	1080	182
C5 LP10	299	0	33	790	1080	182
C5 LP20	266	0	66	790	1080	182
C1 FA20 LP10	233	33	66	790	1080	182
C1 FA10 LP20	233	66	33	790	1080	182
C1 FA40 LP10	166	133	33	790	1080	182
C1 FA30 LP20	166.5	99	66.5	790	1080	182
C5 FA20 LP10	233	33	66	790	1080	182
C5 FA10 LP20	233	66	33	790	1080	182
C5 FA40 LP10	166	133	33	790	1080	182
C5 FA30 LP20	166.5	99	66.5	790	1080	182

หมายเหตุ

C1 หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน

C5 หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน

C1 FA30 หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยเต้าโลยร้อยละ 30

C1 LP10 หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงทินปูนร้อยละ 10

C1 FA20 LP10 หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยเต้าโลยร้อยละ 20 ร่วมกับผงทินปูนร้อยละ 10

2.3 รายละเอียดของวิศวกรรมศาสตร์

2.3.1 คุณสมบัติด้านซีเมนต์ของคอนกรีตผสมเต้าโลยและผงทินปูนที่ศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้

1) ปริมาณน้ำที่เหมาะสม (Normal Consistency) และการก่อตัว (Setting Time) ของเพสต์ กระทำด้านมาตรฐาน ASTM C 187 และ ASTM C 191

2) ค่าขุบตัว (Slump) ของคอนกรีต กระทำด้านมาตรฐาน ASTM C 143

3) กำลังอัดประดับ (Compressive Strength) ของคอนกรีตกระทำด้านมาตรฐานอังกฤษ BS 1881 โดยใช้ตัวอย่างถุงบาลานซ์ขนาด 10x10x10 ซม.³ ทดสอบกำลังอัดที่อายุ 28 วัน และ 1 ปี

2.3.2 การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์

การศึกษาการขยายตัว (Expansion) ในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์ของตัวอย่างคอนกรีตโดยใช้ขนาดตัวอย่าง 7.5x7.5x28.5 ซม.³ ทดสอบที่อายุ 4, 8, 13, 26, 38 สัปดาห์และทุกๆ 2 เดือนของการแข็ง化ในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์

สำหรับสารละลายโซเดียมชัลเฟต์ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก กล่าวคือใช้สารโซเดียมชัลเฟต์ 50 กรัมในสารละลาย 1 ลิตร โดยการแข็ง化ตัวอย่างคอนกรีตในน้ำปูนขาวอ่อนตัวเป็นเวลา 28 วัน แล้วจึงนำไปแข็ง化ในสารละลายโซเดียมชัลเฟต์


3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์

3.1 คุณสมบัติด้านซีเมนต์ของคอนกรีตผสมเต้าโลยและผงทินปูน


3.1.1 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์

จากการศึกษาพบว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ (ภาพที่ 3) สำหรับปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และ 5 น้ำถ้าใกล้เคียงกัน ส่วนกรณีของเพสต์แทนที่ด้วยเต้าโลยทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และ 5 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อแทนที่ด้วยเต้าโลยจะได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่ำกว่ากรณีไม่แทนที่ โดยเฉพาะกรณีแทนที่ในปริมาณมากขึ้นจะได้ค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่ำลง ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของอนุภาคที่กลมของเต้าโลยช่วยในการให้เลื่อน ทำให้มีความต้องการน้ำน้อย ส่วนกรณีแทนที่ด้วยผงทินปูนพบว่าจะให้ค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมใกล้เคียงกับกรณีปูนซีเมนต์ล้วน หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์แทนที่ด้วยเต้าโลยร่วมกับ

ผงพินปูนนั้นมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ล้วน ทั้งนี้ เพราะผลจากเด็กอยู่ที่เป็นส่วนผสมร่วม



(g) แทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1




(h) แทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ของวัสดุประปาน

3.1.2 การก่อตัวของเพสต์

ภาพที่ 4 แสดงระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ทั้ง การก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) และการก่อตัวสุดท้าย (Final Setting Time) จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการก่อตัว (ทั้งเริ่มต้นและสุดท้าย) ของเพสต์ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน ช้ากว่าของเพสต์ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนเพสต์เมื่อแทนที่ด้วยเด็กอยู่ทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อแทนที่ด้วยเด็กอย่างให้ระยะเวลาการก่อตัวที่ช้ากว่ากรณีไม่แทนที่ โดยเฉพาะกรณีแทนที่ในปริมาณที่มากขึ้นจะทำให้ระยะเวลาการก่อตัวยิ่งช้าขึ้น ทั้งนี้ เพราะการแทนที่ด้วยเด็กอยู่ทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง อีกทั้งเด็กอยู่มีคุณสมบัติเป็นสารป้องโชชาtan ซึ่งการทำปฏิกิริยาจะเกิดช้ากว่าปฏิกิริยาไขเดรชั่น ทำให้รับ

การแทนที่ด้วยผงพินปูน (ร้อยละ 10 และ 20) ในปูนซีเมนต์ (ทั้งปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5) นั้นระยะเวลาการก่อตัวมีค่าไม่แตกต่างกันของปูนซีเมนต์ล้วน อย่างไรก็ตามการก่อตัวของเพสต์ที่แทนที่ด้วยเด็กอยู่ร่วมกับผงพินปูนให้แนวโน้มว่าจะช้ากว่าของเพสต์ปูนซีเมนต์ล้วน ทั้งนี้ เพราะผลจากเด็กอยู่ที่เป็นส่วนผสมร่วม โดยเฉพาะกรณีแทนที่เด็กอยู่ในปริมาณที่มากขึ้น



ภาพที่ 4 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายของเพสต์


3.1.3 ค่าญุบตัวของคอนกรีต

ตารางที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงค่าญุบตัวของคอนกรีตผสมเด็กอยู่และผงพินปูน พบว่าค่าญุบตัวของคอนกรีตปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ล้วน มีค่าใกล้เคียงกันคือเท่ากับ 4 และ 3 ซม. ตามลำดับ ส่วนคอนกรีตเมื่อแทนที่ด้วยเด็กอยู่ทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อแทนที่เด็กอยู่จะได้ค่าญุบตัวที่มากกว่ากรณีไม่แทนที่ โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ในปริมาณที่มากขึ้นจะทำให้ค่าญุบตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของอนุภาคที่กลมของ


เด็กอลอยช่วยในการไหลลื่นทำให้ค่าการยุบตัวมากเพิ่มขึ้น สำหรับค่าอุบัติธรรมของคอนกรีตปูนซีเมนต์แทนที่ด้วยผงหินปูนพบว่า จะให้ค่าใกล้เคียงหรือมีแนวโน้มน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ล้วน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความละเมียดของผงหินปูนที่มีมากกว่าของปูนซีเมนต์จึงต้องการน้ำมากกว่า ในขณะที่คอนกรีตเมื่อแทนที่ด้วยเด็กอลอยร่วมกับผงหินปูนมีแนวโน้มว่าจะมากกว่าของปูนซีเมนต์ล้วน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากเด็กอลอยที่เป็นส่วนผสมร่วมโดยเฉพาะเมื่อแทนที่เด็กอลอยในปริมาณที่มากขึ้น

ตารางที่ 4 ค่าอุบัติธรรมกำลังอัดประดับของคอนกรีตซึ่งมีส่วนผสมในรูปแบบต่างๆ

อัตราส่วนผสม	ค่าอุบัติธรรม (ชน.)	กำลังอัดประดับ (กก./ซม. ²)	
		28 วัน	1 ปี
C1	4	394	452
C1 FA30	6	297	465
C1 FA50	9.5	290	449
C1 LP10	2.5	373	429
C1 LP20	3	337	365
C1 FA20LP10	3	343	436
C1 FA10LP20	4	320	376
C1 FA40LP10	6	271	405
C1 FA30LP20	4.5	276	413
C5	3	453	566
C5 FA30	11	320	528
C5 FA50	14	301	456
C5 LP10	3.5	370	551
C5 LP20	2.5	347	486
C5 FA20LP10	7	344	501
C5 FA10LP20	3	329	406
C5 FA40LP10	10.5	293	438
C5 FA30LP20	7	306	459



(ก) แผนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1




(ข) แผนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5

ภาพที่ 5 ค่าอุบัติธรรมของคอนกรีต

3.1.4 กำลังอัดประดับของคอนกรีต

กรณีกำลังอัดประดับที่ 28 วัน และ 1 ปี ของคอนกรีต (ตารางที่ 4 และภาพที่ 6) พบว่า กำลังอัดประดับของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน มีมากกว่า คอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนคอนกรีตเมื่อแทนที่ด้วยเด็กอลอยทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ให้ค่ากำลังอัดประดับ (อายุ 28 วัน) น้อยกว่ากรณีไม่แทนที่โดยเฉพาะกรณีแทนที่ในปริมาณมากขึ้นค่ากำลังอัดยิ่งลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะการลดเครนินาณปูนซีเมนต์รวมทั้งปฏิกิริยาปูชโซลานเกิดช้า อย่างไรก็ตามเมื่ออายุ 1 ปี จะเห็นได้ว่ากำลังอัดประดับของคอนกรีตแทนที่ด้วยเด็กอลอยมีการพัฒนาใกล้เคียงกับของคอนกรีตปูนซีเมนต์ล้วน ทั้งนี้ เพราะผลกระทบปฏิกิริยาปูชโซลาน สำหรับคอนกรีตที่แทนที่ด้วยผงหินปูนในปูนซีเมนต์พบว่ากำลังอัดประดับใกล้เคียงหรือมีแนวโน้มต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่แทนที่ อย่างไรก็ตามกำลังอัดประดับของคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเด็กอลอยร่วมกับผงหินปูนให้แนวโน้มว่า เมื่ออายุต้น (28 วัน) กำลังอัดจะต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ล้วน แต่เมื่ออายุมากขึ้น (1 ปี) มีค่าใกล้เคียงกับของปูนซีเมนต์ล้วน ผลงานเด็กอลอยซึ่งเป็นส่วนผสมร่วมโดยเฉพาะเมื่อแทนที่เด็กอลอยในปริมาณมากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานปฏิกิริยาปูชโซลาน ที่ได้พัฒนากำลังของตัวอย่างคอนกรีตตามลำดับ



ภาพที่ 6 กำลังอัดประดับที่อายุ 28 วัน และ 1 ปี (เมื่อนับในน้ำ)


3.2 การขยายตัวของแท่งตัวอย่างคอนกรีตในสารละลายน้ำเดี่ยมชัลเพ็ต

ผลการทดสอบค่าการขยายตัวในสารละลายน้ำเดี่ยมชัลเพ็ตของแท่งตัวอย่างคอนกรีตผสมถ้าโลยและผงหินปูนที่ศึกษารั้งนี้แสดงดังภาพที่ 7 ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีต กับระยะเวลาการในแท่งสารละลายน้ำเดี่ยมชัลเพ็ตโดยภาพที่ 7 (ก) เป็นการเปรียบเทียบการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 อ้วน และแท่งที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ด้วยถ้าโลย (ร้อยละ 30 และ 50) พบว่า ค่าการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 อ้วน มีแนวโน้มมากกว่ากรณีใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 อ้วน เป็นเพียงปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 มี C₃A น้อยกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทำให้เกิด เอทธิร์จไจท์ (Ettringite) น้อยกว่า ส่วนการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตที่แท่งที่


ด้วยถ้าโลย (ทั้งในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5) มีแนวโน้มว่าจะน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 อ้วน โดยนิค่าใกล้เคียงกับของปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 อ้วน ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาปอชโซคลานของคอนกรีตผสมถ้าโลยจะช่วยลดปริมาณ C₃A และปริมาณ Ca(OH)₂ จึงทำให้เกิดเอทธิร์จไจท์น้อยลง

สำหรับคอนกรีตเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูน (ภาพที่ 7 (ข)) พบว่า การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตเมื่อแทนที่ในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 มีค่าไม่แตกต่างจากการณีใช้ปูนซีเมนต์อ้วน และเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 มีแนวโน้มว่าจะใกล้เคียงหรือน้อยกว่าการณีใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 อ้วน


การณีวัสดุประสานร่วม 3 ชนิด (ภาพที่ 7 (ก) และ (ง)) ซึ่งเป็นการแทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และที่ 5 ด้วยถ้าโลยร่วมกับผงหินปูน ตามลำดับ พบว่า การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตให้ค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มว่าทุกสัดส่วนของการใช้วัสดุร่วม 3 ชนิด (ปูนซีเมนต์ เถ้าโลย และผงหินปูน) จะมีค่าการขยายตัวน้อยกว่าการณีตัวอย่างคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 อ้วน โดยไม่แตกต่างกับค่าการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 อ้วน ยกเว้นตัวอย่างคอนกรีตถ้าโลยร้อยละ 10 ร่วมกับผงหินปูนร้อยละ 20 แทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ซึ่งให้ค่าการขยายตัวค่อนข้างมากอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างคอนกรีตสัดส่วนผ่อนอ่อน ทั้งนี้เป็นเพียงการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าโลยที่มีปริมาณ CaO สูงๆ (13.63%) ในปริมาณการแทนที่ต่ำ (ร้อยละ 10) ปฏิกิริยาปอชโซคลานจะเกิดน้อย ทำให้ลด Ca(OH)₂ จึงทำให้เกิดเอทธิร์จไจท์ มากขึ้น แต่เมื่อแทนที่ถ้าโลยดังกล่าวในปริมาณที่สูง ปฏิกิริยาปอชโซคลานเกิดมาก สามารถลด Ca(OH)₂ ได้มาก การขยายตัวจึงน้อยลง ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของ บิติศานต์ [3] แต่อย่างไรก็ตาม ในการณีแทนที่วัสดุในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 พบว่า การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวมีค่าไม่แตกต่างกันและมีค่าใกล้เคียงกับการณีคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 อ้วน




(ก) วัสดุประสานร่วม 2 ชนิด เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ด้วยถ้าโลย



(จ) วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด แทนที่ในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5



(ข) วัสดุประสานร่วม 2 ชนิด เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ด้วยผงหินปูน



(ก) วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด แทนที่ในปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตปูนซีเมนต์ผสมถ้าโลยและผงหินปูนกับระยะเวลาในการแข็งในสารละลายโซเดียมซัลเฟต

4. สรุป

จากการศึกษาคุณสมบัติด้านซีเมนต์และการขยายตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตของคอนกรีตผสมถ้าโลยและผงหินปูนสามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทนำที่เหมาะสมของเพสต์เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ (ทั้งประเภทที่ 1 และ 5) ด้วยถ้าโลยใน จะมีค่าต่ำกว่ากรณฑ์ไม่แทนที่ ส่วนปริมาณนำที่เหมาะสมของเพสต์เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะมีค่าใกล้เคียงกับการไม่แทนที่ หรือมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับปริมาณนำที่เหมาะสมของเพสต์ของวัสดุประสานร่วม 3 ชนิด (ปูนซีเมนต์ ถ้าโลย และผงหินปูน) ก็มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่ากรณฑ์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน

2. การก่อตัวของเพสต์ปูนซีเมนต์ที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าโลย พบว่าจะมากกว่ากรณฑ์ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่การก่อตัวของเพสต์ที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะมีค่าไม่แตกต่างกับเพสต์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน และกรณฑ์วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด การก่อตัวของเพสต์ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมากกว่าเพสต์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วนโดยเฉพาะเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าโลยในปริมาณสูง

3. ค่าขุนตัวของคอนกรีตพบว่า จะไปในทิศทาง ผลกระทบกับค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ กล่าวคือ ถ้า ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์มีค่าต่ำจะส่งผลให้ค่าขุนตัว ของคอนกรีตมากขึ้น และถ้าปริมาณน้ำที่เหมาะสมมีค่าสูง จะส่งผลให้ค่าขุนตัวน้อยลง

4. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ่านหินมีค่าน้อยกว่าเมื่อไม่แทนที่ โดยเฉพาะ เมื่อแทนที่ด้วยถ่านหินในปริมาณสูง ส่วนเมื่อแทนที่ ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนจะให้ค่ากำลังอัดประลัยของ คอนกรีตไม่แตกต่างกับกรณีไม่แทนที่ และเมื่อใช้วัสดุ ประสานร่วม 3 ชนิด กำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีต มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่ากรณีปูนซีเมนต์ล้วน โดยเฉพาะเมื่อ แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ่านหินในปริมาณที่สูงขึ้น

5. จากการฟังตัวอย่างคอนกรีตในสารละลาย โซเดียมซัลไฟต์พบว่า การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตที่ ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วนๆ แนวโน้มที่มากกว่าการใช้ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน ส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้วยถ่านหิน (ร้อยละ 30 และ 50) หรือแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้วยผงหินปูน (ร้อยละ 10 และ 20) จะทำให้การขยาย ตัวที่ไม่แตกต่างกับการใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน หรือ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน และเมื่อใช้วัสดุประสานร่วม 3 ชนิด (ปูนซีเมนต์ เถ้าถ่าน และผงหินปูน) มีแนวโน้ม ว่า การขยายตัวของตัวอย่างคอนกรีตจะต่ำกว่าหรือใกล้เคียง กับกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 5 ล้วน ยกเว้นการแทน ที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ่านหินที่มีปริมาณ CaO สูง ในปริมาณ ต่ำ ร่วมกับผงหินปูน มีแนวโน้มจะให้ค่าการขยายตัวของ ตัวอย่างคอนกรีตมากขึ้น โดยจะมากกว่าทั้งกรณีที่ใช้ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ล้วน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบริษัทสยามวิชัยและนวัตกรรม จำกัด ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุน ทุนในงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] Krammart P. and Tangtermsisrikul S., 2002. “Strength Reduction and Expansion of Mortar with Fly Ash,” Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand, V. 13, No. 3, 2002, pp. 9–16.
- [2] Voglis N., Kakali G., Chanitakis E., Tsivilis S., 2005. Portland-Limestone cement Their properties and hydration compared to those of other composite cements. Cement & Concrete Composites, V.27:pp.191–196.
- [3] Krammart P. and Tangtermsisrikul S., 2004. “Expansion, Strength Reduction and Weight Loss of Fly Ash Concrete in Sulfate Solution,” ASEAN Journal on SCIENCE & TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT, V12.