

การศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าไประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์

A Study of Producing Bullet Proof Vest from Man Made Fiber for Commercial Purposes

สมประสงค์ ภานุประเทศ¹ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย² สมนึก สังข์หนู³

นัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล³ บิณฑัณต์ ขวัญข่าว⁴ ชูพงศ์ ไชยหาลา⁴

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างผ้าที่เหมาะสมในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าไประดิษฐ์ นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยอ้างอิงผลการทดสอบตามมาตรฐาน NIJ ขั้น 3A [4] นอกจากนี้มีการศึกษาสร้างชุดตรวจวัดแรงกระแทกสำหรับทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน เส้นใยที่ใช้ศึกษาได้แก่ พอลิอีสเทอร์และพอลิเอทิลีนชนิดความแข็งแรงสูง โครงสร้างผ้าที่ใช้ศึกษาได้แก่ผ้าทอ ผ้าถักแนวเส้นยืนแนวมีเส้นพุ่ง และผ้าไม่มีทอ

ในการดำเนินงาน มีการผลิตผ้าทอลาย 2x2 Basket ใช้เส้นด้ายพอลิอีสเทอร์ ทั้งเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง จำนวนเส้นด้ายยืนเท่ากับ 32 เส้น/นิ้ว จำนวนเส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 64 เส้น/นิ้ว ผ้าทอนี้ถูกนำมาไปผลิตแผ่นเกราะที่มีน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ประมาณ 22.79 กิโลกรัม/ตารางเมตร เพื่อทดสอบยิงในสภาวะเปียกตามมาตรฐาน NIJ ระดับ 3A[4] สำหรับชุดตรวจวัดแรงกระแทกสำหรับทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนถูกออกแบบให้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. ส่วนรับแรงกระแทก 2. ทranส์ดิวเซอร์วัสดุแรง 3. ส่วนรับสัญญาณไฟฟ้าจากทranส์ดิวเซอร์ และ 4. ส่วนบันทึกค่า ประมาณผล และแสดงผลในการทดสอบนั้น ใช้เครื่องมือที่เป็นวัสดุหุนนวนคินามัตตามมาตรฐาน NIJ เพื่อทดสอบการยิง ระดับ 2A[4] กับแผ่นเกราะที่ผลิตจากผ้าทอ ผ้าถักแนวเส้นยืนแนวมีเส้นพุ่ง และผ้าไม่มีทอ โดยแผ่นเกราะทั้ง 3 ชนิดมีน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ประมาณ 13.88 กิโลกรัม/ตารางเมตร สำหรับผ้าถักแนวเส้นด้ายยืนแนวมีเส้นพุ่งนั้นผลิตโดยใช้เส้นด้ายยืนและพุ่งพอลิอีสเทอร์ สร้างห่วงเพื่อยึดเส้นด้ายยืนและพุ่งไว้ ผ้าทอ 3 มิติ ใช้เส้นด้ายยืนและพุ่งพอลิอีสเทอร์ ในขณะที่ผ้าไม่มีทอนั้นใช้เส้นด้ายพอลิเอทิลีน ผลิตแผ่นเส้นใย

จากการทดสอบยิงเสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตจากผ้าทอ 2x2 Basket ตามมาตรฐาน NIJ นั้น พบว่าเสื้อเกราะสามารถทนการทะลุทะลวงของกระสุน ระดับ 3A[4] ได้ ผลการทดสอบชุดตรวจวัดแรงกระแทกกับแผ่นเกราะผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าทอ 3 มิติ และผ้าไม่มีทอ พบร่วงชุดวัดแรงสามารถแสดงกราฟการกระจายแรงแบบ 2 มิติและ รอยยุบตัว 3 มิติได้ และแผ่นเกราะทั้ง 3 ชนิดสามารถทนการทะลุทะลวงของกระสุนระดับ 2A [4] ได้ ยกเว้นผ้าทอ 3 มิติ ไม่สามารถทนกระสุนระดับ 2A[4] แต่สามารถทนกระสุนระดับ 1 (.38 Special LRN) จากการวิจัยนี้มีการนำผลการทดสอบไปใช้งานกล่าวคือผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าทอ ระดับ 3A [4] จำนวน 50 ตัว ให้กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อส่งมอบให้แก่กองทัพอาสาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการผลิตยุทธภัณฑ์ในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป

Abstract

The main objective of the study was to investigate suitable fabric structures that use for making the bullet proof vest. The vest should be made from the fabric producing from synthetic fiber and it should be withstand the bullet level 3A according to NIJ standard. Three fabric structures were examined i.e., woven, knitted and non-woven. Another aim of the study was to build a device that use to detect an impact force of the bullet.

¹ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

² อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

³ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

⁴ กองวิทยาการ กรมพลารักษาราชการ กองพัฒนาการ

Woven fabric was made with 100 denier high tenacity polyester both warp and weft yarn. Ends and picks per inch were 32 and 64, respectively. This fabric was brought to make the bullet proof vests. The weight per unit area of the vest was about 22.79 kg/m^2 . These panels, in wet state, were tested with the bullet level 3A according to NIJ standard. The detected impact force device was designed consisting of four parts: (1) impact force part (2) measuring force transducer (3) electrical detector and (4) data acquisition. To test this device, three bullet proof panels were used to test by shooting with the bullet level 2A. Each panel weight per unit area was 13.88 kg/m^2 . The first panel was made from the woven fabric mentioned above. The second panel was built from weft insertion warp knitted fabric producing from high tenacity polyester of warp and weft yarn. While the loop forming yarn of this fabric was the polyester. Another panel was made from three dimensional woven fabrics weaving from high tenacity polyester both warp and weft yarn. The last one was the panel from a sheet of non-woven fabric which produced from polyethylene.

From the testing, it was found that the bullet proof vests made from 2x2 basket woven fabric could withstand the bullet by level 3A. The result of testing the detected impact force device with three bullet proof panels showed that two and three dimensional graphics could be obtained. Three panels could also withstand the bullet level 2A except the one made from three dimensional woven fabrics. However, it could resist the bullet level 1 (.38 special LRN). Since the bullet proof vest making from woven fabric could be reach the NIJ standard level 3A, fifty bullet proof vests were produced. These bullet proof vests were given to Thailand Textile Institute in order to contribute to Thai Air Force Army who have right of controlling the production of the vests.

1. บทนำ

จากการที่คณะนักวิจัย [1] ได้ศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าไนล่อนนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 1 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน ในปี พ.ศ. 2551 นั้น มีการใช้เส้นใยในการศึกษาดังกล่าว 3 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีน ในล่อน 66 และพอลิอีสเทอร์ และมีการผลิตผ้า 2 ชนิด คือ ผ้าไนลอนและผ้าทอ การผลิตผ้าไนลอนใช้เส้นใยพอลิเอทิลีนและเส้นใยในล่อน ในขณะที่ผ้าทอยลาย Basket 2 x 2 ใช้เส้นใย ในล่อน 66 และพอลิอีสเทอร์ นอกจากนั้น ได้มีการทดสอบสัมบูรณ์แบบที่ผ้าทอยลาย Shear Thickening Fluids โดยนำสารที่สังเคราะห์ได้มาทดลองใช้บนผ้าตัวอย่าง จากผลการทดสอบยืนยันตัวอย่างพบว่า แผ่นเกราะที่ทำจากผ้าทอยโดยพอลิอีสเทอร์ น้ำหนัก 803 ± 50 กรัม (จำนวน 40 ชิ้น) ยิงด้วยกระสุนทดสอบชนิด .45 ACP FMJ และยิงในสภาพเปียก สามารถทนแรงทะลุของกระสุนดังกล่าวได้ นั่นคือไม่มีการทะลุของกระสุนและมีรอยยุบตัวของวัสดุหนุนหรือดินน้ำมันไม่เกินเกณฑ์ที่

กำหนด ซึ่งผ่านมาตรฐาน NIJ ระดับ 2A[4] สำหรับผลการทดสอบยิงแผ่นเกราะที่ทำจากผ้าไนลอนโดยพอลิอีทิลีน และไนล่อน และแผ่นเกราะที่ทำจากผ้าทอยโดยพอลิอีสเทอร์ และไนล่อนซึ่งถูกเคลือบสาร Shear Thickening Fluids นั้น พบว่าไม่สามารถทนแรงทะลุของกระสุนชนิดดังกล่าว ได้

จากการศึกษาในระยะที่ 1 ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าเส้นใยพอลิอีสเทอร์และพอลิเอทิลีนชนิดความแข็งแรงสูงเป็นเส้นใยที่เหมาะสมจะนำมาทำการศึกษาต่อในระยะที่ 2 เพื่อทำการผลิตให้ได้เสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับใช้งานจริง จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า โครงสร้างผ้าอัดแน่นเส้นยืนแบบมีเส้นด้ายผุ่ง (Warp Insertion Warp Knitted Fabric) โดยใช้ไนลอนและพอลิอีสเทอร์ ควรจะได้ทำการศึกษาด้วย นองจากนั้น การสร้างชุดรับแรงกระแทกของกระสุนก็เป็นแนวคิดที่ทำการศึกษาเพื่อนำแผ่นเกราะจากโครงสร้างผ้าทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบโดยใช้ชุดดังกล่าวเป็นวัสดุหนุนแทนคินน้ำมันและดูการกระจายแรงต่อไป

2. วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 การทดสอบยิงระดับ 3A ตามมาตรฐาน NIJ [4]

การทดสอบยิงระดับ 3A ตามมาตรฐาน NIJ [4]
ครั้งที่ 1 แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ การเตรียม เสื้อเกราะและการทดสอบยิง

การเตรียมเสื้อเกราะ

ขั้นตอนการเตรียมเสื้อเกราะสำหรับทดสอบยิง มีดังนี้

1. การผลิตผ้าทอ

บริษัท ไทยฟาร์อิสต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตผ้า มีขั้นตอนผลิตดังนี้

การกำหนดรายละเอียดผ้า

ลายผ้าที่กำหนดเป็น 2X2 Basket จำนวน เส้นด้ายยืนเท่ากับ 32 เส้น/นิ้ว จำนวนเส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 64 เส้น/นิ้ว

2. การตัดเย็บชิ้นทดสอบ

2.1. สร้างแบบชิ้นทดสอบด้านหน้าและชิ้นทดสอบด้านหลัง


2.2. วางแผนชิ้นทดสอบด้านหน้าตามแนว ด้านหน้าและด้านหลัง ตัวอย่างชิ้นทดสอบทึ้งด้านหน้า และด้านหลังแสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ตัวอย่างชิ้นทดสอบด้านหน้าและด้านหลัง

2.3. ตัดเสื้อที่มีช่องสำหรับบรรจุชิ้นทดสอบ ด้านหน้าและด้านหลัง

2.4. บรรจุชิ้นทดสอบหน้าและหลังในเสื้อ ดังรูปที่ 2 เพื่อรอการทดสอบตาม NIJ ต่อไป



รูปที่ 2 เสื้อเกราะที่บรรจุชิ้นทดสอบหน้าและหลัง สำหรับทดสอบยิง

การทดสอบยิง

การเตรียมความพร้อมในการทดสอบยิงแต่ละ ครั้งเป็นภาระกิจของหน่วยงานผู้ให้บริการทดสอบดังได้กล่าว แล้ว ขั้นตอนการเตรียมการยิงมีดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์จับเวลาให้อยู่ในแนวเดียวกัน กับแนววิถีกระสุน กำหนดระยะยิงเท่ากับ 5 เมตร ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 ตำแหน่งแห่งที่นับยิง ชุดวัดความเร็วและสุดหุนุน

2. เตรียมระบบวัดสุดหุนุนที่ผ่านการทดสอบ ความหนาแน่น โดยวัดสุดหุนุนให้ใช้ดินน้ำมันยี่ห้อ Roma Plastilina No. 1

3. เตรียมเครื่องวัดความเร็วกระสุน

4. เตรียมกระสุนปืนที่จะทดสอบ

4.1 เตรียมกระสุนขนาด 9 mm. FMJ RN น้ำหนัก 120 กรัม (ความเร็วสูง)

4.2 เตรียมกระสุนขนาด .44 Mag SJHP น้ำหนัก

240 กรัม

5. การเตรียมการยิงทดสอบ

5.1 การเตรียมลำกล้องปืนทดสอบ

ตั้งระยะห่างจากปลายกระบอกปืนถึงเสื่อกระยะห่าง 5 เมตร


บีบอุ้นลำกล้องปืนกับกระสุนใช้ทดสอบ จำนวน 6 นัด

5.2 การตรวจความเรียบร้อยของกระสุนยิงทดสอบความเร็วของกระสุนให้ได้ตามกำหนด

5.3 นำชิ้นตัวอย่างรองรับน้ำเพื่อให้อุ่นในสภาวะเปียก

5.4 ทำการยืดตึงชิ้นตัวอย่างที่ผ่านสภาพเปียกให้แน่นกับสุดหุนุน

5.5 การกำหนดจุดยิงบนเสื่อกระะ จุดยิงบนกระะมีจำนวน 6 จุด โดยยิงที่มุม 0 องศา 4 จุด และมุม 30 องศา 2 จุด โดยจุดที่ 1, 2, 3 และ 6 ยิงที่ 0 องศา และจุดที่ 4 และ 5 ยิงที่ 30 องศา ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 การกำหนดจุดยิงบนตัวอย่าง


5.6 ทดสอบยิงเสื่อกระะแต่ละตัว ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังตามลำดับจุดที่ก่อร่องไว้ในข้อที่ 5.5 จนครบ 6 จุด โดยในแต่ละจุดจะต้องอ่อนและบันทึกค่าความเร็วของกระสุนที่อ่อนได้จากเครื่องวัดความเร็ว

5.7 นำเสื่อกระะออกจากการตั้งที่วัดหุนุนแล้ววัดและบันทึกค่าของรอยยุบตรงจุดที่ 1-6 จนครบ

2.2 ศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อวัดตรวจสอบกระแทก การยุบตัว และการกระจายแรงของแผ่น

เกราะ

ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. ส่วนรับแรงกระแทก 2. ฐานสติวาร์ดแรง 3. ส่วนรับสัญญาณไฟฟ้าจากฐานสติวาร์ด และ 4. ส่วนบันทึกค่าประมวลผลและแสดงผล [2, 3] ดังลักษณะดังในรูปที่ 5



รูปที่ 5 บล็อกไซด์แกรมของชุดวัดการกระจายแรง

2.3 การทดสอบชุดวัดการกระจายแรงทั้งระบบ

แผ่นกระะที่ทดสอบเป็นผ้า ใช้กระสุนขนาด 9 มม. ความเร็วต่ำ สถานที่ทดสอบ ได้แก่ กองสรรพาวุธสำนักงานตำรวจนครบาล ชั้นที่ 6 แสดงชุดทดสอบทั้งระบบที่พร้อมทดสอบ



รูปที่ 6 การทดสอบชุดวัดการกระจายแรงทั้งระบบ

แผ่นกระะที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ แผ่นกระะจากผ้าทอ แผ่นกระะจากผ้าถักแนวเส้นยืน แผ่นกระะจากผ้าทอ 3 มิติ และแผ่นกระะจากผ้าไม่ทอ โดยมีวิธีการเตรียมแผ่นกระะและการทดสอบยิง ดังต่อไปนี้

2.3.1. การเตรียมแผ่นเกราะผ้าทอ


กำหนดขนาดแผ่นเกราะพอลีเอสเทอร์เป็นความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว โดยมีน้ำหนักของแผ่นเกราะกำหนดไว้ที่ 1,290 กรัม ตัดผ้าขนาดดังกล่าวเท่ากับ 60 ชิ้น

นำผ้าจำนวน 20 ชิ้นเขียนเป็นแผ่นเกราะ 1 แผ่น และเขียนแผ่นเกราะอีก 2 แผ่น รวมเป็น 3 แผ่น นำแผ่นเกราะ 3 แผ่นซ้อนกัน แล้วบรรจุในถุงผ้าสำหรับนำไปทดสอบยิง

2.3.2. การเตรียมแผ่นเกราะผ้าถัก

กำหนดขนาดแผ่นเกราะพอลีเอสเทอร์เป็นความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว โดยมีน้ำหนักของแผ่นเกราะกำหนดไว้ที่ 1,290 กรัม ตัดผ้าขนาดดังกล่าวเท่ากับ 57 ชิ้น

นำผ้าจำนวน 19 ชิ้นเขียนเป็นแผ่นเกราะ 1 แผ่น และเขียนแผ่นเกราะอีก 2 แผ่น รวมเป็น 3 แผ่น นำแผ่นเกราะ 3 แผ่นซ้อนกัน แล้วบรรจุในถุงผ้าสำหรับนำไปทดสอบยิง ดังรูปที่ 7




รูปที่ 7 แผ่นเกราะผ้าถักเนวสีน้ำเงินและสำหรับทดสอบยิง

2.3.3. การเตรียมแผ่นเกราะผ้าทอ 3 มิติ

กำหนดขนาดแผ่นเกราะพอลีเอสเทอร์เป็นความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว น้ำหนักของแผ่นเกราะกำหนดไว้ที่ 1,290 กรัม ตัดผ้าขนาดดังกล่าวเท่ากับ 13 ชิ้น

นำผ้าจำนวน 13 ชิ้นเขียนให้ติดกันทั้ง 4 ด้าน และเขียนให้ติดกันตรงกลางจำนวน 4 จุด ได้แผ่นเกราะ 1 แผ่น สำหรับนำไปทดสอบยิง ดังรูปที่ 8




รูปที่ 8
แผ่นเกราะผ้าทอ
3 มิติ สำหรับ
ทดสอบยิง

2.3.4. การเตรียมแผ่นเกราะผ้าไม่ทอ

กำหนดขนาดแผ่นเกราะเป็นความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ซ้อนแผ่นผ้าไม่ทอ 20 ชิ้น ได้น้ำหนักของแผ่นเกราะกำหนดไว้ที่ 1,290 กรัม

นำแผ่นเกราะจำนวน 20 ชิ้นบรรจุในถุงผ้าสำหรับนำไปทดสอบยิง ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 แผ่นเกราะผ้าไม่ทอสำหรับทดสอบยิง

2.3.5. ทดสอบยิง

การทดสอบยิงเริ่มต้นด้วยการทดสอบแผ่นเกราะผ้าไม่ทอ ผ้าถัก ผ้าถัก และผ้าทอ 3 มิติ โดยมีวิธีการทดสอบยิงโดยรวมดังนี้

ติดตั้งเครื่องทดสอบการตรวจวัดแรงกระแทก การยุบตัว และการกระจายแรงของแผ่นเกราะ เครื่องวัดความเร็ว แท่นยิง และกระสุน 9 มม. ความเร็วต่ำ ติดแผ่นเกราะผ้าไม่ทอเข้ากับชุดรับแรงกระแทกและกำหนดจุดยิงยิงชิ้นทดสอบ (จำนวน 1 นัด) จดบันทึกค่าความเร็วกระสุน และอ่านค่าจากเครื่องทดสอบ ตรวจสอบแผ่นเกราะหลังการยิง ดำเนินการทดสอบยิงแผ่นเกราะผ้าถัก ผ้าทอและผ้าทอ 3 มิติ ตัวอย่างละ 1 นัด ตามวิธีการใน ข้อ 1.2-1.5

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์

3.1 ผลการทดสอบยิงเลือกเกราะ ตามมาตรฐาน NIJ

จากการทดสอบพบว่าแผ่นเกราะที่ทอโดยใช้ลายผ้าที่กำหนดเป็น 2X2 Basket สามารถกันกระสุนระดับ 3A[4] ได้ และรอยขุบตัวของทุกตัวอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ (44 มม.) ดังนั้นผลการทดสอบในครั้งนี้ผ่านการทดสอบยิงตามมาตรฐาน NIJ ระดับ 3A[4] จากผลการทดสอบในตารางที่ 1

24 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชบัณฑรรษฎ์

ผลการทดสอบยิงตามมาตรฐาน NIJ

โรงงานวีดีกรุ๊ฟเดททาร์	แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสื้อเกราะระดับ 3A	รหัสเอกสาร FM 5-2055
------------------------	--	-------------------------

ชื่อตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 20 ส.ค. 52.....

ชนิดกระสุนทดสอบ	นน.ของกระสุน	ความเร็วกระสุน (± 9.1 เมตร/วินาที) ± 30 พูดวินาที
9 mm. FMJ RN	124 Gr.	436 เมตร/วินาที (1,430 พูดวินาที)

กำหนดเกณฑ์ร้อยỷุ่นตัว เปี้ยก แห้ง ด้านหน้า ด้านหลัง
ไม่เกิน 44 มม.

นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	438.69	<input checked="" type="checkbox"/>	12.8		
2	0°	443.81	<input checked="" type="checkbox"/>	16.1		
3	0°	447.93	<input checked="" type="checkbox"/>	23.1		
4	30°	438.91	<input checked="" type="checkbox"/>	15.7		
5	30°	434.95	<input checked="" type="checkbox"/>	6.8		
6	0°	434.71	<input checked="" type="checkbox"/>	13.3		

ชนิดกระสุนทดสอบ	นน.ของกระสุน	ความเร็วกระสุน (± 9.1 เมตร/วินาที) ± 30 พูดวินาที
.44 Mag SJHP	240 Gr.	436 เมตร/วินาที (1,430 พูดวินาที)

กำหนดเกณฑ์ร้อยỷุ่นตัว เปี้ยก แห้ง ด้านหน้า ด้านหลัง
ไม่เกิน 44 มม.

นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	448.06	<input checked="" type="checkbox"/>	37.4		
2	0°	439.02	<input checked="" type="checkbox"/>	32.8		
3	0°	458.95	<input checked="" type="checkbox"/>	31.6		
4	30°	454.35	<input checked="" type="checkbox"/>	16.9		
5	30°	446.92	<input checked="" type="checkbox"/>	11.3		
6	0°	451.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31.3		

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าห่อ

ตามมาตรฐาน NIJ ระดับ 3A [4]

3.2 ผลการทดสอบการตรวจวัดแรงกระแทก การยุบตัว และการกระจายแรงของแผ่นเกราะที่ทำจากผ้าไม่ทอ ผ้าถักแนวตั้งยืน ผ้าห่อ และผ้าวมิติ

ผลการทดสอบจากการตรวจวัดแรงกระแทก การยุบตัว และการกระจายแรงในตารางที่ 2 และจากการทดสอบชุดวัดการกระเจรจาระบบ ตัวยกระดับ 9 มม. กับ แผ่นเกราะชนิดทำจากผ้าไม่ทอ ผ้าถักแนวตั้งยืน และผ้าห่อ พบว่ากระสุนไม่ทะลุแผ่นเกราะทั้ง 3 ชนิด การกระจายแรงที่ค่อนข้างเป็นวงกลมนั้นจะเกิดขึ้นได้มาก ในแผ่นเกราะผ้าไม่ทอ แผ่นเกราะผ้าถัก และแผ่นเกราะผ้าห่อ ตามลำดับ

กองสร้างหาดูร์	แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสื้อเกราะ	รหัสเอกสาร
สำนักงานค่าวิเคราะห์และรายงาน	ระดับ..... 2A.....	
ชนิดกระสุนทดสอบ	นน.ของกระสุน	ความเร็วกระสุน (± 9.1 เมตร/วินาที) ± 30 พูดวินาที
9 มม. FMJ RN	124 Gr. (8.0 g)	341 เมตร/วินาที (1,120 พูดวินาที)
กำหนดเกณฑ์ร้อยỷุ่นตัว	<input checked="" type="checkbox"/> เปี้ยก <input type="checkbox"/> แห้ง <input checked="" type="checkbox"/> ด้านหน้า <input type="checkbox"/> ด้านหลัง	ไม่เกิน 44 มม.

ชื่อตัวอย่าง.. ผ้าไม่ทอ (Unidirectional Fabric).. น้ำหนัก 1,290 กรัม....

นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	335.87	<input checked="" type="checkbox"/>	15.0		ความกันกระชากยุ่น 53.5 มม.

ชื่อตัวอย่าง.. ผ้าถักแนวเส้นยืน.. (Weft Insertion Warp Knitted Fabric).. น้ำหนัก 1,290 กรัม....

นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	346.03	<input checked="" type="checkbox"/>	22.2		ความกันกระชากยุ่น 55.0 มม.

ชื่อตัวอย่าง.. ผ้าห่อ.. (Woven Fabric).. น้ำหนัก 1,290 กรัม....

นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	343.7	<input checked="" type="checkbox"/>	25.0		ความกันกระชากยุ่น 55.2 มม.

ผลการทดสอบยิงแผ่นเกราะผ้าห่อ 3 มิติ (ระดับ 1)

กองสร้างหาดูร์	แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสื้อเกราะ	รหัสเอกสาร
สำนักงานค่าวิเคราะห์และรายงาน	ระดับ.....1....	
ชนิดกระสุนทดสอบ	นน.ของกระสุน	ความเร็วกระสุน (± 9.1 เมตร/วินาที) ± 30 พูดวินาที
.38 Special LRN	158 Gr. (10.2 g)	268 เมตร/วินาที (880 พูดวินาที)
กำหนดเกณฑ์ร้อยỷุ่นตัว	<input checked="" type="checkbox"/> เปี้ยก <input type="checkbox"/> แห้ง <input checked="" type="checkbox"/> ด้านหน้า <input type="checkbox"/> ด้านหลัง	ไม่เกิน 44 มม.


ชื่อตัวอย่าง.. ผ้าห่อ 3 มิติ (3D-Woven Fabric).. น้ำหนัก 1,290 กรัม...วันที่ทดสอบ..12 พ.ค. 53...


นัด	มุม	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ	ระยะยุ่น (มม.)	นน.หัว	หมายเหตุ
1	0°	265.48	<input checked="" type="checkbox"/>	26.25		

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการยิงแผ่นเกราะผ้าห่อ ผ้า

ถักแนวเส้นยืน ผ้าห่อ และผ้าห่อ 3 มิติ


ในรูปที่ 10 จึงเห็นได้ว่ารูปการกระจายแรงของก ล เป็นรูปค่อนข้างกลมและ การยุบตัวของแผ่นเกราะไม่มาก เมื่อเทียบกับโครงสร้างผ้าห่อและผ้าถัก






3-D view

รูปที่ 10 กราฟิก 2 และ 3 มิติ ของการกระจายการยุบตัวจากการยิงแผ่นเกราะชนิดผ้าไม่ทอ



Top View


ในรูปที่ 11 รูปการกระจายแรงเป็นรูปวงรี กระจายออกตามแนวเส้นด้วยพุ่งมากกว่าเส้นด้วยยืน ส่วนการยุบตัวของแผ่นเกราะมากกว่าผ้าไม่ทอ




3-D view

รูปที่ 12 กราฟิก 2 และ 3 มิติ ของการกระจายการยุบตัวจากการยิงแผ่นเกราะชนิดผ้าทอ

ในรูปที่ 13 รูปการกระจายตัวของแผ่นเกราะของผ้าทอมิติเป็นรูปวงรีไปตามแนวเส้นด้วยพุ่งซ่อนเดียวกับผ้าถัก และผ้าทอแต่การยุบตัวน้อยกว่า




Top View




3-D view

รูปที่ 11 กราฟิก 2 และ 3 มิติ ของการกระจายการยุบตัวจากการยิงแผ่นเกราะชนิดผ้าถักแนวเส้นยืน



Top View

ในรูปที่ 12 รูปการกระจายตัวของแผ่นเกราะชนิดผ้าทอคล้ายกับผ้าถักคือเป็นรูปวงรีการกระจายตัวของแรงจะกระจายตามแนวเส้นด้วยพุ่งมากกว่าแนวเส้นด้วยยืน ส่วนการยุบตัวจะมากกว่าผ้าถักเล็กน้อย



3-D view

รูปที่ 13 กราฟิก 2 และ 3 มิติ ของการกระจายการยุบตัวจากการยิงแผ่นเกราะชนิดผ้าทอ 3 มิติ

จากการทดสอบชุดวัดการกระจายเร่งทั้งระบบสามารถแสดงผลเป็นรูป 2 มิติ และ 3 มิติได้ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดการกระจายเร่งและการวัดแรงกระแทกได้ทำการสร้างเป็นเครื่องต้นแบบก่อนยังคงต้องพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องให้เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและมีความละเอียดสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงมากในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงสร้างของผ้า ให้เหมาะสมกับการป้องกันกระสุนในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องไป

4. สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ จากการทดสอบการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะที่ใช้ผ้าถุงลาย ผ้าผ่านมาตรฐาน NIJ ระดับ 3A[4] ตามตารางที่ 1 และรูปแบบของเสื้อได้รับการปรับรูปแบบให้ปิดเชือกมากขึ้น โดยเพิ่มปีกค้านเข้าของเสื้อออกน้ำหน้าและหลังทำให้เพิ่มพื้นที่ปิดมากขึ้นตามรูปแบบของทหารใช้ การทดสอบยิงผ้าถุงและผ้าถักแนวเส้นยืนแบบมีเส้นพู่ พบว่าผ้าสามารถป้องกันการทะลุทะลวงของกระสุน 9 มม. ได้ สำหรับการทดสอบยิงผ้าไม่ทอปรากฏว่าสามารถทนการทะลุทะลวงของกระสุน 9 มม. ได้เช่นเดียวกัน เท่าโครงสร้างของผ้ามีความกระด้างมาก ในระดับต่อไปจะต้องทำให้มีความอ่อนตัวลงอีก ส่วนการทดสอบยิงผ้าถุง 3 มิติ ปรากฏว่าไม่สามารถทนการทะลุทะลวงของกระสุน 9 มม. ได้ อย่างไรก็ตามแผ่นเกราะดังกล่าวสามารถทนการทะลุทะลวงของกระสุน .38 ได้ ตามตารางที่ 2

จากการทดสอบออกแบบ และทดสอบชุดวัดการกระจายเร่ง ทำให้ได้เครื่องต้นแบบสำหรับวัดการกระจายเร่ง และการยุบตัวของเสื้อเกราะกันกระสุน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งพบว่าความรู้ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องต้นแบบยังสามารถนำไปพัฒนาชุดวัดให้มีความแม่นยำ และมีศักยภาพในการวัดได้ในอนาคต อีกทั้งทำให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านงานวิจัยทั้งทางด้านการพัฒนาเสื้อเกราะ และการสนับสนุนงานด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผลการทดสอบด้วยเครื่องวัดการกระจายเร่ง และแรงกระแทกกับผ้าถุง ผ้าถัก และผ้าไม่ทอจะสังเกตุได้ว่าการกระจายตัวของแรงรูปวงกลมของผ้าไม่ทอจะส่งผลให้การยุบตัวของเกราะน้อยกว่าผ้าถุงและผ้าถัก แต่อาจจะเนื่องจากความกระด้างของผ้าไม่ทอด้วย ซึ่งในระดับต่อไปจะต้องทดสอบในการสัมบูรณ์โครงสร้างในเกราะเดียวกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะกรรมการสัมบูรณ์ ได้รับอนุญาต สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนทุนการท่องเที่ยว นักศึกษาที่เข้าอบรมคุณวิรัตน์ ตันเดชา-นุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และดร.ชาญชัย สิริเกشمเลิศ ที่ให้คำแนะนำแนวทางในการทำวิจัย

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจคิดตามงานวิจัย ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ให้คำแนะนำ แนวคิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย การจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.นำฤทธิ์ สงค์-ธนานพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมชาย หริษฐ์โรมาน คณบดี คณะวิชาการนักศึกษา ที่ส่งเสริมนักศึกษาโครงสร้างงานวิจัย

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองวิทยาการ กรมพลาร�การทหารอากาศ กองทัพอากาศ แผนกทดสอบทางปืนวิชี โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจนครบาล ที่เอื้อเพื่อสถานที่ เครื่องมือในการทำวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ช่วยให้คำชี้แจง

ขอขอบคุณ บริษัท เทียน โพลีเอสเตอร์ สำหรับ
เส้นด้ายที่ใช้ในการวิจัย บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด สำหรับ
การผลิตผ้าทอ บริษัท เอส อาร์ ทวิสติ้ง จำกัด ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการกรอเส้นด้าย บริษัท ไทยวิพรั่งมิลล์ จำกัด
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการถักผ้า ร้านต่ำนูติกสำหรับการ
ตัดเย็บ

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] สมประสงค์ ภานุประเทศา และคณะ การศึกษา
การผลิตเสื้อกระกันกระสุนจากผ้าไช
ประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาเส้นใยและโครงสร้างที่เหมาะสมใน
การผลิตเสื้อกระกันกระสุน รายงานการวิจัย
พัฒนา Technical Textiles สนับสนุนทุนวิจัย
โดยสถาบันพัฒนาอุดสาหกรรมสิ่งทอ
ประจำปี 2550
- [2] นรา เจริญกลิ่น และ นัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล,
“การออกแบบทราบสติวorchard แรงโดยใช้ออล
เอฟเฟกต์เช็นเชอร์”, การประชุมเครือข่าย
วิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี, 19-21 พฤษภาคม 2551: GEN18.
- [3] นรา เจริญกลิ่น และ นัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล,
“การประยุกต์ใช้ออลเอฟเฟกต์เช็นเชอร์ในการ
ออกแบบทราบสติวorchard แรง”, การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 21-22
พฤษภาคม 2552: PEG70R 118.
- [4] NIJ Standard-0101.06, Ballistic Resistance of
Armor, U.S. Department of Justice, 2005.
- [5] Hearle J.W.S., Atlas of fibre fracture and
damage to textiles, Woodhead Publishing,
England, 1998
- [6] Wilson, J, Handbook of textile design,
Woodhead Publishing, England, 2001.
- [7] Lewin, M, Handbook of Fiber Science and
Technology, Volume 3, Marcel Dekker, New