

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
A Study of Properties of Concrete with Ground Granulated Blast-Furnace Slag

เจต นาคารย์¹ และ ปิติสานต์ กร้ามาตร²

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยแทนที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนบางส่วนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ผลการศึกษาพบว่าความต้องการน้ำของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่าช้ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีแนวโน้มให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน นอกจากนี้พบว่า การหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และสุดท้ายพบว่าคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ให้ค่าความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ได้มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

คำสำคัญ : ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ผงหินปูน กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง การแทรกซึมของคลอไรด์

Abstract

This paper presents the study of properties of concrete with ground granulated blast-furnace slag (GGBF slag). The Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was considered.

The results showed that the normal consistency of paste made with Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was smaller than that of Portland cement type 1 paste. A paste made from Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder had delay of setting time when compared with Portland cement type 1 paste. In addition, the GGBF slag and limestone powder concrete had smaller slump when compared with Portland cement type 1 concrete specimens. While the compressive strength of concrete made from GGBF slag and limestone powder was slightly to be less than that of Portland cement type 1 concrete. It was also found that the drying shrinkage of concrete with GGBF slag and limestone powder was less than that of Portland cement type 1 concrete specimens. Finally, it was found that concrete specimens made from Portland cement type 1 partially replaced with GGBF slag and limestone powder had superior resistance chloride penetration when compared with Portland cement type 1 concrete specimens.

¹นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

²อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Keywords: ground granulated blast-furnace slag, limestone powder, compressive strength, drying shrinkage, chloride penetration

1. คำนำ

เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อนและกระแสการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้มีการนำวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตเพิ่มมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่าในการผลิตปูนซีเมนต์ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากถึง 0.5 ตันในทุกๆ 1 ตันของน้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้น [1] หากพิจารณาประโยชน์จากการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ โดยเฉพาะกรณีวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมต่างๆ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตและพัฒนาคุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาการกำจัดของเสียและช่วยประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศ อาทิเช่น พลังงานที่ใช้ในการเผาวัตถุดิบเพื่อผลิตปูนซีเมนต์พลังงานที่ใช้ลำเลียงผลพลอยได้ไปทิ้งในบ่อกลบฝัง พลังงานที่ใช้ในการระเบิดภูเขาหินปูน และพลังงานที่ใช้ในการย่อยหินเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถยืดระยะเวลาในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในปัจจุบันการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด (ground granulated blast-furnace slag, GGBF slag) นอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์แล้ว ยังใช้เป็นวัสดุประสาน (cementitious material) ในส่วนผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถใช้ในรูปของปูนซีเมนต์ผสมหรือใช้เป็นส่วนผสมแยกต่างหากในการผสมคอนกรีต ซึ่งการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแยกผสมต่างหากในการผสมคอนกรีตมีเหตุผล 2 ประการ คือ 1) สามารถบด GGBF slag ได้ละเอียดจนถึงค่าที่ต้องการ และ 2) สามารถปรับส่วนผสมคอนกรีตที่มี GGBF slag ให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานได้

ง่าย [2] สำหรับในประเทศไทยยังมีข้อมูลการศึกษาวิจัยการนำเอาตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตนั้นนับว่าน้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีก็ว่าได้ ส่วนผงหินปูนเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถหาได้ในประเทศไทย เมื่อแทนที่ด้วยผงหินปูนบางส่วนในปูนซีเมนต์สามารถเพิ่มกำลังรับแรงอัดในระยะต้นและความคงทนบางชนิดให้แก่คอนกรีตได้ [3-7] จากข้อดีของผงหินปูนดังกล่าวทำให้มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ในปริมาณมากขึ้น

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นนำเอาตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดใช้เป็นวัสดุประสานและเป็นวัสดุประสานร่วมกับผงหินปูนแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของส่วนผสมในคอนกรีตซึ่งเป็นการนำข้อดีของวัสดุแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ศึกษาถึงคุณสมบัติของคอนกรีตดังกล่าว

2. ระเบียบวิธีศึกษา

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

วัสดุที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่

1. ปูนซีเมนต์ ใช้น้ำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15
2. ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 14 ไมโครเมตร
3. ผงหินปูนใช้ผงหินปูนที่ได้รับการควบคุมคุณภาพในการผลิตมีสิ่งเจือปนน้อย และผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 8 ไมโครเมตร
4. ทราย ใช้ทรายน้ำจืดนำมาล้างด้วยน้ำเอาส่วนที่เป็นดินและสิ่งเจือปนออกจนสะอาดนำไปอบและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และปรับทรายให้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (saturated-surface dry, SSD)
5. หินเบอร์ 2 นำมาล้างด้วยน้ำเอาส่วนที่เป็นดินและ

สิ่งเจือปนต่างๆออกจนสะอาด นำไปอบ และปรับหินให้อยู่ในสภาพอิมตัวผิวแห้ง

6. นำใช้น้ำประปามีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วง 7 ถึง 8

2.2 รายละเอียดวิธีการศึกษา

การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กในครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงคุณสมบัติพื้นฐาน (ความถ่วงจำเพาะ ความละเอียดโดยวิธีเบลน ภาพถ่ายขยายกำลังสูงของอนุภาค และองค์ประกอบทางเคมี) และคุณสมบัติด้านซีเมนต์ (ปริมาณน้ำที่เหมาะสมและระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ ค่าการยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีต) ของวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน) นอกจากนี้ได้ศึกษาการหดตัวแบบแห้งและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 คุณสมบัติพื้นฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ที่ศึกษาประกอบด้วย ความถ่วงจำเพาะโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C188-95 ความละเอียดโดยวิธีเบลนโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C204-00 และภาพถ่ายขยายกำลังสูงของอนุภาค ใช้วิธี scanning electronic microscope (SEM) ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุประสานนั้นใช้วิธีวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุองค์ประกอบด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD)

2.2.2 คุณสมบัติด้านซีเมนต์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ซึ่ง ได้แก่ ปริมาณน้ำที่เหมาะสมและระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C187-98 และ ASTM C191-99 ตามลำดับ และค่าการยุบตัวและกำลังอัดประลัยของคอนกรีต โดยกำลังอัดประลัยของคอนกรีตใช้แบบหล่อตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 10 ซม. × 10 ซม. × 10 ซม. โดยหล่อ 3 ชั้นตัวอย่างต่อหนึ่งสัดส่วนผสม หลังจากถอดแบบที่อายุ 1 วัน จากนั้นนำไปปรมในน้ำจนถึงเวลาทดสอบที่อายุ 3, 14, 28 และ 56 วัน ตามลำดับ ชั้นตอนการทดสอบ

กำลังอัดประลัยประยุกต์ใช้มาตรฐานอังกฤษ BS1881-116

2.2.3 การทดสอบการหดตัวแบบแห้ง (drying shrinkage) ของคอนกรีต กระทำตามมาตรฐาน ASTM C157 ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบการหดตัวแบบไม่ยึดรัง ใช้แบบหล่อตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด 75 มม. × 75 มม. × 285 มม. โดยหล่อ 3 ชั้นตัวอย่างต่อหนึ่งสัดส่วนผสม หลังจากถอดแบบที่อายุ 1 วัน จากนั้นนำไปปรมในน้ำเป็นเวลาอีก 7 วัน แล้วจึงนำขึ้นตัวอย่างขึ้นจากน้ำแช่ให้แห้งแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิบรรยากาศ 1 ชั่วโมง จึงชั่งน้ำหนักและวัดค่าความยาวด้วยเครื่องวัดความยาว (length comparator) และทำการวัดความยาวที่เปลี่ยนแปลงที่อายุ 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 42 และ 56 วัน โดยวางแท่งตัวอย่างให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 นิ้วในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิคงที่ $21 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ตลอดการทดสอบ

2.2.4 การทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต ใช้ชั้นตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร โดยหลังจากถอดแบบที่อายุ 1 วัน จากนั้นนำตัวอย่างไปปรมในน้ำจนถึงอายุที่จะทำการทดสอบ ซึ่งทดสอบที่อายุ 28 และ 56 วัน โดยทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง (rapid chloride penetrability test, RCPT) ซึ่งใช้ค่าประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านขึ้นตัวอย่าง เพื่อนำไปประเมินความสามารถแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C1202 โดยตารางที่ 1 แสดงความสามารถแทรกซึมคลอไรด์เมื่อพิจารณาจากผลการเคลื่อนที่ของประจุ ตามมาตรฐานของ ASTM C 1202

ตารางที่ 1 ความสามารถแทรกซึมคลอไรด์เมื่อพิจารณาจากผลการเคลื่อนที่ของประจุ (ASTM C 1202)

จำนวนประจุที่เคลื่อนผ่าน (คูลอมบ์)	ระดับการซึมผ่านได้
มากกว่า 4,000	สูง
2,000 ถึง 4,000	ปานกลาง
1,000 ถึง 2,000	ต่ำ
100 ถึง 1,000	ต่ำมาก
น้อยกว่า 100	ไม่มีผล

2.3 สัดส่วนผสมของเพสต์และคอนกรีตที่ใช้ในการศึกษา

สัดส่วนผสมของเพสต์และคอนกรีตผสมตะกรัน เตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 สัดส่วนผสมของวัสดุประสาน (ร้อยละโดยน้ำหนัก) ที่ใช้ในการหาค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสม และระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์

สัญลักษณ์	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ผงหินปูน	ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
C1 ^[*]	100	-	-
C1-5LP ^[**]	95	5	-
C1-10LP	90	10	-
C1-30SL ^[***]	70	-	30
C1-50SL	50	-	50
C1-70SL	30	-	70
C1-5LP-25SL ^[****]	70	5	25
C1-5LP-45SL	50	5	45
C1-5LP-65SL	30	5	65
C1-10LP-20SL	70	10	20
C1-10LP-40SL	50	10	40
C1-10LP-60SL	30	10	60

ตารางที่ 3 สัดส่วนผสมของคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (กิโลกรัม) ที่ใช้ในการหาคุณสมบัติด้านซีเมนต์ การหดตัวแบบแห้งและความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.55

สัญลักษณ์	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ผงหินปูน	ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด	ทราย	หิน	น้ำ
C1 ^[*]	332	0	0	790	1080	215.8
C1-5LP ^[**]	316	16	0	790	1080	215.8
C1-10LP	299	33	0	790	1080	215.8
C1-30SL ^[***]	233	0	99	790	1080	215.8
C1-50SL	166	0	166	790	1080	215.8
C1-70SL	100	0	232	790	1080	215.8
C1-5LP-25SL ^[****]	233	16	83	790	1080	215.8
C1-5LP-45SL	167	16	149	790	1080	215.8
C1-5LP-65SL	100	16	216	790	1080	215.8

ตารางที่ 3 (ต่อ) สัดส่วนผสมของคอนกรีตต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (กิโลกรัม) ที่ใช้ในการหาคุณสมบัติด้านซีเมนต์ การหดตัวแบบแห้ง และความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.55

สัญลักษณ์	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ผงหินปูน	ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด	ทราย	หิน	น้ำ
C1-10LP-20SL	233	33	66	790	1080	215.8
C1-10LP-40SL	167	33	132	790	1080	215.8
C1-10LP-60SL	180	33	119	790	1080	215.8

หมายเหตุ

[*]C1 หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

[**]C1-xLP หมายถึง วัสดุประสานที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงหินปูน โดยใช้ผงหินปูนแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ x โดยน้ำหนัก

[***]C1-xSL หมายถึง วัสดุประสานที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ x โดยน้ำหนัก

[****]C1-xLP-ySL หมายถึง วัสดุประสานที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผงหินปูนและตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยใช้ผงหินปูนแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ x โดยน้ำหนัก และมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ y โดยน้ำหนัก

3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์


3.1 คุณสมบัติพื้นฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูน

ตารางที่ 4 แสดงค่าความถ่วงจำเพาะและความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูน พบว่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.12 ส่วนของตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูน มีค่าเท่ากับ 2.96 และ 2.69 ตามลำดับ สำหรับความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ที่ใช้ในการศึกษานี้เท่ากับ 3,250 4,600 และ 5,210 ซม.²/ก. ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ความถ่วงจำเพาะและความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูนที่ใช้ในการศึกษา

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด	ผงหินปูน
ความถ่วงจำเพาะ	3.12	2.96	2.69
ความละเอียดโดยวิธีเบลน (ซม. ² /ก.)	3,250	4,600	5,210
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (ไมโครเมตร)	16	14	8

ส่วนรูปที่ 1 แสดงภาพถ่ายขยายกำลังสูงของอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูน (ที่ใช้ในการศึกษา) โดยวิธี scanning electronic microscope (SEM) ซึ่งขยาย 3,500 เท่า พบว่าลักษณะรูปร่างของอนุภาคของวัสดุประสานทั้งสามชนิดนั้นมีลักษณะรูปร่างของอนุภาคที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม ผิวขรุขระ ขนาดไม่แน่นอนแตกต่างกันไปกระจายอยู่ทั่ว



รูปที่ 1 ภาพถ่ายขยายกำลังสูง (3,500 เท่า) ของอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูน

องค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน (ตารางที่ 5) พบว่าซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) ของตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียดมีค่าค่อนข้างสูงคือเท่ากับร้อยละ 34.06 เมื่อเปรียบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19.50 ในขณะที่ผงหินปูนมี SiO₂ น้อยมาก คือร้อยละ 0.45 ส่วนอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al₂O₃) ของตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียดมีค่าเท่ากับร้อยละ 16.27 ในขณะที่ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงหินปูนเท่ากับร้อยละ 4.97 และ 0.05 ตามลำดับ และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) นั้นพบว่าตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียดมีค่าเท่ากับร้อยละ 36.05 ซึ่งน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงหินปูน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65.38 และ 55.20 ตามลำดับ และพบว่าค่าการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (loss on ignition, LOI) ของตะกรันเตาดลูงเหล็กบดละเอียด (ร้อยละ 1.44) มีค่าไม่แตกต่างจากของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (ร้อยละ 2.27) ในขณะที่ของผงหินปูนมีค่าค่อนข้างสูงคือร้อยละ 43.12

ตารางที่ 5 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด และผงหินปูนที่ใช้ในการศึกษา


ออกไซด์ (ร้อยละ)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด	ผงหินปูน
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	19.50	34.06	0.45
อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	4.97	16.27	0.05
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	3.78	1.70	0.03
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	65.38	36.05	55.20
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	1.08	7.38	0.34
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₂)	2.16	2.16	< 0.01
โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	< 0.01	0.21	< 0.01
โปแตสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	0.47	1.09	0.01
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจาก			
การเผา (LOI)	2.27	1.44	43.12
แคลเซียมออกไซด์อิสระ (fCaO) ที่ไม่ละลายในกรดและด่าง	1.00	-	-
	0.28	-	-

3.2 คุณสมบัติด้านซีเมนต์


3.2.1 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมและระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์

ผลการศึกษาปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ (normal consistency) แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีแนวโน้มสูงกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ส่วนทั้งนี้เนื่องจากความละเอียดอนุภาคเฉลี่ยของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่มากกว่า มีพื้นที่ผิวที่มากกว่า ส่งผลให้มีความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้น (โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณที่สูงขึ้น) ซึ่งเช่นเดียวกับความต้องการน้ำของเพสต์แทนที่ด้วยผงหินปูนมีแนวโน้มให้ค่าที่มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ส่วน ทั้งนี้เนื่องจากผงหินปูนมีความละเอียดอนุภาคเฉลี่ยที่ละเอียดกว่า ส่วนเมื่อแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน ก็ให้ผลในทิศทางเดียวกันคือ หากปริมาณการแทนที่มากขึ้นปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ก็สูงขึ้น


รูปที่ 3 แสดงระยะเวลาการก่อตัว พบว่าระยะเวลาการก่อตัวระยะต้น (initial setting time) และระยะเวลาการก่อตัวระยะปลาย (final setting time) ของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูนร้อยละ 5 มีค่าไม่แตกต่าง ในขณะที่เพสต์แทนที่ด้วยผงหินปูนร้อยละ 10 มีแนวโน้มเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทั้งที่เป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์ ซึ่งมีผลให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันน้อยลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแทนที่ด้วยผงหินปูน (8 ไมโครเมตร) ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (16 ไมโครเมตร) สามารถไปแทรกระหว่างอนุภาคของปูนซีเมนต์เป็นผลให้พื้นที่ผิวของอนุภาคของปูนซีเมนต์สัมผัสกับน้ำมากขึ้น ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดได้มากขึ้น การก่อตัวจึงมีแนวโน้มเร็วขึ้น ส่วนระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีค่าต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทั้งนี้เพราะการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเป็นการไปลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันน้อยลง รวมทั้งตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเป็นสารปอซโซลาน ซึ่งปฏิกิริยาปอซโซลานจะเกิดช้ากว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน จึงมีผลให้ระยะเวลาการก่อตัวที่ช้ากว่า โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวก็ช้ามากขึ้น และเมื่อมีการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 พบว่าระยะเวลาการก่อตัวมีค่าต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ซึ่งเป็นไปตามการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการแทนที่มากขึ้น



รูปที่ 2 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน



รูปที่ 4 ค่าการยุบตัวของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน



รูปที่ 3 ระยะเวลาการก่อตัวระยะต้นและระยะปลายของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผงหินปูน


3.2.2 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต

รูปที่ 4 แสดงค่าการยุบตัว (slump) ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน พบว่าค่าการยุบตัวของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ซึ่งก็จะมีค่าแปรผกผันตามปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ กล่าวคือถ้าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์มากจะส่งผลให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีค่าน้อย


3.2.3 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

รูปที่ 5 ถึงรูปที่ 7 แสดงกำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนที่ศึกษาในครั้งนี้ พบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูนมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (การแทนที่ร้อยละ 10 มีแนวโน้มมากกว่าการแทนที่ร้อยละ 5) ทั้งนี้ อาจเพราะผงหินปูนมีความละเอียดอนุภาคเฉลี่ยที่ค่อนข้างละเอียดสามารถเข้าไปเติมเต็ม (Filler) ช่องว่างของเพสต์ (การแทนที่ในปริมาณร้อยละ 10 ซึ่งน่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมกว่าเมื่อแทนที่ร้อยละ 5) เป็นการลดปริมาณช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตแน่นขึ้นคอนกรีตจึงมีกำลังอัดประลัยสูงขึ้น ส่วนกำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดนั้นกลับให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ในปริมาณที่มากขึ้นให้ค่ากำลังอัดประลัยต่ำลง ทั้งนี้เนื่องจากการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นการลดปริมาณของปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สร้างกำลังให้กับคอนกรีต ส่งผลให้กำลังอัดประลัยลดลง โดยเฉพาะในช่วงอายุต้น อย่างไรก็ตามเมื่ออายุของคอนกรีตมากขึ้นปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยา


ปอซโซลานของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตมีอัตราการพัฒนาเพิ่มที่สูงขึ้น (รูปที่ 5 และรูปที่ 7) ส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) พบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตดังกล่าวมีแนวโน้มเหมือนกับการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและการแทนที่ด้วยผงหินปูนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว



รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มกับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูน และคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด



รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการบ่มกับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน




รูปที่ 7 กำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ที่อายุ 3, 14, 28 และ 56 วัน

3.3 การหดตัวแบบแห้ง


รูปที่ 8 และรูปที่ 9 แสดงค่าการหดตัวแบบแห้ง (drying shrinkage) ของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูน และคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน

ผลการศึกษาพบว่า การหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูน มีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทั้งนี้เนื่องจากผงหินปูนมีความละเอียดอนุภาคเฉลี่ยเล็กกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จึงสามารถดูดซับน้ำไว้ที่ผิวของอนุภาคได้มาก ทำให้เหลือน้ำอิสระน้อยลง คอนกรีตจึงมีช่องว่างลดลง ส่งผลให้การสูญเสียความชื้นยากขึ้น และพบว่า การหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน เช่นเดียวกับการแทนที่ด้วยผงหินปูน (โดยการแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร้อยละ 50 มีแนวโน้มน้อยกว่าเมื่อแทนที่ด้วยร้อยละ 30) ซึ่งเหตุผลเพราะตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีความ

ละเอียดจนภาคเฉลี่ยเล็กกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ส่วนในกรณีคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน ก็ให้ผลการหดตัวแบบแห้งในทิศทางเดียวกับคอนกรีตที่แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด และที่แทนที่ด้วยผงหินปูน กล่าวคือมีค่าน้อยกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ซึ่งเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว




รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งและอายุของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน



รูปที่ 9 การหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนที่อายุ 7, 14, 28 และ 56 วัน

3.4 ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์

ผลการศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง (rapid chloride penetration test, RCPT) ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนที่อายุ 28 และ 56 วัน (รูปที่ 10) พบว่า ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่แทนที่ด้วยผงหินปูนร้อยละ 10 มีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (โดยเฉพาะเมื่ออายุ 28 วัน มีค่าของประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมากกว่า 4,000 คูลอมป์) บ่งชี้ถึงการแทรกซึมของคลอไรด์ได้ในระดับที่สูง (ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคอนกรีตผสมผงหินปูนขาดคุณสมบัติในการยึดประสาน (แม้ว่าผงหินปูนเป็นวัสดุอุดโพรงช่องว่าง (Filler) ทำให้คอนกรีตแน่นขึ้นก็ตาม) จึงทำให้คลอไรด์สามารถแทรกผ่านเนื้อคอนกรีตได้ง่าย ส่วนปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีค่าค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณที่มาก (ร้อยละ 50) คือมีปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตน้อยกว่า 1,000 คูลอมป์ บ่งชี้ถึงการแทรกซึมคลอไรด์ได้ในระดับที่ต่ำมาก (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลานของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คอนกรีตแน่นขึ้น สำหรับในกรณีของคอนกรีตที่แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนนั้นพบว่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตมีค่าน้อยกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อการแทนที่ด้วยปริมาณตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดที่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างคอนกรีตมีค่ายิ่งต่ำลง ทั้งนี้ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว



รูปที่ 10 ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนผ่านตัวอย่างคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน ที่อายุ 28 และ 56 วัน

4. สรุป

จากผลการศึกษสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความต้องการน้ำของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ผสมผงหินปูนมีค่าใกล้เคียงหรือแนวโน้มเร็วกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่เพสต์ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด และเพสต์ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน ให้ค่าระยะเวลาการก่อตัวที่ช้ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

2. ค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีค่าแปรผกผันตามปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์ กล่าวคือถ้าปริมาณน้ำที่เหมาะสมของเพสต์มากจะส่งผลให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีค่าน้อย

3. ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูนมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ให้ค่ากำลังอัดประลัยน้อยกว่าของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วน

คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนนั้น พบว่าที่อายุต้นๆ ให้ค่ากำลังอัดประลัยที่น้อยกว่า แต่เมื่ออายุมากขึ้นค่ากำลังอัดประลัยมีแนวโน้มใกล้เคียงหรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

4. การหัดตัวแบบแห้งของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะการหัดตัวแบบแห้งของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนมีค่าค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

5. ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูนให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่วมกับผงหินปูน กลับให้ค่าความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อการแทนที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณที่มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

[1] Pitisan Krammart, “Properties of cement made by partially replacing cement raw materials with municipal solid waste ash and calcium carbide waste, and sulfate resistance of fly ash concrete,” Ph.D. Thesis, Civil Engineering and Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, 2005.

[2] ชัยจาดูรพิทักษ์กุล, “ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด,” วารสารคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 12 , เมษายน 2554.

- [3] ปิติสานต์ กร้ามาตรและสมนึก ตั้งเต็มสิริกุล, “การต้านทานซัลเฟตของตัวอย่างมอร์ต้าร์ฝุ่นหินปูน,” การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี, ครั้งที่ 3, 24-26 ตุลาคม 2550, ชลบุรี, 2550.
- [4] N. Voglisa, G. Kakalia, E. Chaniotakisb, S. Tsivilisa, **“Portland-limestone cement. Their properties and hydration compared to those of other composite cements,”** Cement & Concrete Composites, Vol. 27, pp. 191-196, 2005.
- [5] จตุพร ชูตาภา และ วรพจน์ แสงราม, “แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate: CaCO_3),” วิศวกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, 2552.
- [6] Neville, A.M., Properties of Concrete. Pittmen Book Limited, London, 1981.
- [7] D. P. Bentz, Taijiro Sato, Igor de la Varga, W. Jason Weiss, “Fine limestone additions to regulate setting in high volume fly ash mixtures,” Cement & Concrete Composites, Vol. 34, pp.11-17, 2012.