


การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน
(เอนไซม์ซิงกิเบนตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง)
กับกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

**A Comparison Study of Silk Degumming Process between Two Steps
Method using Zingibain Enzyme Followed by Dilute Na₂CO₃
versus Normal Na₂CO₃ Degumming Process**



กฤษฎาพร สีหะวงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาวยาไหมแบบ 2 ขั้นตอน
(เอนไซม์ซิงกิเบนตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง)
กับกระบวนการลอกกาวยาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

กฤษณาพร สีหะวงษ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ปีการศึกษา 2558


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน
(เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับ
กระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ
A Comparative Study of a Two-Step Zingibain Enzyme and
Na₂CO₃ Dilution Process and a Normal One-step Na₂CO₃ Process in the
Silk Degumming Process

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษฎาพร สีหะวงษ์
สาขาวิชา สิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ, Ph.D.
ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ ภาษาอังกฤษ, Ph.D.)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์, Ph.D.)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก สังข์หนู, Ph.D.)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ, Ph.D.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกูร อ่างทอง, Ph.D.)

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาวยไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับ กระบวนการลอกกาวยไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวกฤษฎาพร สีหะวงษ์
สาขาวิชา	สิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ, ปร.ค.
ปีการศึกษา	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวยไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์จากซิงกิเบน (ซิงกิเบน) ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

โดยงานวิจัยนี้ใช้ซิงสดแก่อายุ 8-12 เดือน นำมาสกัดเป็นเอนไซม์ซิงฟงเสติยร จากนั้นนำมาลอกกาวยเส้นใยไหม กับเส้นไหมพันธุ์ต่างประเทศสีขาว ขนาด 100/120 ดีเนียร์

จากการทดลองพบว่า สภาวะเหมาะสมที่สุด คือ สารละลายเอนไซม์ซิงฟงเสติยร ร้อยละ 0.6 ของน้ำหนักเส้นใย ที่ pH 4.0 อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที จากนั้นล้างเส้นใยด้วยน้ำสะอาด ต่อด้วยการเตรียมอ่างไหมโดยการใช้โซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 5 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 85°C เวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก สามารถลอกกาวยไหมได้ร้อยละ 23.75 อีกทั้งเส้นใยไหมมีความนุ่มเพิ่มขึ้นจากการทดลองสัมผัส ความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหมลดลงร้อยละ 12.89 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการลอกกาวยด้วยสีไคเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80) มีค่าการติดสี 0.17 และค่าการย้อมติดสีแอซิดของเส้นใยไหม (K/S) มีค่าการติดสี 9.6 เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการลอกกาวยไหมด้วยขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 อุณหภูมิ 98°C เวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด พร้อมกับปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก สามารถลอกกาวยไหมได้ร้อยละ 22.10 ของน้ำหนักเส้นใยไหม และความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหมลดลงร้อยละ 21.11 ทดสอบประสิทธิภาพการลอกกาวยด้วยสีไคเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80) มีค่าการติดสี 0.55 และค่าการย้อมติดสีแอซิดของเส้นใยไหม (K/S) มีค่าการติดสี 8.96 ซึ่งส่งผลเสียคือเส้นใยไหมมีลักษณะแตกฟู และ

หังกอ ไม่เหมาะสมกับกระบวนการทอผ้า สรุปว่ากระบวนการลอกกาวยไหมใหม่ แบบ 2 ขั้นตอนให้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแบบขั้นตอนเดียว

คำสำคัญ : เอนไซม์ซิงกิเบน จิง การลอกกาวยไหม



Thesis Title	A Comparative Study of a Two-Step Zingibain Enzyme and Na ₂ CO ₃ Dilution Process and a Normal One-step Na ₂ CO ₃ Process in the Silk Degumming Process
Name – Surname	Miss Kritsadaporn Seehawong
Program	Textiles
Thesis Advisor	Assistant Professor Apichart Sonthisombati, Ph.D.
Academic Year	2015

ABSTRACT

The purpose of this research was to compare the two silk degumming processes as follows: 1) the two-step process using Zingibain enzyme (a protease enzyme) from ginger and a dilution of Sodium Carbonate and 2) the one-step process using the normal Sodium Carbonate solution.

In the two-step process, fresh gingers, aged 8 to 12 months, were extracted and dried through freeze-drying process into a stable Zingibain enzyme powder to degum White Thai silk fibers (100/120 denier yarn count). The Zingibain enzyme at 0.6% of the fiber weight was added in the first bath at pH 4.0 at 60°C for 60 minutes. After that, the fibers were rinsed with fresh water and bathed in 0.2 g/l Na₂CO₃ with nonionic detergent of 5 g/l at 85°C for 60 minutes. Finally, the fibers were washed with hot water, rinsed with fresh water and neutralized with diluted acetic acid. In the second process, the fibers were bathed in 2 g/l Na₂CO₃ solution with nonionic detergent 10 g/l at 98°C for 60 minutes. Then, the fibers were washed with hot water and rinsed with fresh water and neutralized with diluted acetic acid.

The result of this study revealed that the two-step process using the Zingibain enzyme from ginger and a dilution of Sodium Carbonate gave better result than the one-step process. In addition, the Zingibain enzyme from ginger at 0.6% of the fiber weight and a dilution of Sodium Carbonate at 0.2 g/l Na₂CO₃ with nonionic detergent of 5 g/l was a suitable mixture composition. The weight loss of the fibers, using the two-step method, was at 23.75% which was higher than 22.10% of that the one-step process. However, the fibers of the two-step process were softer than

that of the one-step process. Likewise, the tensile strength of the fibers treated by the two-step process was decreased by 12.89% while the tensile strength of the fibers treated by the one-step process was decreased by 21.11%. Finally, the fibers treated by the one-step process were crimped which were not suitable for weaving process.

Keywords: Silk degumming, Ginger, Zingibain Enzyme



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทำการศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สังข์หนู ประธานกรรมการสอบและ กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ ภาษาประเทศ ที่ได้ให้ความกรุณาในการแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัย รวมทั้งเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.จิราภรณ์ บุราคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสัปดาห์ เอนไซม์ซิงกิเบนจากชิง อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพย์ยานันท์ และภาควิชาสิ่งทอ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ที่ให้ความ อนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือทดสอบในการทำวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานค้นคว้าฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขอภัยมา ณ โอกาสนี้ ด้วย



กฤษฎาพร สีหะวงษ์

สารบัญ


หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	(3)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	(5)
กิตติกรรมประกาศ.....	(7)
สารบัญ.....	(8)
สารบัญตาราง.....	(10)
สารบัญภาพ.....	(11)
สารบัญกราฟ.....	(12)
บทที่ 1 บทนำ.....	13
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย.....	13
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	14
1.3 ขอบเขตงานวิจัย.....	14
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	14
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	15
2.1 ประวัติใหม่.....	15
2.2 วงจรชีวิตและประเภทของใหม่.....	15
2.3 เส้นใยใหม่.....	16
2.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใยใหม่.....	18
2.4 กาวใหม่.....	19
2.5 ขนาดเส้นใยใหม่.....	21
2.6 การสาวเส้นใยใหม่.....	22
2.7 จิง (Ginger).....	23
2.8 การลอกกาวใหม่.....	23
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	23
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	31
3.1 วัสดุและอุปกรณ์.....	31
3.2 ขั้นตอนการทดลอง.....	32

สารบัญ (ต่อ)

หน้า


บทที่ 4 ผลการทดลอง	39
4.1 ผลการทดลองที่ 1 กระบวนการสกัดเอ็นไซม์โปรติเอส	39
4.2 ผลการทดลองที่ 2 การศึกษาหาสภาวะการลอกกาวไหม (pH อุณหภูมิ เวลา ความเข้มข้น) ที่เหมาะสม.....	40
4.3 ผลการทดลองที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลอกกาวไหม	54
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	60
5.1 ข้อเสนอแนะ	61
บรรณานุกรม	62
ภาคผนวก.....	66
ภาคผนวก ก ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต้อแรงดึงของเส้นใยไหม.....	67
ภาคผนวก ข ค่าของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงต้อแรงดึงของเส้นใยไหม	72
ภาคผนวก ค การนำเสนอผลงานวิจัย.....	76
ประวัติผู้เขียน.....	87



สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบของกรดอะมิโนของโปรตีนเซรีซินและไฟโบอิน	19
ตารางที่ 2.2 แอคติวิตีของเอนไซม์ดีบและเอนไซม์ฝงเมื่อผ่านกระบวนการเพิ่มความเสถียรภาพ	24
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลอิทธิพลของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม.....	39
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลของ pH ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม	40
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลของอุณหภูมิ ต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหม	43
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลของอุณหภูมิต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม.....	44
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลของเวลาต่อความแข็งแรงของเส้นไหม	47
ตารางที่ 4.6 แสดงผลของเวลาต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม.....	48
ตารางที่ 4.7 แสดงผลของความเข้มข้น (ร้อยละ) ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม	50
ตารางที่ 4.8 แสดงผลของความเข้มข้น (ร้อยละ) ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของ เส้นใยไหม	51
ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงผลของการทดสอบประสิทธิภาพการลอกกาวด้วยสียไคเร็กซ์	56
ตารางที่ 4.10 แสดงผลของการติดสี (K/S) ของเส้นใยไหมโดยการย้อมด้วยสียแอซิด.....	58



สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1	วงจรโหม	15
ภาพที่ 2.2	โครงสร้างของเส้นใยโหม	16
ภาพที่ 2.3	ภาพตัดขวางและภาพตัดตามยาวของเส้นใยโหมทั้งสองชนิด	17
ภาพที่ 2.4	ภาพตัดขวางเส้นใยโหม	18
ภาพที่ 3.1	โครงสร้างทางเคมีของสีไคเร็กท์ (C.I. Direct Red 80)	36
ภาพที่ 4.1	เอนไซม์ขิงผง	38
ภาพที่ 4.2	เอนไซม์ขิงผงที่มีความเสถียร	38
ภาพที่ 4.3	เส้นใยโหมดิบ	53
ภาพที่ 4.4	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์ขิง	53
ภาพที่ 4.5	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วย Na_2CO_3	53
ภาพที่ 4.6	เส้นใยโหมดิบ	54
ภาพที่ 4.7	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์ขิง	54
ภาพที่ 4.8	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วย Na_2CO_3	54
ภาพที่ 4.9	เส้นใยโหมดิบหลังย้อมสีไคเร็กท์	55
ภาพที่ 4.10	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์ขิงหลังย้อมสีไคเร็กท์	55
ภาพที่ 4.11	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วย Na_2CO_3 หลังย้อมสีไคเร็กท์	55
ภาพที่ 4.12	แสดงระบบ C.I.E.Lab (L^*, a^*, b^*)	56
ภาพที่ 4.13	เส้นใยโหมดิบหลังย้อมสีแอซิด	57
ภาพที่ 4.14	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์ขิงหลังย้อมสีแอซิด	57
ภาพที่ 4.15	เส้นใยโหมที่ลอกกาวด้วย Na_2CO_3 หลังย้อมสีแอซิด	57

สารบัญกราฟ

หน้า

กราฟที่ 4.1	แสดงผลของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม	41
กราฟที่ 4.2	แสดงผลของ pH ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม	41
กราฟที่ 4.3	แสดงผลของอุณหภูมิ ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม	45
กราฟที่ 4.4	แสดงผลของอุณหภูมิ ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม	45
กราฟที่ 4.5	แสดงผลของเวลา ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม	49
กราฟที่ 4.6	แสดงผลของเวลา ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม	49
กราฟที่ 4.7	แสดงผลของความเข้มข้น ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม	52
กราฟที่ 4.8	แสดงผลของความเข้มข้น ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม	52



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

เส้นใยไหมเป็นเส้นใยโปรตีนชนิดเดียวที่มาจากธรรมชาติ และเป็นเส้นใยยาว (Filament) ที่มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิด รวมเป็นพอลิเมอร์ ประกอบด้วยส่วนที่จัดเรียงตัวเป็นระเบียบ (Crystalline Region) และส่วนที่จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (Amorphous Region) โดยหนอนไหมจะมีต่อมส่วนหน้าจะผลิตกาวยาไหม (Sericin) ออกมาเคลือบอยู่รอบๆ สารไฟโบรอิน เพื่อทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น และกาวยึดเส้นใยไหมทั้งสองเส้นเข้าด้วยกัน จนประกอบกันเป็นรังไหม

การใช้งานรังไหม ส่วนใหญ่นำมาทอเป็นผืนผ้า โดยนำรังไหมหลายๆรังมาต้มด้วยน้ำร้อน โดยน้ำร้อนจะทำให้กาวยาไหมบางส่วนละลาย สามารถสาวออกเป็นเส้นใยไหมได้ จากนั้นนำเส้นใยไหมมาทำการลอกกาวยาไหม ฟอกขาวเส้นใยไหม ข้อมสี และนำมาทอเป็นผืนผ้า ซึ่งกระบวนการในการผลิตผืนผ้ามีหลายขั้นตอน แต่กระบวนการลอกกาวยาไหมนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง เนื่องจากการลอกกาวยาไหมเป็นการกำจัดกาวยาไหม และกำจัดสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่อาจปะปนอยู่ในเส้นไหม

การลอกกาวยาไหม (Degumming) หรือการขอยพันระเปปไทด์ของกาวยาไหมให้มีโมเลกุลเล็กลงสามารถละลายน้ำได้ ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้กรด ด่าง เอนไซม์ หรือการใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงภายใต้ความดัน หรือผสมกับสบู่ หรือสบู่สังเคราะห์ สามารถลอกกาวยาไหมได้เช่นกัน แต่การลอกกาวยาไหมที่ชาวบ้านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้ส่วนมาก มักใช้ด่างในการลอกกาวยาไหม เพราะสามารถลอกกาวยาไหมได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาในการลอกกาวยาไหมน้อย แต่มีข้อเสียคือการใช้ด่างถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลต่อเส้นใยไหม ทำให้ไฟโบรอินสูญเสียความแข็งแรง ลดความมันเงา มีสภาพเปื่อยง่าย ไม่เหมาะกับกระบวนการทอผ้า อีกทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษกับผิวหนังผู้ลอกกาวยาไหม

เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าไหม จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจกระบวนการผลิตผ้าไหม แล้วพบว่าผ้าที่เกษตรกรผลิตมีการลอกกาวยาไหมโดยใช้ด่างการลอกกาวยาไหม หากใช้สภาวะในการลอกไหมที่ไม่เหมาะสม จะกระทบกับคุณภาพเส้นไหม ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาสิ่งทดแทนสารเคมีที่เหมาะสมกับกระบวนการลอกกาวยาไหมที่รุนแรงน้อยกว่า และทำปฏิกิริยาเฉพาะที่มากกว่าการใช้ด่าง ซึ่งเอนไซม์ (Enzyme) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับกระบวนการลอกกาวยาไหม

มากกว่ากระบวนการอื่นๆ อีกทั้งเอนไซม์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สภาวะการลอกกาวยุคใหม่ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า เป็นปฏิกิริยาที่ย่อยสลายที่ไม่รุนแรง ไม่ใช้สารเคมีที่รุนแรง (ไม่ทำลายเส้นใยหากควบคุมปริมาณ และสภาวะการใช้ที่เหมาะสม) เมื่อทิ้งสารเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จากการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายพบว่า เอนไซม์ที่ได้จากขิงแก่ มีชื่อเอนไซม์ซิงกิเบน (Zingibain) สามารถย่อยสลายโปรตีนได้ดี โดยเฉพาะขิงแก่ได้นำมาใช้ในการทำอาหารมายาวนาน จึงมีแนวคิดที่จะนำขิงมาสกัดเป็นเอนไซม์ เพื่อย่อยสลายสารโปรตีนจากกาวยุคใหม่ โดยย่อยสลายให้กลายเป็นสายโซ่ของพอลิเปปไทด์สั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวยุคใหม่แบบ 2 ขั้นตอน (กระบวนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยุคใหม่ขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ (สูตรที่ชาวบ้านใช้งาน)

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1. สกัดเอนไซม์ซิงกิเบนจากขิงสด อายุ 8 – 12 เดือน
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม (pH อุณหภูมิ เวลา) ในการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบนที่สกัดจากขิง
3. เปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวยุคใหม่แบบ 2 ขั้นตอน (กระบวนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยุคใหม่ขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ (สูตรที่ชาวบ้านใช้งาน) และทดสอบประสิทธิภาพการลอกกาวยุคใหม่

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวยุคใหม่แบบ 2 ขั้นตอน กระบวนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยุคใหม่ขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ (สูตรที่ชาวบ้านใช้งาน) ได้
2. ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพมากขึ้นในแง่ของความแข็งแรง และประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมที่ดีขึ้น
3. สามารถนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ และใช้งานกับกระบวนการทอผ้าไหม

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประวัติไหม [1-2]

ณ ประเทศจีน เมื่อประมาณ 4,500 ปี พระนางง่วนซุย พระมเหสีของพระเจ้าอึ้งตี้ ได้ค้นพบ หนอนไหมในอุทยาน โดยบังเอิญ ซึ่งตัวหนอนไหมที่บนต้นหม่อน ชักใยพันรอบตัวกลายเป็นรังไหม พระนางง่วนซุยจึงหยิบรังไหมมาพิจารณา และรังไหมตกลงไปในถ้วยน้ำชาทำให้เส้นใยไหมสามารถ เมื่อดึงออกมาจะเป็นเส้นใยได้ และเส้นใยไหมที่มีความเหนียว พระนางทรงดำริว่า ถ้านำเส้นใยไหม มาทอเป็นผืนผ้าคงดีกว่าแต่ก่อนที่ใช่ปอ ป่านนำมาใช้ทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม เมื่อพระนางสามารถเลี้ยงไหม ควนเส้นใยไหม ทอเป็นผืนผ้าสำเร็จ จึงได้รับการถวายพระฉายาว่า “นางพญาแห่งหัตถกรรมไหม”

ต่อจากนั้นมีนักสำรวจชาวยุโรป มาเปิดเส้นทางสายไหม (Silk Road) เป็นเส้นทางการค้า เส้นใยไหมยุคโบราณ ซึ่งเริ่มมีมายาวนานถึงสองร้อยกว่าปีก่อนคริสตกาลในยุคของราชวงศ์ฉินของประเทศจีน โดยเริ่มต้นจากเมืองฉางอัน หรือซีอานในประเทศจีน ผ่านไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน เข้าสู่ประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศอิหร่านเข้าสู่ประเทศในแถบเอเชียกลางและยุโรป ซึ่งสิ้นสุดที่ประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปยุโรป


2.2 วงจรชีวิตและประเภทของไหม [3-6]

หนอนไหมเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง มีการเจริญเติบโต 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ (Egg) หนอน (Larvae) ดักแด้ (Pupae) และตัวเต็มวัย (Moth) โดยที่ระยะเวลาของไข่จนถึงตัวเต็มวัย มีระยะเวลาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสายพันธุ์ และสภาพลมฟ้าอากาศ การแบ่งประเภทไหมตามการฟักตัว (จำนวนครั้งต่อปี)

Monovoltine เป็นหนอนไหมที่มีการฟักไข่ปีละ 1 ครั้ง อยู่แถบอากาศหนาว อายุยาวกว่าพันธุ์อื่น หนอนไหมมีขนาดใหญ่ ทำให้มีขนาดรังใหญ่ และให้เส้นใยไหมมีคุณภาพดี เส้นใยไหมมีความยาวต่อรัง ประมาณ 1,200-1,500 เมตร

Bivoltine เป็นหนอนไหมที่มีการฟักไข่ปีละ 2 ครั้ง อยู่แถบอากาศอบอุ่น อายุของหนอนไหมสั้นและมีความแข็งแรงกว่าประเภท Monovoltine แต่คุณภาพเส้นไหมด้อยกว่า Monovoltine จึงนิยมนำมาผสมกับ Monovoltine เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีขึ้น ความยาวเส้นไหมต่อรัง ประมาณ 1,000-1,200 เมตร

Polyvoltine เป็นหนอนไหมที่มีการฟักไข่ปีละหลายครั้ง อยู่ในแถบอากาศร้อนชื้น หนอนไหมมีอายุสั้นกว่าทั้ง 2 สายพันธุ์ข้างต้น มีความแข็งแรงมาก มีทั้งสีขาและสีเหลือง รังไหมมีขนาดเล็ก ทำให้สาวเป็นเส้นไหมได้ปริมาณน้อย เส้นไหมมีความมันเงาสูง แต่จะมีปมปมมาก ความยาวเส้นไหมต่อรังประมาณ 200-400 เมตร




ภาพที่ 2.1 วงจรไหม [6]

2.3 เส้นใยไหม (Silk Fibers) [7-14]


เส้นใยไหมเป็นเส้นใยโปรตีนที่มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิด และเป็นเส้นใยยาว (Filament) ชนิดเดียวที่มาจากธรรมชาติ กักรวมเป็นพอลิเมอร์ ประกอบด้วยส่วนที่จัดเรียงตัวเป็นระเบียบ (Crystalline Region) และส่วนที่จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (Amorphous Region) โดยที่

ส่วนที่จัดเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นส่วนที่มีบทบาทที่จะทำให้ไหมเกิดความเหนียวมากหรือน้อยโดยส่วนที่จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมีผลต่อการติดสีของเส้นใยไหม

เส้นใยไหมประกอบด้วยโปรตีนหลัก 2 ชนิดคือ เส้นใย (ไฟโบรอิน (Fibroin)) และกาวไหม (เซรีซิน (Sericin)) ไฟโบรอินประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญ ได้แก่ Glycine ประมาณร้อยละ 38 Alanine ประมาณร้อยละ 22 Serine ประมาณร้อยละ 15 และ Tyrosine ประมาณร้อยละ 9 กรดอะมิโนที่พบในเส้นใยไหมมีโครงสร้างที่เป็นผลึกมาก มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบ และสายโซ่โมเลกุลยึดติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงระหว่างหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนจึงทำให้ไฟโบรอินไม่ละลายน้ำ



ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของเส้นใยไหม [13]



ภาพที่ 2.3 ภาพตัดขวางและภาพตัดตามยาวของเส้นใยไหมทั้งสองชนิด [14]

2.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใยไหม

2.3.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพเส้นใยไหม

ลักษณะของใยไหมดิบเป็นเส้นใย 2 เส้นที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ เมื่อดอกกาวยออกแล้วจะแยกออกเป็นเส้นใยเดี่ยวเรียบสม่ำเสมอ 2 เส้น มีลักษณะ โปร่งแสง มีรูปร่างภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมมน มีขนาดต่างๆ กันขึ้นกับพันธุ์ของไหม

ลักษณะ และรูปร่าง เส้นใยไหมเป็นเส้นใยที่มียาวต่อเนื่องโดยประมาณ 900-1,700 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9-11 ไมครอน สีของเส้นใยไหมดิบจะมีสีเหลือง-สีครีม สำหรับเส้นใยไหมป่าจะมีความหยาบกระด้าง ไม่เรียบ ค่อนข้างจะไม่มันเงา เมื่อเทียบกับเส้นใยไหมเลี้ยง

ธรรมชาติของการดูดความชื้น สามารถดูดความชื้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 11 ซึ่งมากกว่าฝ้ายที่ถูกเมอร์เซอร์ไรซ์แล้ว (ร้อยละ 10.5)

ความแข็งแรง ค่าความเหนียวจะอยู่ในช่วง 2.4-5.1 กรัมต่อดีเนียร์ และเมื่อเปียกน้ำจะมีความแข็งแรงลดลงประมาณร้อยละ 80-85

การยืดตัวและหดกลับยืดตัวได้สูงสุดร้อยละ 15 ถ้ายืดตัวออกไปร้อยละ 2 จะหดกลับได้ร้อยละ 90

ความคงรูป ทนต่อการยืดหดได้ดี เมื่อผ่านการซักผ้าจะหด แต่เมื่อดึ่งและรีดก็จะกลับคืนเข้าสู่ขนาดเดิม

การคืนตัว การยืดตัวออกก่อนขนาดของเส้นใยจะอยู่ประมาณร้อยละ 20-25 ในสภาวะปกติ

ความถ่วงจำเพาะ ความถ่วงจำเพาะอยู่ในระหว่าง 1.32-1.33 อย่างไรก็ตามเส้นใยไหมที่เพิ่มน้ำหนักจะมีค่าประมาณ 1.60

2.3.1.2 คุณสมบัติทางเคมี

สารฟอกขาว ไม่ควรใช้สารฟอกขาวชนิดที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบกับไหมเพราะทำให้เส้นใยลดความเหนียวแข็งแรง ควรใช้สารฟอกขาวที่ไม่แรง เช่น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และเพอร์โบเรต


กรด-ด่าง กรดแร่เข้มข้นและด่างเข้มข้นจะละลายไหมได้กรดไนตริกจะทำให้ไหมสีเหลือง สารทำลายอินทรีย์ ทนต่อสารทำลายอินทรีย์ทุกชนิดได้

แสงแดดและความร้อนสูง จะทำให้เส้นใยลดความเหนียวลงเนื่องจากทำให้โปรตีนสลายตัวได้เร็วขึ้น

รอยเปื้อน เมื่อเป็ยกหนึ่งจะเห็นรอยเป็ยได้ง่ายและเมื่อหนึ่งแห้งจะเห็นรอยคราบหนึ่งได้ง่าย



2.4 กาวไหม (Sericin) [15-20]



ภาพที่ 2.4 ภาพตัดขวางเส้นใยไหม [14]

กาวไหม (Sericin) คือ โปรตีนที่หนอนไหมพ่นออกมาเคลือบอยู่รอบๆ เส้นใยไหม (Fibroin) หน้าที่ของเซริซินคือเป็นตัวห่อหุ้มและเป็นตัวยึดให้เส้นใยไหม (Fibroin) 2 เส้นรวมกัน องค์ประกอบหลักทางเคมีของเซริซินประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีขั้วในอัตราส่วนที่สูง นอกจากนี้ ไกลซีน อะลามีนและเซอรินแล้ว เซริซินยังประกอบด้วยกรดกลูตามิก ทรีโอนีนและไทโรซีน

เนื่องจากโซ่โมเลกุลของพอลิเปปไทด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่าไฟโบรอิน จึงทำให้เซรีซินละลายได้ในน้ำร้อน นอกจากนี้ละลายได้เมื่อต้มด้วยสมุนไพรหรือกรดอินทรีย์ เป็นต้น

ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบของกรดอะมิโนของโปรตีนเซรีซินและไฟโบรอิน [19]
(กรดอะมิโนเป็นกรัม ในโปรตีน 100 กรัม)

กรดอะมิโน	กาวไหมเซรีซิน	ไฟโบรอิน	
Glycine	8.66	41.25	
Alanine	3.51	28.87	
Non-polar Amino-acid	Valine	3.14	2.63
	Leucine	1.02	0.32
	Isoleucine	0.77	0.44
	Praline	0.66	-
	Phenylalanine	0.50	0.58
Acidic-amino acid	Aspartic acid	17.03	0.76
	Glutamic acid	7.46	0.69
	Arginine	6.07	0.86
Basic-amino acid	Histidine	1.88	-
	Lysine	4.95	0.17
Oxy-amino acid	Serine	27.32	13.22
	Threonine	7.48	0.81
	Tyrosine	4.43	10.96
Sulfur-complex	Methionine	-	-
Amino acid	Cysteine	0.20	-
	รวม	95.80	101.56

2.4.1 สมบัติของเซรีซิน

- 1) สารแข็งสีเหลืองทึบแสง ขณะที่เซรีซินจะรู้สึกหยาบ และไม่มีน้ำมันเงา
- 2) ไม่ละลายในอีเทอร์ แอลกอฮอล์ เบนซิน อะซิโตน และตัวทำละลายอื่นๆ แต่สามารถละลายได้ในน้ำ และสารละลายของกรดและด่าง ความสามารถในการละลายน้ำของเซรีซินจะแตกต่างกันกับไฟโบรอินเนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีที่มีหมู่ช่วยในการละลายน้ำได้สูง มีความเป็นระเบียบในการจัดเรียงตัวต่ำและโมเลกุลภายในมีปฏิสัมพันธ์กันต่ำ นอกจากนี้ความสามารถในการละลายน้ำของเซรีซินยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส เซรีซินจะเกิดการพองตัวได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะเกิดการลอกกาวย่างสมบูรณ์ของไหมเมื่อต้มหลายๆ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส อัตราการละลายจะเพิ่มขึ้น และที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส สามารถลอกกาวยไหมออกจากเส้นใยได้โดยใช้เวลาดำ 1 ชั่วโมง
- 3) เซรีซินละลายได้ดีในสารละลายของกรดและด่าง เพราะเซรีซินจัดเป็นโปรตีนที่มีทั้งความเป็นกรดและด่าง จึงมีความสามารถในการจับตัวเป็นเกลือกับสารละลายกรดหรือด่างโดยใช้สารละลายด่างอ่อนๆ pH 9.5-10 เส้นใยไหมจะถูกลอกอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 95 -100 องศาเซลเซียส
- 4) เซรีซินไม่ทนต่อการเนาเปียกและจะเกิดการแตกตัวได้ง่ายโดยใช้ จุลินทรีย์

2.5 ขนาดเส้นใยไหม (ดีเนียร์) [21]

ดีเนียร์ (Denier) เป็นระบบเบอร์ด้ายที่มีความยาวคงที่ โดยน้ำหนักเปลี่ยนไปตามเบอร์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในระบบนี้เบอร์ด้ายยิ่งสูง ขนาดเส้นยิ่งใหญ ถ้าเบอร์ต่ำเส้นจะเล็ก นิยมใช้กับเส้นด้ายสังเคราะห์ใยยาวเช่น โพลีเอสเตอร์, ไนลอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้กับไหมซึ่งเป็นใยยาวจากธรรมชาติด้วย เนื่องจากเส้นใยไหมเป็นเส้นใยจากธรรมชาติความสม่ำเสมอจะน้อยกว่า เส้นใยที่ผลิตจากเครื่องจักร ดังนั้นเส้นใยไหมจะไม่กำหนดขนาดที่ตายตัว แต่กำหนดขนาดเป็นช่วงแทน

การกำหนดเบอร์ดีเนียร์ คือ

เบอร์	1 ดีเนียร์(D) หนัก	1	กรัม ยาว	9,000	เมตร
เบอร์	100 ดีเนียร์(D) หนัก	100	กรัม ยาว	9,000	เมตร
เบอร์	150 ดีเนียร์(D) หนัก	150	กรัม ยาว	9,000	เมตร

เส้นไหม 1 ดีเนียร์ หมายถึง เส้นไหมยาว 9,000 เมตรหนัก 1 กรัม

เขียนเป็นสูตร ได้ดังนี้

เบอร์ (D) = น้ำหนัก (กรัม) x 9,000 / ความยาว (เมตร)

การกำหนดเบอร์ดีเนียร์ของเส้นไหม เช่น

เบอร์ 20/22	ดีเนียร์(D)	หนักในช่วง	20 – 22	กรัม	ยาว	9,000	เมตร
เบอร์ 100/120	ดีเนียร์(D)	หนักในช่วง	100 -120	กรัม	ยาว	9,000	เมตร
เบอร์ 150/200	ดีเนียร์(D)	หนักในช่วง	100 - 120	กรัม	ยาว	9,000	เมตร

2.6 การสาวเส้นไหม (Silk Reeling) [22-23]

การสาวไหม เป็นการดึงเอาเส้นใยออกจากรังไหมที่ต้มแล้วรวมกันหลายๆ รัง ให้รวมตัวเกาะกันเป็นเส้นไหมตามขนาดและลักษณะที่ต้องการ โดยมีทั้งการสาวไหมโดยใช้แรงคน อุปกรณ์สาวแบบพื้นบ้าน อุปกรณ์สาวแบบปรับปรุง และสาวด้วยเครื่องจักร

การต้มรังไหม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กาไหม (Sericin) ละลาย และอ่อนตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงเส้นไหมออกจากรังไหม ทำให้สาวเส้นไหมออกได้ง่าย น้ำสำหรับต้มรังไหมต้องเป็นน้ำสะอาด มีค่าความเป็น กรด-ด่าง อยู่ในระดับที่เป็นกลาง และต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ เมื่อน้ำเปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือสกปรก เพื่อควบคุมคุณภาพของเส้นไหม

2.6.1 เทคนิคการสาวไหม

1. คัดคุณภาพรังไหม โดยคัดแยกรังดีและรังเสียออกจากกัน เพื่อแยกสาวเส้นไหมตามคุณภาพของรังไหม เส้นไหมที่ได้จากรังไหมดีจึงเป็นไหมที่มีคุณภาพดี ส่วนเส้นไหมที่ได้จากรังไหมเสียจะเป็นเส้นไหมที่คุณภาพด้อยกว่า

2. การต้มรังไหม เตรียมน้ำต้มสาวที่สะอาด มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 6.8-7.5

3. ต้มน้ำให้ร้อน 85-90 องศาเซลเซียส

4. ใส่รังไหมลงในหม้อต้มสาว จำนวนรังไหมที่ใส่ลงในหม้อต้มสาวครั้งแรกจะขึ้นอยู่กับขนาดความโตเส้นไหม โดยทั่วไปการสาวไหมน้อยจากพันธุ์ไทยพื้นบ้านเท่ากับ 130 รัง โดยประมาณ ส่วนไหมพันธุ์ไทยลูกผสม 110 รัง โดยประมาณ ทั้งนี้ผู้สาวไหมจะต้องพยายามรักษาจำนวนรังไหมในการสาวให้อยู่ในระดับที่เท่ากับการเริ่มต้น ด้วยการทยอยเติมรังเพิ่ม เมื่อมีรังที่สาวหมดไป

5. การสาวไหม การดึงเส้นจากรังไหมที่อยู่ในหม้อต้มสาวให้ดึงด้วยแรงอย่างสม่ำเสมอ อาจจะดึงลงกระบุง ดึงเข้าอึก หรือดึงเข้าแหล่งก็ได้ ในขณะที่ทำการสาวให้รักษาระดับอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส

6. การเหล่งไฉ้ใหม่ เป็นกรรมวิธีในการจัดเรียงเส้นใยใหม่เป็นใจหรือเจ็ดใหม่ โดยให้จัดเรียงเป็นแบบสานตาข่าย หรือที่เรียกว่าไคมอนด์ครอส น้ำหนักใจประมาณ 80-100 กรัม ทำไฟจำนวนอย่างน้อย 6 ไฟ นำใจใหม่ผึ่งตากแห้ง

2.7 จิง (Ginger) [24-26]

จิงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ปัจจุบันมีการปลูกจิงกันทั่วไปในทวีปเอเชีย แอฟริกาตะวันออก หมู่เกาะอินเดียตะวันออก เกาะการีบบอน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และจาไมกา จิงจัดอยู่ในตระกูล Zingiberaceae วงศ์ Zingiberales มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Zingiber officinale* Roscoe และมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป เช่น จิงแดง (จันทบุรี) จิงเผือก (เชียงใหม่) หรือ สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น สำหรับในต่างประเทศ มีชื่อเรียกจิงที่แตกต่างกันไป เช่น Jube (อินโดนีเซีย) Luya (ฟิลิปปินส์) Shoga (ญี่ปุ่น) เป็นต้น จิงเป็นตระกูลเดียวกับขมิ้น ข่า และกระชาย มีลำต้นหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารและด้านการแพทย์

2.7.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ [27-29]

จิงจัดเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นแท้จริงอยู่ใต้ดิน (Underground Stem) เรียกว่า “เหง้าหรือแง่ง” จิง (rhizome) เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น กัญชง ฝ้าย และอ้อย แง่งจิงมีลักษณะเป็นแท่งสั้น แข็ง สีขาว หรือสีเหลืองอ่อน มีเยื่อและเกล็ดห่อหุ้ม ซึ่งบริเวณนี้เป็นตำแหน่งที่เกิดของรากฝอยจำนวนมาก การแตกแขนงของแง่งจิงมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ แง่งอันแรกจะเจริญและแตกแง่งย่อยต่อๆ กันไป แง่งจิงขณะอ่อนจะมีสีเขียว ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำตาลเมื่อแก่ ส่วนลำต้นที่อยู่เหนือพื้นดินนั้นถือเป็นลำต้นเทียม (Pseudo Stem) ที่เกิดจากกาบใบซ้อนทับและอัดแน่นกันเป็นชั้นๆ เหนือดินโดยเจริญเติบโตมาจากตาจิงที่ปรากฏอยู่บริเวณข้อบนของแง่งจิง ลักษณะดังกล่าวกับผิวดินมีสีเขียวอ่อนระยะแรก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแก่มีอายุเพียงฤดูเดียวเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว หรือมีอายุประมาณ 8-12 เดือน หลังจากนั้นจะเหี่ยวและตายไปในที่สุด จิงเป็นพืชที่มีแผ่นใบบาง ยาวประมาณ 15 -27 เซนติเมตร ออกดอกและติดเมล็ดน้อยมาก โดยดอกของจิงเป็นช่อยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร

2.7.2 การเก็บเกี่ยวขิง [30-31]

อายุการเก็บเกี่ยวขิงขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ขิงอ่อนเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 4 – 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ขิงมีเนื้ออ่อน เลียนน้อย เหมาะสำหรับรับประทานสด หรือแปรรูปขิงดอง ส่วนการเก็บเกี่ยวขิงแก่ให้มีคุณภาพดี ควรเก็บเกี่ยวเมื่อขิงมีอายุ 8 -12 เดือน โดยขิงที่เจริญเติบโตเต็มที่ เหมาะต่อการเก็บเกี่ยว นั้น ส่วนของลำต้นและใบจะเริ่มเหี่ยวเฉาและแห้ง

2.7.3 สมบัติของเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดจากขิง [32-34]

สมบัติของเอนไซม์โปรติเอสจากขิง พบว่า แ่งขิงแก่จะมีปริมาณเอนไซม์ที่สูงกว่าขิงอ่อน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ คือ 5.0–5.6 0 และ 6.5-7. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์คือ 40-60 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่ทำให้เอนไซม์ดังกล่าวมีกิจกรรมสูงสุดคือ 60 องศาเซลเซียส ขณะที่การใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบว่า กิจกรรมการทำงานของเอนไซม์จะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสมบัตินี้มีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากพืชชนิดอื่น เช่น ปาเปน (papain) โบรมิเลน (bromelain) ฟิซิน (ficin) เป็นต้น

2.7.4 กระบวนการผลิตเอนไซม์จากขิง [35] (ดัดแปลงจาก US patent 4,842,758)

นำขิงแก่ 1 กิโลกรัม ปอกเปลือก หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นในโถปั่น แล้วนำไปแยกเอนไซม์ดิบ (Crude Enzyme) ออกจากส่วนของแข็ง โดยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จะได้ส่วนสารละลายแยกออกมาเป็นส่วนเอนไซม์ดิบ จากนั้นนำไปผลิตเอนไซม์ผง โดยนำเอนไซม์ดิบปริมาณ 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร แช่แข็งตัวอย่าง (Pre Freeze) ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเอนไซม์ดิบกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วนำไปทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบอบแห้งแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิห้อง และลดความดันลง จะได้เอนไซม์ผงบริสุทธิ์

การทำให้เอนไซม์มีความเสถียร

- ชั่งเคซีน 20 กรัม ผสมกับ 0.17 นอร์มอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 80 กรัม กวนให้เข้ากัน ให้ความร้อน 50 องศาเซลเซียส เพื่อละลายเคซีน จากนั้นเติมเอนไซม์ 10 กรัม ได้สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์ จากนั้นเติม 1M Ascorbic acid 3 มิลลิลิตร

- โบรอก 113 กรัม ผสมกับ สารละลายกรดแลคติกเข้มข้น 253 กรัม แล้วทำเป็นกลาง (Neutralized) ด้วย 12 N NaOH 115 กรัม ได้สารละลายผสมโบรอกกรดแลคติก จากนั้นนำสารผสมโบรอกและแลคติกมา 5 มิลลิลิตร ผสมกับ 1 M Ascorbic Acid 5 มิลลิลิตร

- นำสารละลายข้อ 1) (สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์) 24 กรัม ผสมกับสารละลาย ข้อ 2) (สารละลายผสมโบรอกกรดแลคติก) 33 กรัม จะได้เอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized enzyme)

ตารางที่ 2.2 แอคติวิตีของเอนไซม์คิบ และเอนไซม์ผงเมื่อผ่านกระบวนการเพิ่มความเสถียรภาพ [35]

ตัวอย่าง	Enzyme activity (Unit/m/min) ± SD	โปรตีน (mg)	Specific activity (Unit/mg protein)
เอนไซม์คิบ	15.48±0.25	0.041	377.56
เอนไซม์คิบเพิ่มความเสถียร	0.76±0.24	0.013	58.46
เอนไซม์ผ่านการทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง	30.87±1.14	0.140	220.50
เอนไซม์ผ่านการทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็งเพิ่มความเสถียร	12.30±1.81	0.012	1,025.00

2.7.5 กลไกการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส [36-37]

กลไกการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีการสร้าง Covalent Enzyme Complex เป็นกลุ่มที่มีการสร้าง Covalent Enzyme Complex ในช่วงที่เอนไซม์อยู่ในสถานะทรานซิชัน (Transition State) หรือภาวะของเอนไซม์ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะทำปฏิกิริยา ที่บริเวณ Catalytic Site จะมีกรดอะมิโนอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางในการทำงาน มีความเป็น Nucleophilic สูง เพื่อสร้างพันธะโควาเลนต์กับสับสเตรท กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน เอนไซม์ในกลุ่มนี้ได้แก่พวก Serine และ Cysteine Proteases

กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ไม่สร้าง Covalent Enzyme Complex เป็นกลุ่มที่ไม่สร้าง Covalent Enzyme Complex แต่จะใช้ปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น น้ำ หรือโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเอนไซม์เอนไซม์ในกลุ่มนี้ได้แก่ Aspartic Peptidases และ Metallopeptidases

กลไกการทำงานของเอนไซม์ซิงกิเบนที่สกัดจากขิงเอนไซม์ซิงกิเบนที่สกัดจากขิงเป็นเอนไซม์ประเภท Cysteine Endopeptidases คือ มีการสร้าง Covalent Enzyme Complex และมีการสร้าง Tetrahedral Complex เพื่อตัดพันธะเปปไทด์ของสับสเตรท โดยตัวอย่างเอนไซม์นี้ คือ ปาเปนอิน (Papain) ซึ่งอะตอมที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนหรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน คือ ซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่ใน Histidine Side Chain ซึ่งมี His 25 (ระบบการจัดตำแหน่งของ papain) จากนั้น Side Chain ของ His 159 จะทำหน้าที่เป็นตัวรับ ไฮโดรเจน ส่วน -NH-group ของกลูตามีน และ His 25 จะเข้ามาทำปฏิกิริยาคือกลายเป็น Tetrahedral Enzyme Complex และกลายเป็น Thioacyl-Enzyme Intermediate

2.8 การลอกกาวยไหม (Degumming) [38-39]

การลอกกาวยไหม (Degumming) การกำจัดกาวยไหม และกำจัดสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่อาจปะปนอยู่ในเส้นใยไหม เป็นการทำลายพันธะเปปไทด์ของกาวยไหมให้มีโมเลกุลเล็กๆที่สามารถละลายน้ำได้ โดยกาวยไหม (Sericin) สามารถละลายได้ในสารละลายกรด หรือเบส หรือเอนไซม์ย่อยโปรตีน น้ำร้อน โดยใช้คุณสมบัติความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันระหว่างกาวยไหม (Sericin) และเส้นใยไหม (Fibroin) ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

2.8.1 การลอกกาวยไหมด้วยน้ำภายใต้ความดันสูง (High Pressure Water Degumming)

การลอกกาวยไหมพันธุ์ต่าง ๆ ให้ความร้อน 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และทำซ้ำแบบ เดียวกันนี้ 3-4 ครั้ง การต้มไหมในน้ำเป็นเวลานานๆ จะค่อยๆ ทำให้เส้นใยไหมเกิดการเสื่อมสลายและ ไฮโดรซิซอย่างช้าๆ ในกรณีนี้หากใช้อุปกรณ์ความดันสูงจะทำให้เส้นใยไหมเสื่อมสลายหรือถูก ทำลาย น้อยที่สุด

2.8.2 การลอกกาวยไหมด้วยสบู่ (Soap Degumming)

จุ่มเส้นใยไหมดิบลงในน้ำอุ่น 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที กาวยไหม (Sericin) จะอ่อนตัว แล้วให้ความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่า 90 องศาเซลเซียส โดยใช้สารละลายสบู่ 15-20 % ต่อน้ำหนักวัสดุ (30-50 เท่าของน้ำหนักไหมดิบ) เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ก็จะลอกเซริซินออกเกือบหมด และนำมาตกแต่งการลอกกาวยไหมอีก โดยใช้สบู่ใหม่ 10-15 % ต่อน้ำหนักวัสดุ ให้ความร้อนมากกว่า 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากแยกสารละลายออกแล้ว นำมาล้าง 2-3 ครั้ง ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ด้วยสารละลายโซดาซักผ้า 0.1 % และล้างน้ำอีกหลายครั้ง การควบคุมอุณหภูมิ น้ำ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส คุณภาพการล้างจะลดลง การลอกกาวยไหมซึ่งใช้สบู่มีคุณภาพดีจะทำให้เส้นใยไหมที่มันเงาและเรียบสวย แต่การลอกกาวยไหมด้วยสบู่ทำให้เกิดการลอกกาวยไหมที่ไม่สม่ำเสมอและเกิดการหมองคล้ำ อันเกิดจาก โคลสบู่ที่เกิดจากอออน บวก (Cation) ในน้ำ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก แล้วทำให้เกิดการย้อมสีต่างได้ง่าย การขจัดสบู่ด้วยการล้างทำได้ยาก จึงทำให้เกิดสีเหลือง และมีปัญหาหมองคล้ำน้ำเสีย

2.8.3 การลอกกาวยไหมด้วยสารซักล้างสังเคราะห์ (Detergent Degumming)

สารซักล้างสังเคราะห์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการลอกกาวยไหมเพราะมีข้อได้เปรียบมากกว่าสบู่ เช่น การลดเวลา ของการรักษา และการทำลายเส้นใยน้อย Shukla อธิบายว่าสารซักล้างสังเคราะห์ประเภทไม่มีประจุ (Non-ionic Detergent) ช่วยกำจัดกาวยไหมและสิ่งเจือปนอื่นๆบนเส้นใยไหม โดยไม่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของเส้นใย โดยใช้สารซักล้างสังเคราะห์ประเภทไม่มีประจุ

(Non-ionic Detergent) 2.5 กรัม/ลิตร ที่ pH 11.5 เวลา 30 นาทีเป็นสภาวะลอกกาวที่เหมาะสมลอกกาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาของกระบวนการนี้ก็คือจะดำเนินการที่อุณหภูมิสูง (เช่น ที่ 98°C) และค่าความเป็นด่างสูง ดังนั้นเวลาของการรักษาและปริมาณของสารซักล้างสังเคราะห์ที่ใช้อย่างน้อยต้องได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายให้กับไฟโบรอิน

2.8.4 การลอกกาวไหมด้วยกรด (Acid Degumming)

กรดบางอย่าง เช่น กำมะถัน ไฮโดรคลอริก กรดทาร์ทาริก และกรดซิตริก ที่สามารถใช้ลอกกาวกระบวนการนี้ยังไม่ได้รับความสนใจมากในอุตสาหกรรมผ้าไหม เพราะความคิดที่ว่าลอกกาวในสารละลายด่างมีความปลอดภัยสำหรับไฟโบรอินกว่าในสารละลายกรด จะพบว่าการลอกกาวที่สมบูรณ์ของผ้าไหมกับกรดแร่ไม่สามารถทำได้ไม่เป็นอันตรายต่อไฟโบรอิน

2.8.5 การลอกกาวด้วยโปรติเอส (Protease Degumming)

วิธีการลอกกาววิธีนี้ได้มีการนำมาใช้โดยอาศัยพวกเอนไซม์จากธรรมชาติที่มาจากสัตว์และพืช เช่น ทริปซิน (Trypsin) และไครโมทริปซิน (Chymotrypsin) ซึ่งได้จากตับอ่อนของหมูและวัว แต่ในปัจจุบันการลอกกาววิธีนี้ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ เช่น Bacillus และ Actinomyces fungi ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดที่ผลิตขึ้นได้ โดยเฉพาะการลอกกาวของผ้าไหมไหมผสมกับขนแกะและเรยอน ซึ่งไม่ทนต่อด่าง เมื่อใช้เอนไซม์จะลอกกาวได้ผลดี

โปรติเอสมีผลต่อโปรตีนและเปปไทด์ และเร่งให้เกิดการแยกตัวของพันธะเปปไทด์ แต่โปรติเอสไม่มีผลกับไฮโปรตีนที่มีความเป็นระเบียบของโมเลกุลสูงในเส้นไหมและขนแกะ ในทางกลับกันโปรติเอสมีผลกับไฮโปรตีนที่จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบของโมเลกุลของเซรีซินที่หุ้มเส้นไหมอยู่ โดยทำให้โมเลกุลเล็กลงและยังช่วยเพิ่มการละลายน้ำ และช่วยเพิ่มผลการลอกกาวของสบู่และเกลือด่าง

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Ichikawa ศึกษาถึงคุณสมบัติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากจิง พบว่า pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์คือ 6.5 - 7.0 โดยจุดไอโซอิเล็กตริกของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากจิงมีค่าเท่ากับ 4.5 - 4.8 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์คือ 40-60 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่ทำให้เอนไซม์ดังกล่าวมีกิจกรรมสูงสุดคือ 60 องศาเซลเซียส ขณะที่การใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสพบว่ากิจกรรมการทำงานของเอนไซม์จะลดลงอย่างซึ่งมีสมบัติที่คล้ายคลึงกับเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากพืชชนิดอื่น

Shukla อธิบายว่าสารซักล้างสังเคราะห์ประเภทไม่มีประจุ (Non-ionic Detergent) ช่วยกำจัดของเซรีซินโดยไม่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของเส้นใย นอกจากนี้ยังบอกว่าการลอกกาวยที่ใช้ 2.5 กรัม/ลิตร สารซักล้างสังเคราะห์ประเภทไม่มีประจุ (Non-ionic Detergent) ที่ pH 11.5 เป็นเวลา 30 นาทีให้ผลลอกกาวยไหมที่มีประสิทธิภาพ

ศรัณยา ศึกษาเรื่อง“การลอกกาวยไหมด้วยเอนไซม์ธรรมชาติ” ด้วย เอนไซม์ปาเปน จากมะละกอดิบ กับ เอนไซม์โบรมิเลน จากน้ำสับปะรด โดยวิธีการแช่หมักและการแช่หมักและเติม Wetting agent พร้อมกับการนำไปเปรียบเทียบกับ การใช้สารเคมี โดยนำไหมดิบไปลอกกาวยด้วย มะละกอดิบ และ น้ำสับปะรด ใช้ อัตราส่วนน้ำ : ไหม เท่ากับ 10 : 1 ในมะละกอดิบหรือน้ำสับปะรด 2 เท่าของ น้ำหนักไหม แช่หมักรวมกันพร้อมกับขำทำความสะอาดเป็นระยะๆ ในเวลานาน 30 นาที 60 นาที และ 90 นาที ก่อนจะล้างไหมด้วยน้ำให้สะอาด 5 ครั้ง และผึ่งบนราวให้แห้งสนิท ส่วนวิธีการลอกกาวยโดยใช้สารเคมี ใช้อัตราส่วน น้ำ : ไหม เท่ากับ 30 : 1 โซเดียมคาร์บอเนต 5% ของน้ำหนักไหม Wetting agent 1% ของน้ำหนักไหม นำไหมดิบลงต้มที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ล้างไหมด้วยน้ำให้สะอาด 5 ครั้ง ผึ่งไหมให้แห้งสนิท ทาน้ำหนักไหมหลังการลอกกาวยด้วยวิธีการเดียวกับการทาน้ำหนักก่อนการลอกกาวย พบว่าการลอกกาวยไหมด้วยน้ำสับปะรดได้ผลดีกว่าใช้มะละกอ ซึ่งจะให้ผลดีกว่าเมื่อใช้ Wetting agent และการใช้เวลานานกว่าจะให้ผลที่ดีมากขึ้น ทั้งนี้ ผลการลอกกาวยด้วยสารเคมี น้ำสับปะรดและมะละกอดิบ โดยมี Wetting agent ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละน้ำหนักที่สูญหาย 22.480 10.803 และ 13.820 ตามลำดับ

นงนุช ศึกษาการลอกกาวยไหมโดยใช้เอนไซม์ปาเปนจากขามะละกอแห้งเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาวยไหมและสัณฐานวิทยาของเส้นใยไหม ทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 55-85 องศาเซลเซียส เวลา 10-40 นาที และความเข้มข้นของสารละลายขามะละกอแห้งตั้งแต่ 0-4 % ต่อน้ำหนักวัสดุ จากนั้นประเมินประสิทธิภาพของการลอกกาวยไหม โดยทดสอบความแข็งแรงเส้นใยไหมและทดสอบการติดสีไดเร็กต์ (C.I. Direct Red 80) ผลการติดสีจะแปรผกผันกับประสิทธิภาพของการลอกกาวยไหม ลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใย จากการศึกษพบว่าสภาวะที่เหมาะสมกับการลอกกาวยไหมด้วยขามะละกอแห้ง คือ ทำการลอกกาวยที่ 75 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ความเข้มข้นของสารละลายขามะละกอแห้ง 4 % ต่อน้ำหนักวัสดุ มีประสิทธิภาพในการลอกกาวยไหมอยู่ในเกณฑ์ดี เส้นใยไหมที่ได้มีความมันเงา ผิวสัมผัสนุ่ม ผิวของเส้นใยไม่ถูกทำลาย และไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหม

จันทิมา และเปรมวดี ศึกษาเกี่ยวกับการลอกกาไหมไทยโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อแบคทีเรีย ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ LC_1_1 และ LC_1_6 ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนกาไหม (Sericin) ได้ดีกว่าโปรตีนเส้นใยไหม (Fibroin) และโปรตีนจากนม โดยวิเคราะห์จาก Zymographic pattern ที่ได้จากการแยกเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี Electrophoresis แล้วนำไหมที่ผ่านการลอกกาไหมแล้วมาทดสอบความสามารถในการย่อยสับสเตรตต่างๆ ของเอนไซม์ด้วยการย่อยเส้นใยด้วยสปีไคเร็กซ์และตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเส้นใยด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเอนไซม์จากเชื้อ LC_1_6 มีประสิทธิภาพที่ดีในการลอกกาไหม นอกจากจะทำให้เส้นใยไหมนุ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้ขาวกว่าการลอกกาไหมด้วยสารซักล้างทางการค้า เช่น Alcalase silk o blanc และ โซเดียมคาร์บอเนต

เอกสิทธิ์ แบคทีเรียสายพันธุ์ C4 กัดแยกได้จากน้ำทิ้งของโรงงานผลิตเส้นใยไหม สามารถสร้างเอนไซม์โปรติเอสที่ลอกกาไหมได้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ผลิตโปรติเอสได้ดีจำนวน 205 ไอโซเลต โดยพบว่าสายพันธุ์ C4 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างเซลล์เป็นท่อนที่สร้างสปอร์ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และผลวิเคราะห์ลำดับ นิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่าแบคทีเรียดังกล่าว คือ Bacillus Subtilis เมื่อศึกษาการลอกกาไหมเส้นใยไหมโดยเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ C4 ที่ pH 7.5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่รุนแรง สามารถลอกกาไหมหรือเซอร์ซิน ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักไหมดิบที่หายไป 20.21 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 ชม. เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่ลอกกาไหมโดยการแช่ในสารละลายด่างหรือน้ำสบูร้อน สามารถลอกกาไหมได้ร้อยละ 27 และเมื่อตรวจสอบลักษณะเส้นใยไหมที่ลอกด้วยเอนไซม์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเส้นใยไหมมีความสะอาดและเรียบ ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์พบว่าสามารถทำงานได้ดีที่สุดที่ pH 8.0 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แต่มีความคงตัวที่ pH 8.0 ถึง 11.0 และทนอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ โดยเมื่อป้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 120 นาที ทำให้เหลือกิจกรรมร้อยละ 65 ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ C4 ในการลอกกาไหม เพื่อต้องการใช้สภาวะที่ไม่รุนแรง โดยการลด pH และอุณหภูมิให้ต่ำกว่าวิธีดั้งเดิม

จิราภรณ์ ได้ศึกษาการผลิตครีมขัดผิวเอนไซม์ขิง เมื่อนำขิงมาสกัดเอนไซม์โปรติเอสด้วยวิธีการปั่นแยก พบว่าเอนไซม์มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ (Enzyme Activity) 15 หน่วยเอนไซม์ต่อมิลลิลิตร ต่อนาทีและมีค่ากิจกรรมจำเพาะ (Specific Activity) เท่ากับ 377 หน่วยเอนไซม์ต่อมิลลิกรัมโปรตีน เมื่อนำเอาเอนไซม์ดิบมาทำให้เป็นผงแห้งด้วยวิธีอบแห้งแช่เยือกแข็งแล้วนำผงเอนไซม์มาเพิ่มความเสถียรด้วยการเติมเคซีนและโบรอกเป็นส่วนประกอบ พบว่ามีค่ากิจกรรมจำเพาะเท่ากับ 1,025 หน่วย

เอนไซม์ต่อมิลลิกรัมโปรตีน นำไปเป็นส่วนผสมในครีมขัดผิวหน้าผสมเอนไซม์จากจิง ซึ่งมี ส่วนประกอบที่เป็นเอนไซม์โปรติเอสจากจิงร้อยละ 20 พบว่ามีค่ากิจกรรมเอนไซม์ 9.9 หน่วย เอนไซม์ต่อมิลลิกรัมต่อหน้าที่ นำครีมขัดผิวหน้าเอนไซม์จากจิงไปทดสอบเปรียบเทียบกับครีมขัด หน้าผสมเอนไซม์จากจิงและครีมขัดผิวหน้าตัวอย่างควบคุมมีค่าความยืดหยุ่นของผิว ค่าความเข้มของ สีผิว ค่าการแดงของผิวไม่แตกต่างกัน ไม่พบการระคายเคือง และจากภาพถ่ายผิวหนังอาสาสมัครที่ใช้ ครีมขัดผิวเอนไซม์จิง พบว่ามีคีสัมที่กระจายเป็นจุดดำดำบนผิวหนังลดลงอย่างชัดเจน ผิวมีความ เรียบเนียน กระจ่างใส มีความชุ่มชื้น การลดริ้วรอยของผิวได้ดี

Freddi ศึกษาการใช้อัลคาไลน์ (3374-L, GC 897-H), นิวทรัล (3273-C) และแอซิดโปรติเอส (EC 3.4 23.18) ในการย่อยกาวไหมจากเส้นใยไหม โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เอนไซม์ และใช้ปริมาณเอนไซม์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.05 ถึง 2.00 หน่วยต่อกรัมของเส้นใยไหม และ ระยะเวลาที่ใช้ย่อยอยู่ในช่วงระหว่าง 5 ถึง 240 นาที พบว่าเชริซินถูกปล่อยออกจากเส้นใยไหม โดยใช้ เอนไซม์อัลคาไลน์ (3374-L, GC 897-H), นิวทรัล (3273-C) และแอซิดโปรติเอส (EC3.4 23.18) เท่ากับ 17.6, 24 และ 19 wt.% ตามลำดับ ซึ่งใช้อัตราส่วนปริมาณเอนไซม์ต่อกรัมของเส้นใยไหม ดังนี้ 2 1 และ 0.1 หน่วยต่อกรัมของเส้นใยไหม ตามลำดับ โดยใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าแอซิด โปรติเอส (EC 3.4 23.18) มีประสิทธิภาพในการลอกกาวไหมสูงที่สุด

ดวงกมล และ เปรมวดี ทำการคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสในการย่อย เชริซิน โดยใช้วิธี Radial Diffusion and Thin-Layer Enzyme Assay (RD-TEA) ที่ใช้หลักการซึมผ่าน วนของเอนไซม์ไปยังพื้นผิวที่ฉาบไว้ด้วยโปรตีนเชริซินหรือไฟโบรอิน พบว่าแบคทีเรีย GR-5-4, 4TS9-001 และ HIC-13-8 สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสในการย่อยเชริซินและการทำไซโมแกรม (Zymogram) ของเอนไซม์จากเชื้อเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า มีเอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์ที่สามารถย่อยเช ริซินได้ดีกว่าไฟโบรอิน

Vaithanomsat ทำการคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอส จากน้ำทิ้งจาก กระบวนการลอกกาวไหม พบว่า B. Licheniformis TISTR 1010 และ A. Flavus TISTR3130, TISTR 3366, TISTR 3135 และ TISTR 3041 สามารถเจริญและผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้ซึ่ง B.Licheniformis TISTR 1010 มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้สูงที่สุด (6.34units/ml) ค่าพีเอชที่ เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงเท่ากับ 10 เป็นระยะเวลา 36 ชั่วโมง ซึ่งสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ ผลิตเอนไซม์โปรติเอส คือ โปรตีนที่ได้จากน้ำทิ้งจากกระบวนการลอกกาวไหม 6% (v/v) Malt Extract 1% (w/v) Polypeptone 1% (w/v) และ Na₂CO₃ 1% (w/v)

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 วัสดุและอุปกรณ์

1. เส้นใยไหมดิบสีขาวพันธุ์ต่างประเทศ ขนาดดีเนียร์ 100/120 (บริษัทจุฬาไหมไทย จำกัด) จิงแก่ อายุ 8-12 เดือน (อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate (Na_2CO_3)) (Commercial Grade)
3. โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulphate (Na_2SO_4)) (Commercial Grade)
4. กรดอะซิติก (Acetic Acid (CH_3COOH)) (Commercial Grade)
5. บอแรกซ์ (Borax) ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)
6. กรดแลกติก (Lactic Acid) ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$)
7. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) (HCl)
8. เคซีน (Casein)
9. กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)
10. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) (NaOH)
11. เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวด(SEM)
12. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)
13. โถปั่นผสมอาหาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น MJ-68M
14. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที
15. เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dried Machine)
16. เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตราเคลื่อนที่คงที่ (Constant Rate of Travel (CRT) Tensile Strength Testing Machine รุ่น LR5K
17. เครื่องเขย่าน้ำควมคุมอุณหภูมิ (Oscillating Dyeing Machine)
18. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวด (SEM) ณ บริษัท DOSEM จำกัด
คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
19. สีไคเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80)
20. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ColorQest XE
21. สีแอซิดสีแดง (Nylosan Red F-GS)

3.2 ขั้นตอนการทดลอง

3.2.1 การทดลองที่ 1 กระบวนการสกัดเอนไซม์โปรติเอส (ซิงกิเบน) จากขิงแก่
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสกัดเอนไซม์โปรติเอส (ซิงกิเบน) จากขิงแก่ ให้อยู่ในลักษณะผง (เอนไซม์ที่มี
ความเสถียร (Stabilized Enzyme))

2. เพื่อให้การทดลองต่อไป มีความถูกต้องจากปริมาณเอนไซม์ที่มีความเสถียร
(Stabilized Enzyme) ที่ใช้ทดลองทุกครั้ง

การสกัดเอนไซม์โปรติเอส (ซิงกิเบน) จากขิงแก่

วิธีการผลิตเอนไซม์ดิบนำขิงสดอายุ 8 เดือนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ปอกเปลือก หั่นให้เป็น
ลูกเต๋าชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นในโถปั่นอาหารแบบแยกภาชนะยี่ห้อ Panasonic รุ่น MJ-68M ปั่น แล้วนำเอาน้ำ
ขิงสด ไปแยกเอนไซม์ดิบ (Crude Enzyme) ออกจากส่วนของแข็ง โดยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะได้ส่วนของเหลวเหนือ
ตะกอน (Supernatant) แยกออกมาเป็นส่วนเอนไซม์ดิบ (Crude Enzyme) ซึ่งเรียกว่า “เอนไซม์โปรติ
เอส” ซึ่งส่วนที่เป็นของแข็งประกอบด้วยแป้ง และเศษสิ่งเจือปนนำไปทิ้งไม่ได้นำมาใช้งาน

วิธีการผลิตเอนไซม์ผงนำของเหลวเหนือตะกอนของเอนไซม์ดิบปริมาตร 100 มิลลิลิตร
ใส่ในขวดกั้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วนำไปทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dried Machine) ที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเอนไซม์ดิบกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วนำไปทำแห้งด้วยเครื่อง
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิห้อง และลดความดันลงเรื่อยๆ จนได้เอนไซม์ผง

การทำให้เอนไซม์ผงมีความเสถียร (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง)

1) ชั่งเคซีนจำนวน 20 กรัม ผสมกับ 0.17 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ปริมาตร 80
กรัมกวนให้เข้ากัน ให้ความร้อน 50 องศาเซลเซียส เพื่อละลายเคซีน จากนั้นเติมเอนไซม์ผงจำนวน
10 กรัม ได้สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์ จากนั้นเติม IM กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ปริมาตร
3 มิลลิลิตร

2) ชั่งบอแรกซ์จำนวน 113 กรัม ผสมกับ สารละลายกรดแลกติกเข้มข้น จำนวน 253 กรัม
แล้วทำเป็นกลาง (Neutralized) ด้วย 12 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จำนวน 115 กรัม ได้
สารละลายผสม บอแรกซ์กรดแลกติก จากนั้นนำสารผสมบอแรกซ์กรดแลกติก ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
ผสมกับ 1 M กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร

3) นำสารละลายข้อ 1) (สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์) จำนวน 24 กรัม ผสมกับ สารละลายข้อ 2) (สารละลายผสมบอแรกซ์กรดแลคติก) จำนวน 33 กรัม จะได้เอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized Enzyme)

3.2.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาหาสภาวะการลอกกาวไหม (pH อุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized Enzyme) ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาสภาวะการลอกกาวไหม (pH อุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized Enzyme) ที่เหมาะสมสำหรับการทดลองถัดไป

3.2.2.1 การศึกษาหา pH การลอกกาวเส้นไหมที่เหมาะสม

นำเส้นไหมดิบที่ผ่านกระบวนการหำร้อยละของน้ำหนักการลอกกาวเส้นไหม (ดังอธิบายกระบวนการหำร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นไหม ตามข้อ 3.2.2.1) มาลอกกาวไหมโดยใช้ปริมาณสารละลายของผงเอนไซม์จิง 1% ต่อน้ำหนักวัสดุ ปรับค่า pH ของสารละลายให้มามีค่า 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 และ 9.0 ใช้อัตราส่วน ปริมาณน้ำ : น้ำหนักไหม เท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 เวลาที่ใช้ในการลอกกาวไหม 180 นาที จากนั้นนำเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการแรก มาทำปฏิกิริยาอีกครั้งด้วยโซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร สมบูตังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 5 กรัมต่อลิตร นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างเส้นไหมด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาดอีกรอบ ทำให้เส้นไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหม 2 ขั้นตอนแห้งสนิทด้วยวิธีอบแห้งโดยตากในที่ร่มให้ลมพัดผ่าน

จากนั้นเตรียมเส้นไหมดิบที่ลอกกาวด้วยวิธีกระบวนการแบบดั้งเดิม โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสมบูตังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้อัตราส่วนน้ำ : เส้นไหมเท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างเส้นไหมด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาดอีกรอบ ทำให้เส้นไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหม 2 ขั้นตอนแห้งสนิทด้วยวิธีอบแห้งที่โดยตากในที่ร่มให้ลมพัดผ่าน

นำเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหม 2 ขั้นตอน และเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหมแบบดั้งเดิม มาทดสอบประสิทธิภาพในการลอกกาวเส้นไหม โดยหำร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นไหม และทดสอบหาค่าความคงทนต่อแรงดึงของเส้นไหมด้วยเครื่อง

ทดสอบแรงดึงชนิดอัตราการเดินทางที่คงที่ (Constant Rate of Travel (CRT) Tensile Strength Testing Machine รุ่น LR5K

กระบวนการหำร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม นำเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไไหม 2 ขั้นตอน และเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไไหมแบบดั้งเดิม โดยเก็บที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ที่ความคุมความชื้นสัมพัทธ์ $65 \pm 2\%$ จนอยู่สภาวะสมดุล คือ น้ำหนักของเส้นใยไหมที่ต้องการ ในช่วงเวลาที่ห่างกัน 2 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 0.25 หรือเก็บที่ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ์ $65 \pm 2\%$ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

$$\text{ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม} = \frac{\text{น้ำหนักเส้นใยไหมดิบ} - \text{น้ำหนักเส้นใยไหมหลังลอกกา} \times 100}{\text{น้ำหนักเส้นใยไหมดิบ}}$$

การทดสอบความคงทนของเส้นใยต่อแรงดึงขาด ทดสอบเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไไหม 2 ขั้นตอน และเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไไหมแบบดั้งเดิม ตามมาตรฐาน ASTM E-4 เรื่องการทดสอบแรงดึงและการยึดตัวที่ทำให้เส้นใยขาด โดยเตรียมชิ้นตัวอย่างมีความยาว 20 เซนติเมตร แล้วนำชิ้นตัวอย่างเก็บไว้ในห้องควบคุมสภาวะอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ที่ความคุมความชื้นสัมพัทธ์ $65 \pm 2\%$ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง ก่อนนำมาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความคงทนต่อแรงดึง

3.2.2.2 การศึกษาหาอุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$) การลอกกาไไหมที่เหมาะสม

นำเส้นใยไหมดิบที่ผ่านกระบวนการหำร้อยละของน้ำหนักการลอกกาไไหม (ดังอธิบายกระบวนการหำร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ตามข้อ 3.2.2.1) มาลอกกาไไหมโดยอุณหภูมิที่ใช้ 30 40 50 60 70 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส ปริมาณสารละลายของผงเอนไซม์ จิง 1 % ต่อน้ำหนักวัสดุ (ตัวแปรคงที่ จากผลการทดลอง 3.2.2.1) ปรับค่า pH ของสารละลายให้มีค่า pH ที่เหมาะสมที่สุด (ตามผลการทดลองที่ 3.2.2.1) ใช้อัตราส่วน ปริมาณน้ำ : น้ำหนักไหม เท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิแปรตามที่กำหนดขึ้นต้น เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 เวลาที่ใช้ในการลอกกาไ 180 นาที จากนั้นนำเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการขึ้นต้นมาทำปฏิกิริยาลอกกาไไหมอีกครั้งด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์ 5 กรัมต่อลิตร นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไไหม

ด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาด จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับเส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วยวิธีดั้งเดิม โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้อัตราส่วนน้ำ : เส้นใยไหมเท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเย็บแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เย็บด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างเส้นใยไหมด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาดอีกรอบ ทำให้เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหม 2 ขั้นตอนแห้งสนิทด้วยวิธีตากในที่ร่มให้ลมพัดผ่าน

กระบวนการหาลักษณะการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม และการทดสอบความคงทนของเส้นใยต่อแรงดึงขาด ทดสอบเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.2.1

3.2.2.3 การศึกษาหาเวลา (นาที่) การลอกกาวเส้นใยไหมที่เหมาะสม

นำเส้นใยไหมดิบที่ผ่านกระบวนการหาลักษณะของน้ำหนักการลอกกาวเส้นใยไหม (ดังอธิบายกระบวนการหาลักษณะการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ตามข้อ 3.2.2.1) โดยใช้เวลาในการลอกกาวไหมที่ 20 40 60 80 100 120 140 160 และ 180 นาที ใช้ปริมาณสารละลายของเอนไซม์จึง 1 % ต่อน้ำหนักวัสดุ (ตัวแปรคงที่ จากผลการทดลอง 3.2.2.1) ปรับค่า pH ของสารละลายให้มีค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดตามการทดลองที่ 3.2.2.1 ใช้อัตราส่วนปริมาณน้ำ : น้ำหนักไหม เท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเย็บแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมตามการทดลองที่ 3.2.2.2 (อุณหภูมิ 60 °C) จากนั้นนำเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหมมาทำปฏิกิริยาอีกครั้งด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์ 5 กรัมต่อลิตร นำเข้าเครื่องเย็บแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เย็บด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาด จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับเส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วยวิธีดั้งเดิม โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้อัตราส่วนน้ำ : เส้นใยไหมเท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเย็บแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98 องศาเย็บด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างเส้นใยไหมด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก และล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาดอีกรอบ ทำให้เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาวไหม 2 ขั้นตอนแห้งสนิทด้วยวิธีตากในที่ร่มให้ลมพัดผ่าน

กระบวนการหาลักษณะการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม และการทดสอบความคงทนของเส้นใยต่อแรงดึงขาด ทดสอบเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.2.1

3.2.2.4 การศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์จึงในการลอกกาเส้นใยไหมที่เหมาะสม

นำเส้นใยไหมดิบที่ผ่านกระบวนการห้ำย่อยละของน้ำหนักการลอกกาเส้นใยไหม (ดังอธิบายกระบวนการห้ำย่อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ตามข้อ 3.2.2.1) โดยใช้สารละลายของเอนไซม์จึงที่มีความเข้มข้นที่ 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1 % ของน้ำหนักวัสดุ ปรับค่า pH ของสารละลายให้มีค่าที่เหมาะสมตามการทดลองที่ 3.2.2.1 ใช้อัตราส่วน ปริมาณน้ำ : น้ำหนักไหมเท่ากับ 25 : 1 เวลาที่ใช้ในการลอกกาไหมเลือกจากการทดลองที่ 3.2.2.3 (... นาที) นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดตามการทดลองที่ 3.2.2.2 (... °C) จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยาอีกรอบ ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์ 5 กรัมต่อลิตร นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติกและล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาด จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับเส้นใยไหมที่ลอกกาด้วยวิธีดั้งเดิม โดยใช้สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้อัตราส่วนน้ำ : เส้นใยไหมเท่ากับ 25 : 1 นำเข้าเครื่องเขย่าแบบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วสปีดระดับ 3 ใช้เวลา 60 นาที

หลังจากนั้นล้างเส้นใยไหมด้วยน้ำประปาให้สะอาด และทำให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติกและล้างออกด้วยน้ำประปาให้สะอาดอีกรอบ ทำให้เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหม 2 ขั้นตอนแห้งสนิทด้วยวิธีตากในที่ร่มให้ลมพัดผ่าน

กระบวนการห้ำย่อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม และการทดสอบความคงทนของเส้นใยต่อแรงดึงขาดทดสอบเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.2.1

3.2.3 การทดลองที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลอกกาไหมที่เหมาะสม

(เปรียบเทียบระหว่างเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์จึงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการลอกกาไหมที่เหมาะสม (เปรียบเทียบระหว่างเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์จึงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ)


2. เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการลอกกาไหมทั้ง 2 วิธีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

3.2.3.1 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM)

นำเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหม 2 ขั้นตอน และเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติวิธีดั้งเดิม ตามสภาวะที่กำหนด มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) ณ บริษัท DOSEM จำกัด คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยการเตรียมชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการลอกกาไหม ในสภาวะเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) ที่ สภาวะ ด้วยเอนไซม์ซิง 0.6 % o.w.f. ที่ 60 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที pH 4.0 กับกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ ที่สภาวะ ด้วย โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์ไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร 98 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที pH 11.5 มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (Scanning electron microscope) ที่ 10 kV กำลังขยาย 2,000 เท่า เพื่อตรวจสอบลักษณะความแตกต่างของเส้นใยไหมแต่ละสภาวะของกระบวนการลอกกาไหม

3.2.3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการลอกกาด้วยสีไคเร็กท์ (C.I. Direct Red 80)

สีไคเร็กท์ (C.I. Direct Red 80) เป็นสีที่นิยมใช้ทดสอบหาประสิทธิภาพการลอกกาไหม โดยเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยไหมดิบ และเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาไหม จะติดสีชมพูเฉพาะส่วนที่เป็นกาไหม และไม่ติดสี (สีขาว) ในส่วนที่เป็นไฟโบรอิน ซึ่งหากกาไหมยังหลงเหลืออยู่จำนวนมากจะติดสีบานเย็น แต่ถ้ากาไหมหลงเหลืออยู่น้อยจะติดสีชมพูอ่อน (เฉดสีเข้มหรืออ่อนที่ติดบนเส้นใยไหม ขึ้นอยู่กับปริมาณของกาไหมที่หลงเหลือมากหรือน้อยตามลำดับ)



ภาพที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของสีไคเร็กท์ (C.I. Direct Red 80) [40]

ขั้นตอนการทดสอบ นำเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหม 2 ขั้นตอน และเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหมวิธีดั้งเดิม ตามสภาวะที่กำหนด มาช้อมด้วยสีไครเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80) โดยเตรียมสารละลายสีไครเร็กซ์ที่มีความเข้มข้น 1 กรัมต่อลิตรและใช้อัตราส่วนปริมาณน้ำ : น้ำหนักวัสดุเท่ากับ 200 : 1 ช้อมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที หลังจากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำให้สะอาดและผึ่งไว้ให้แห้ง แล้วจึงสังเกตลักษณะการติดสีด้วยตาเปล่าในตู้ไฟเทียบสีมาตรฐาน และวัดค่าการติดสีของเส้นใยไหม (K/S) ตาม Kubelka-Munk Equation ด้วยเครื่อง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ColorQest XE

3.2.3.3 การทดสอบค่าการติดสีของเส้นใยไหม (K/S)

นำเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหม 2 ขั้นตอน และเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการลอกกาไหมวิธีดั้งเดิม ตามสภาวะที่กำหนด มาช้อมด้วยสีแอซิดสีแดง (Nylosan Red F-GS) 2 % ของน้ำหนักวัสดุ โซเดียมซัลเฟต 20 กรัมต่อลิตร และกรดอะซิติก 2% ของน้ำหนักวัสดุ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และนำเส้นใยที่ได้ไปทำการวัดค่าการติดสี ตามสมการ Kubelka-Munk Equation ด้วยเครื่อง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ColorQest XE

$$K/S = \frac{(1-R)^2}{2R}$$

K: สัมประสิทธิ์การดูดกลืน

S: สัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง

R: ร้อยละของการสะท้อนแสง

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลองที่ 1 กระบวนการสกัดเอนไซม์โปรติเอส (ซิงกิเบน) จากขิงแก่



ภาพที่ 4.1 เอนไซม์ขิงผง



ภาพที่ 4.2 เอนไซม์ขิงผงที่มีความเสถียร

เอนไซม์ที่สกัดโปรติเอสที่สกัดจากขิงแก่อายุ 8 – 12 เดือนจะมีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาล เมื่อนำมาเพิ่มความเสถียรจะเป็นของเหลวสีน้ำตาล มีค่า pH 9 -11

4.2 ผลการทดลองที่ 2 การศึกษาหาสภาวะการลอกกาวยใหม่ (pH อุณหภูมิ เวลา ความเข้มข้น) ที่เหมาะสม

4.2.1 ผลการทดลอง หาสภาวะ pH ที่เหมาะสมต่อการลอกกาวยใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน จากขิง ได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลอิทธิพลของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม


ชิ้นตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
เส้นใยไหมดิบ	11.13	4.87	19.79
เอนไซม์ pH 3.0	10.57	3.77	23.82
เอนไซม์ pH 3.5	9.61	3.55	18.45
เอนไซม์ pH 4.0	9.87	3.82	19.53
เอนไซม์ pH 4.5	10.72	3.97	19.81
เอนไซม์ pH 5.0	9.40	3.88	18.24
เอนไซม์ pH 5.5	10.11	4.02	21.75
เอนไซม์ pH 6.0	10.84	4.15	21.11
เอนไซม์ pH 6.5	10.69	4.17	21.59
เอนไซม์ pH 7.0	10.99	4.65	19.41
เอนไซม์ pH 7.5	11.09	4.75	20.46
เอนไซม์ pH 8.0	10.92	4.46	20.27
เอนไซม์ pH 8.5	10.99	3.82	19.99
เอนไซม์ pH 9.0	9.61	3.88	17.23
โซดาแอช (pH11.5) ²	9.74	3.55	16.36

หมายเหตุ ¹เอนไซม์ pH 3–9 หมายถึง กระบวนการลอกกาวยใหม่ 2 ขั้นตอน (ขั้นแรกเอนไซม์ซิงกิเบน 1% o.w.f pH 3-9 ที่อุณหภูมิ 60°C x 180 นาที ตามด้วยสารละลายโซดาแอช 0.2% ที่อุณหภูมิ 85°C x 60 นาที) โซดาแอช (pH 11.5) หมายถึง กระบวนการลอกกาวยใหม่ด้วยโซดาแอชแบบดั้งเดิม (สารละลายโซดาแอช 2 กรัม/ลิตร+ สบู่สังเคราะห์ไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 98°C x 60 นาทีที่ pH 11.5)


ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลของ pH ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

ชั้นตัวอย่าง/สภาวะ	ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของเส้นใยไหม (% Weight Loss)
โซดาแอช	21.10
เอนไซม์ pH 3.0	20.17
เอนไซม์ pH 3.5	24.13
เอนไซม์ pH 4.0	24.81
เอนไซม์ pH 4.5	24.22
เอนไซม์ pH 5.0	23.99
เอนไซม์ pH 5.5	23.62
เอนไซม์ pH 6.0	23.76
เอนไซม์ pH 6.5	21.31
เอนไซม์ pH 7.0	20.37
เอนไซม์ pH 7.5	20.87
เอนไซม์ pH 8.0	21.59
เอนไซม์ pH 8.5	21.58
เอนไซม์ pH 9.0	21.86

หมายเหตุ กาวไหมที่ปรากฏในเส้นใย มีปริมาณประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักไหมดิบ [7]



กราฟที่ 4.1 แสดงผลของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม



กราฟที่ 4.2 แสดงผลของ pH ต่อร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

ผลการทดลองหาค่าของ pH ของสารละลายเอนไซม์ซิงกิเบนระหว่าง pH 3.0 - 9.0 ความเข้มข้น 1 % ของน้ำหนักรักษา (o.w.f) อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (°C) x 180 นาที ตามด้วยสารละลายโซดาแอช 0.2 % ของน้ำหนักรักษา (o.w.f) ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (°C) x 60 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับกรอกกาวด้วยสารละลายโซดาแอช pH 11.5 ความเข้มข้น 5 % ของน้ำหนักรักษา (o.w.f) อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส (°C) x 60 นาที วิธีดั้งเดิม จากกราฟที่ 4.1 พบว่า เมื่อ pH เพิ่มขึ้นจาก 3.0 - 7.5 ความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อค่า pH เท่ากับ 8.0 ขึ้นไป ความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆ

จากกราฟที่ 4.2 ค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก เมื่อ pH อยู่ระหว่าง pH 3.0 – 4.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อ pH อยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 7.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าลดลง และเมื่อ pH อยู่ระหว่าง 8.0 – 9.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลพื้นฐานของเอนไซม์ ซิงกิเบน [30] สามารถทำงานได้ในสภาวะ pH 4 -7 ดีที่สุด ดังนั้นหากเกินสภาวะ pH 4 -7 เอนไซม์จะหยุดการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการลอกกาวเส้นใยไหมลดน้อยลง ซึ่งสภาวะ pH ที่เหมาะสมสำหรับการลอกกาวเส้นใยไหม คือ pH 4.0 โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ประกอบกันพบว่ากระบวนการลอกกาวไหม ณ สภาวะนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเอนไซม์ซิงกิเบน



4.2.2 ผลการทดลองหาอุณหภูมิ ที่เหมาะสมต่อการลอกกาวยเส้นใยไหมด้วยเอนไซม์ซิงกิเบนจากขิงได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลของอุณหภูมิ ต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหม

ชิ้นตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
เส้นใยไหมดิบ	11.13	4.87	19.79
เอนไซม์ 30°C	10.90	4.65	19.62
เอนไซม์ 40°C	10.69	4.17	21.59
เอนไซม์ 50°C	10.72	3.97	19.81
เอนไซม์ 60°C	10.57	3.90	23.61
เอนไซม์ 70°C	10.13	4.02	22.74
เอนไซม์ 80°C	9.61	3.88	17.23
เอนไซม์ 90°C	9.40	3.88	18.24
เอนไซม์ 100°C	9.87	3.82	19.53
โซดาแอช (pH 11.5)	9.24	3.55	18.45


หมายเหตุ เอนไซม์ pH... หมายถึง กระบวนการลอกกาวยไหม 2 ขั้นตอน (ขั้นแรกเอนไซม์ซิงกิเบน 1% o.w.f pH 4 ที่อุณหภูมิ 60°C x 180 นาที ตามด้วยสารละลายโซดาแอช 0.2% ที่อุณหภูมิ 85°C x 60 นาที) โซดาแอช (pH 11.5) หมายถึง กระบวนการลอกกาวยไหมด้วยโซดาแอชแบบดั้งเดิม (สารละลายโซดาแอช 2 กรัม/ลิตร+ สบู่สังเคราะห์ ไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 98°C x 60 นาทีที่ pH 11.5)

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลของอุณหภูมิต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม


ชั้นตัวอย่าง/สภาวะ	ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของเส้นใยไหม (% Weight Loss)
โซดาแอช pH 11.5	21.10
เอนไซม์ 30°C	18.03
เอนไซม์ 40°C	20.26
เอนไซม์ 50°C	22.68
เอนไซม์ 60°C	24.07
เอนไซม์ 70°C	24.37
เอนไซม์ 80°C	24.29
เอนไซม์ 90°C	22.06
เอนไซม์ 100°C	19.96

หมายเหตุ กาวไหมที่ปรากฏในเส้นใย มีปริมาณประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักไหมดิบ [7]
 เอนไซม์ 1% อุณหภูมิ 60°C เวลา 180 นาที ที่สภาวะ pH 4.0





กราฟที่ 4.3 แสดงผลของอุณหภูมิ ต่อความแข็งแรงตึงของเส้นใยไหม



กราฟที่ 4.4 แสดงผลของอุณหภูมิต่อร้อยละของการดูดซับน้ำหนักของเส้นใยไหม

ผลการทดลองหาค่าของอุณหภูมิการลอกกาวยุคใหม่ ของสารละลายเอนไซม์ซิงกิเบน ความเข้มข้น 1% ของน้ำหนักผ้า (o.w.f) อุณหภูมิระหว่าง 30-100 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) เวลา 180 นาที สภาวะ pH 4.0 ตามด้วยสารละลายโซดาแอช 0.2 % ของน้ำหนักผ้า (o.w.f) ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) เวลา 60 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับ การลอกกาวยุคใหม่ด้วยสารละลายโซดาแอช pH 11.5 ความเข้มข้น 5 % ของน้ำหนักผ้า (o.w.f) อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) 60 นาที วิธีดั้งเดิม จากกราฟที่ 4.3 พบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 30 – 100 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) พบว่าค่าความแข็งแรงของเส้นใยใหม่มีแนวโน้มลดลง จากกราฟที่ 4.4 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 30 – 80 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) พบว่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปอีก จาก 90 และ 100 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) พบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักเส้นใยใหม่มีค่าลดลง (ประสิทธิภาพการลอกกาวยุคใหม่ลดลง) จากผลการศึกษา พบว่าอุณหภูมิช่วง 60 – 80 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) มีประสิทธิภาพการลอกกาวยุคใหม่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการลอกกาวยุคใหม่ด้วยสารละลายโซดาแอชแบบวิธีดั้งเดิม เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์ แต่หากใช้ อุณหภูมิที่สูงกว่านี้ ตามทฤษฎีจะทำให้เอนไซม์หยุดการทำงาน ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการลอกกาวยุคใหม่ลดลง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลอกกาวยุคใหม่ คือ อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 60 – 80 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยใหม่ ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยใหม่ และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยใหม่ ประกอบกันพบว่ากระบวนการลอกกาวยุคใหม่ ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) เหมาะสมที่สุดสำหรับเอนไซม์ซิงกิเบน โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยใหม่ ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยใหม่ และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยใหม่ ประกอบกันพบว่ากระบวนการลอกกาวยุคใหม่ ณ สภาวะนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเอนไซม์ซิงกิเบน

4.2.3 ผลการทดลองหาเวลาที่เหมาะสมต่อการลอกกาวยไหมด้วยเอนไซม์ซิงกิเบนจากขิง
ได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลของเวลาต่อความแข็งแรงของเส้นไหม

ชิ้นตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
เส้นไหมดิบ	11.13	4.87	19.79
เอนไซม์ 60°Cx 20 นาที	10.69	4.17	21.59
เอนไซม์ 60°Cx 40 นาที	10.70	4.00	23.86
เอนไซม์ 60°Cx 60 นาที	10.69	4.17	21.59
เอนไซม์ 60°Cx 80 นาที	10.11	4.02	21.75
เอนไซม์ 60°Cx 100 นาที	10.72	3.97	19.81
เอนไซม์ 60°Cx 120 นาที	10.63	3.86	2.37
เอนไซม์ 60°Cx 140 นาที	9.61	3.88	17.23
เอนไซม์ 60°Cx 160 นาที	10.35	3.79	23.37
เอนไซม์ 60°Cx 180 นาที	10.32	3.57	21.91
โซดาแอช pH 11.5 98°C 60 นาที	9.74	3.55	16.36

หมายเหตุ เอนไซม์ 1% o.w.f อุณหภูมิ 60°C เวลา 20 – 180 นาที ที่สภาวะ pH 4.0


ตารางที่ 4.6 แสดงผลของเวลาต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

ชั้นตัวอย่าง/สภาวะ	ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของเส้นใยไหม (% Weight Loss)
โซดาแอช pH 11.5 98 ⁰ C x 60 นาที	22.10
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 20 นาที	18.73
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 40 นาที	21.88
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 60 นาที	23.65
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 80 นาที	23.52
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 100 นาที	23.09
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 120 นาที	23.43
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 140 นาที	24.94
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 160 นาที	24.81
เอนไซม์ 60 ⁰ Cx 180 นาที	24.24


หมายเหตุ กาวไหมที่ปรากฏในเส้นใย มีปริมาณประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักไหมดิบ [7]

เอนไซม์ 1% o.w.f อุณหภูมิ 60⁰C เวลา 180 นาที ที่สภาวะ pH 4.0





กราฟที่ 4.5 แสดงผลของเวลาต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นไหม



กราฟที่ 4.6 แสดงผลของเวลาต่อร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

จากกราฟที่ 4.5 เมื่อเพิ่มเวลาระหว่าง 20-180 นาที ในการลอกกาวยเส้นใยไหม พบว่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มลดลง และค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก จากกราฟที่ 4.6 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ต้องใช้เวลา และอุณหภูมิในการเร่งปฏิกิริยาดังนั้นเมื่อการเพิ่มเวลานานขึ้นจึงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการลอกกาวยเส้นใยไหมที่ดีที่สุด คือ 60 นาที (หากใช้เวลานานเกินไป จะไม่เหมาะสมกับกระบวนการที่จะนำไปแนะนำให้เกิดประโยชน์) โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ประกอบกันพบว่ากระบวนการลอกกาวยไหม ณ สถานะนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเอนไซม์ซิงกิเบน

4.2.4 ผลการทดลองหาความเข้มข้น (ร้อยละ) ที่เหมาะสมต่อการลอกกาวยเส้นใยไหมด้วยเอนไซม์ซิงกิเบนจากขิง ได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.7 แสดงผลของความเข้มข้น (ร้อยละ) ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชิ้นตัวอย่าง/สถานะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
เส้นใยไหมดิบ	11.13	4.87	19.79
เอนไซม์ 0.2 % o.w.f.	10.69	4.17	21.59
เอนไซม์ 0.4 % o.w.f.	10.42	3.97	22.45
เอนไซม์ 0.6 % o.w.f.	10.72	3.88	20.87
เอนไซม์ 0.8 % o.w.f.	10.92	3.65	18.01
เอนไซม์ 1.0 % o.w.f.	9.77	3.60	17.76
โซดาแอส 5.0% o.w.f.	9.74	3.55	16.36


หมายเหตุ เอนไซม์ 1 % o.w.f อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที ที่สถานะ pH 4.0


ตารางที่ 4.8 แสดงผลของความเข้มข้น (ร้อยละ) ต่อร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

ชิ้นตัวอย่าง/สภาวะ	ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของเส้นใยไหม (% Weight Loss)
โซดาแอช 5.0 % o.w.f.	22.10
เอนไซม์ 0.2 % o.w.f.	21.02
เอนไซม์ 0.4 % o.w.f.	22.78
เอนไซม์ 0.6 % o.w.f.	23.75
เอนไซม์ 0.8 % o.w.f.	24.06
เอนไซม์ 1.0 % o.w.f.	24.46


หมายเหตุ กาวไหมที่ปรากฏในเส้นใย มีปริมาณประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักไหมดิบ [7]

เอนไซม์ 1% o.w.f อุณหภูมิ 60 °C เวลา 60 นาที ที่สภาวะ pH 4.0





กราฟที่ 4.7 แสดงผลของความชื้นต่อความแข็งแรงตึงของเส้นใยไหม



กราฟที่ 4.8 แสดงผลของความชื้น ต่อร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

จากกราฟที่ 4.7 เมื่อเพิ่มปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์จึงจากร้อยละ 0.2 – 1.0 ของน้ำหนักเส้นใยไหม (o.w.f) ค่าความแข็งแรงของเส้นไหมมีแนวโน้มลดลง กราฟที่ 4.8 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากเอนไซม์จากจึงมีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีน ทำให้ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้นแปรผันตรงตามปริมาณการใช้เอนไซม์ ดังนั้นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการลอกไหม คือ ร้อยละ 0.6 ของน้ำหนักเส้นใยไหมไหม โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม

4.3 ผลการทดลองที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลอกกาวไหมที่เหมาะสม (เปรียบเทียบระหว่างเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซึ่งกินด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับกระบวนการลอกกาวไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

4.3.1 ผลการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกาว (SEM)

โดยการเตรียมชิ้นตัวอย่างเส้นใยไหมดิบ เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวเส้นใยไหมด้วยสารละลายเอนไซม์ร้อยละ 0.6 อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที ที่ pH 4.0 ตามด้วยสารละลายโซดาแอช และเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวเส้นใยไหม ด้วยสารละลายโซดาแอช 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์ไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร 98°C x 60 นาที ที่ pH 11.5 ตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยการเลือกตัวอย่างที่มีผลการทดลองดีที่สุด มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกาว (Scanning electron microscope) ที่ 10 kV กำลังขยาย 2,000 เท่า




ภาพที่ 4.3 เส้นใยไหมดิบ




ภาพที่ 4.4 เส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์จึง 0.6 % o.w.f. ที่ 60°C x 60 นาที pH 4.0




ภาพที่ 4.5 เส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วย Na_2CO_3 2 กรัมต่อลิตร + สบู่สังเคราะห์ไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร 98°C x 60 นาที pH 11.5



ภาพที่ 4.6 เส้นใยไหมดิบ



ภาพที่ 4.7 เส้นใยไหมที่ลอกกาด้วย
เอนไซม์จิง 0.6 % o.w.f. ที่
60°C x 60 นาที pH 4.0



ภาพที่ 4.8 เส้นใยไหมที่ลอกกา
ด้วย Na_2CO_3 2 กรัมต่อลิตร + สบู่
สังเคราะห์ไม่มี 10 กรัมต่อลิตร
ประจุ 98°C x 60 นาที pH 11.5

การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา จากภาพที่ 4.3 และ 4.6 เป็นเส้นใยไหมดิบ (ไม่ผ่านการลอกกาไหม) ซึ่งมีผิวสัมผัสที่แข็งกระด้าง เมื่อนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่าพื้นผิวเส้นใยไหมมีลักษณะขรุขระ เนื่องจากมีกาไหมเซรีซินเกาะอยู่ที่ผิวเส้นไหมในปริมาณมาก รูปที่ 4.4 และรูปที่ 4.7 เป็นเส้นใยไหมที่ลอกกาด้วยเอนไซม์จิง ความเข้มข้นสารละลายเอนไซม์ร้อยละ 0.6 ของน้ำหนักเส้นใยไหม อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที ที่ pH 4.0 เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่าพื้นผิวเส้นใยไหมมีลักษณะเรียบเนียน เส้นใยไหมมีการรวมตัวกันดีไม่แตกตัว หรือฟู มีความมันเงา และมีผิวสัมผัสที่นุ่มเมื่อสัมผัส ภาพที่ 4.5 และภาพที่ 4.8 เป็นเส้นใยไหมที่ลอกกาด้วย โซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่ 98°C เวลา 60 นาที ที่ pH 11.5 เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่ายังมีเซรีซินหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของเส้นใยไหมบ้าง จากการสัมผัสมีผิวสัมผัสที่นุ่ม มีความมันเงา แต่เส้นใยมีลักษณะที่หยิกงอและแตกฟู สรุปว่ากระบวนการลอกกาไหมแบบสองขั้นตอน ด้วยเอนไซม์ ตามด้วยโซดาแอชปกติ มีประสิทธิภาพในการลอกกาไหมดี อีกทั้งไม่ทำลายเส้นใยไหม เพราะภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) แสดงให้เห็นว่าผิวหน้าของเส้นใยไหมไม่ถูกทำลาย หรือกัดเซาะเป็นร่องด้วยสารลอกกาไหม

4.3.2 ทดสอบประสิทธิภาพการลอกขาวด้วยสีไครเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80)



ภาพที่ 4.9 เส้นใยไหมดิบ
หลังย้อมสีไครเร็กซ์
(C.I.Direct Red 80)



ภาพที่ 4.10 เส้นใยไหมที่ลอกขาว
ด้วยเอนไซม์จิง 0.6 % o.w.f.
ที่ 60°C x 60 นาที pH 4.0
หลังย้อมสีไครเร็กซ์
(C.I.Direct Red 80)




ภาพที่ 4.11 เส้นใยไหม
ที่ลอกขาวด้วย Na_2CO_3
2 กรัมต่อลิตร + สบู่
สังเคราะห์ไม่มีประจุ
10 กรัมต่อลิตร
98°C x 60 นาที pH 11.5
หลังย้อมสีไครเร็กซ์
(C.I.Direct Red 80)

จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานะของกระบวนการลอกขาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์
ซิงเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกขาวไหมขั้นตอนเดียวด้วย
สารละลายโซดาแอชปกติทดสอบประสิทธิภาพในการลอกขาวด้วยสีไครเร็กซ์ (C.I. Direct Red 80)
โดยการเตรียมขึ้นตัวอย่างที่ผ่านการลอกขาวไหมในสถานะ pH 4.0 อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที ความ
เข้มข้น 0.6 % o.w.f. ได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงผลของการทดสอบประสิทธิภาพการลอกขาวด้วยไฮโดรเร็กซ์ (C.I.Direct Red 80)

ชั้นตัวอย่าง	L*	a*	b*	K/S
ไหมดิบ	29.91	42.33	6.36	21.77
เอนไซม์	83.66	9.85	0.79	0.17
โซดาแอซ	75.97	24.47	0.24	0.55

หมายเหตุ L* ใช้กำหนดค่าความสว่าง (Lightness) ของชั้นตัวอย่าง ($L^* = 0$ สีดำ และ $L^* = 100$ สีขาว)
 a* ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสีแดงกับสีเขียว (ถ้า a* (ค่า +) สีออกสีแดง และ ถ้า a* (ค่า -) สีออกสีเขียว)
 b* ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงิน (ถ้า b* (ค่า +) สีออกสีเหลือง และ ถ้า b* (ค่า -) สีออกสีน้ำเงิน)
 K/S ค่าการติดสี



ภาพที่ 4.12 แสดงระบบ C.I.E.Lab (L^*, a^*, b^*) [41]

จากตารางที่ 4.9 ตารางแสดงผลของการทดสอบประสิทธิภาพในการลอกกาวด้วยสีแดง (C.I. Direct Red 80) การติดสีสังเกตว่าเส้นใยไหมดิบ (ภาพที่ 4.12) ติดสีแดง (แสดงว่ามีกาวไหมจำนวนมาก) เส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (ภาพที่ 4.13) ค่อนข้างไม่ติดสี (แสดงว่ามีกาวไหมจำนวนน้อยที่สุด) และเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ (ภาพที่ 4.14) ติดสีชมพูอ่อน (แสดงว่ามีกาวไหมหลงเหลืออยู่) สรุปว่าเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแบบ 2 ขั้นตอนเหมาะสมที่สุดในการลอกกาวไหม เพราะไม่ทำลายเส้นใย และลอกกาวไหมจนเหลือน้อยที่สุด

4.3.3 การทดสอบค่าการติดสีของเส้นใยไหมด้วยสีแอชิต (K/S)

จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ ซิงเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติทดสอบค่าการติดสีของเส้นใยไหมด้วยสีแอชิต โดยการเตรียมชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการลอกกาวไหมในสภาวะ pH 4.0 อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที ความเข้มข้น 0.6 % o.w.f. ได้ผลการทดลองดังนี้



ภาพที่ 4.13 เส้นใยไหมดิบ
หลังย้อมสีแดง

ภาพที่ 4.14 เส้นใยไหมที่ลอก
กาวด้วยเอนไซม์ซิง 0.6 %
o.w.f. ที่ 60°C x 60 นาที
pH 4.0

หลังย้อมสีแดง

ภาพที่ 4.15 เส้นใยไหมที่ลอก
กาวด้วย Na_2CO_3 2 กรัมต่อลิตร
+ สบู่สังเคราะห์ไม่มีประจุ
10 กรัมต่อลิตร 98°C x 60 นาที
pH 11.5

หลังย้อมสีแดง

ตารางที่ 4.10 แสดงผลของการติดสี (K/S) ของเส้นใยไหมโดยการย้อมด้วยสีแอสิด

ชั้นตัวอย่าง	L*	a*	b*	K/S
ไหมดิบ	33.07	45.01	23.74	23.984
เอนไซม์	47.22	57.69	28.12	17.53
โซดาแอส	49.87	57.94	27.61	13.51

หมายเหตุ L* ใช้กำหนดค่าความสว่าง (Lightness) ของชั้นตัวอย่าง ($L^* = 0$ สีดำ และ $L^* = 100$ สีขาว)

a* ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสีแดงกับสีเขียว (ถ้า a* (ค่า +) สีออกสีแดง และ ถ้า a* (ค่า -) สีออกสีเขียว)

b* ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงิน (ถ้า b* (ค่า +) สีออกสีเหลือง และ ถ้า b* (ค่า -) สีออกสีน้ำเงิน)

K/S ค่าการติดสี

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลของการทดสอบการติดสีของเส้นใยไหมโดยการย้อม ย้อมด้วยสีแอสิดสีแดง ค่าการติดสี (K/S) จะพบว่าการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอสแบบปกติวิธีดั้งเดิมมีค่าการติดสีจะมีค่าน้อยกว่า การกระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอสเจือจาง) เนื่องจากกระบวนการลอกกาแบบดั้งเดิมยังมีเชริซินหลงเหลืออยู่บ้างเมื่อทำการย้อมสี สีย้อมที่ติดส่วนที่เป็น เชริซินจะหลุดออกมาก ทำให้ค่าการติดสี (K/S) ที่วัดได้มีค่าน้อยกว่ากระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอสเจือจาง)

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาวยุคใหม่แบบ 2 ขั้นตอน (กระบวนการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยุคใหม่ขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ สามารถสกัดเอนไซม์โปรตีนจากขิง มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาล เมื่อนำมาเพิ่มความเสถียรจะเป็นของเหลวสีน้ำตาล มีค่า pH 9 – 11

จากนั้นนำไปที่ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาหาสภาวะการลอกกาวยุคใหม่ (pH อุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized Enzyme) ที่เหมาะสม จากการศึกษา pH ในช่วง 3-9 ร้อยละความเข้มข้นที่ 0.2 – 1 % owf อุณหภูมิที่ 40 – 100 องศาเซลเซียส และเวลา 20 – 180 นาที จากนั้นนำไปทดสอบความแข็งแรงของเส้นไหม ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นไหมดิบ สีแดง ผลการศึกษากการลอกกาวยุคใหม่ด้วยเอนไซม์ซิงกิเบนจากขิงพบว่า pH ที่เหมาะสมต่ออยู่ในช่วง pH 4 ที่ความเข้มข้นสารละลายเอนไซม์ร้อยละ 0.6 ของน้ำหนักเส้นไหม อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที วัดค่าความแข็งแรงของเส้นไหมได้ 3.88 กรัม/ฟอร์ส (g/f) ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นไหม สูญเสียน้ำหนักร้อยละ 23.75 ของน้ำหนักเส้นไหม เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่าพื้นผิวเส้นไหมมีลักษณะเรียบเนียน เส้นไหมมีการรวมตัวกันดีไม่แตกตัว หรือฟู มีความมันเงา ประสิทธิภาพในการลอกกาวยุคใหม่ด้วยสีไดเร็กต์ (C.I. Direct Red 80) วัดค่าการติดสี K/S 0.17 จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเส้นไหมติดสีชมพูอ่อน (แสดงว่ามีกาวยุคใหม่หลงเหลืออยู่) การย้อมติดสีของเส้นไหมโดยย้อมด้วยสีแอซิดสีแดง มีค่าการติดสี (K/S) 17.53 จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเส้นไหมติดสีแดงเข้ม


เส้นไหมที่ลอกกาวยุคเดียวคาร์บอน 2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่ 98 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ที่ pH 11.5 วัดค่าความแข็งแรงของเส้นไหมได้ 3.55 กรัม/ฟอร์ส (g/f) ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นไหม สูญเสียน้ำหนักร้อยละ 22.10 ของน้ำหนักเส้นไหม เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่ายังมีเชริซินหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของเส้นไหมบ้าง จากการสัมผัสมีผิวสัมผัสที่นุ่ม มีความมันเงา แต่เส้นมีลักษณะที่หยิกงอและแตกฟู ประสิทธิภาพในการลอกกาวยุคใหม่ด้วยสีไดเร็กต์ (C.I. Direct Red 80) วัดค่าการติดสี K/S 0.55 จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเส้นไหมติดสีชมพูอ่อน (แสดงว่ามีกาวยุคใหม่หลงเหลือ

อยู่) การข้อมติคสีของเส้นใยไหม โดยข้อมด้วยสีแอสิดสีแดง มีค่าการติดสี (K/S) 13.51จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเส้นใยไหมติดสีแดงเข้ม

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการลอกขาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน (กระบวนการลอกขาวไหมด้วยเอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) มีประสิทธิภาพการลอกขาวไหมได้ดีกว่ากระบวนการลอกขาวไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ ซึ่งสภาวะดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิภาพการลอกขาวไหมอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นไหม และไม่ทำลายผิวของเส้นไหม

5.1 ข้อเสนอแนะ

การลอกขาวเส้นใยไหมด้วยเอนไซม์กระบวนการลอกขาวไหมแบบ 2 ขั้นตอน(เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหมน้อยกว่ากระบวนการลอกขาวไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ ผู้วิจัยเห็นว่าควรนำไปใช้กับการลอกขาวเส้นใยไหมที่เป็นเส้นยืนมากกว่าเส้นพุ่ง เพราะการทอผ้าเส้นยืนจะได้รับการเสียดสีกับพื้นหวี ถ้าเส้นยืนมีความแข็งแรงก็ทำให้ผ้าเกิดตำหนิน้อยลง



บรรณานุกรม

- [1] ปรีวัฒน์ จันทร. (2546). ยำรอยทราย...บนสายแพรไหม. มติชน กรุงเทพฯ. 271 หน้าSun Yifu.1989. The Silk Road on Land and Sea.China Pictorial Publishing Company. Beijing. 303 pp. บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย วิโรจน์แก้วเรื่อง
- [2] Feltwell, J.,The Story of Silk, Alan Sutton Pubiishing, Gloucestershire, 1990, pp. 35-91
- [3] การจัดการความรู้กรมหม่อนไหม ,เทคนิคการเลี้ยงไหม
<http://www.qsds.go.th/qthaisilk/KMweb/knowledge/knowledge12.html>
- [4] เอกสารวิชาการหม่อนไหม, พันธุ์ไหม
http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=8 เข้าค้นข้อมูลวันที่ 25กรกฎาคม2556 เวลา 20.00 น.
- [5] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๗ เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
<http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=7&chap=3&page=t7-3-infodetail03.html> เข้าค้นข้อมูลวันที่ 27 กรกฎาคม2556 เวลา 20.00 น.
- [6] Crotch, W. J. B., A Silk Reaer's Handbook, Lowe and Brydone (Printer) Ltd.,London,1956
- [7] อภิชาติ สนธิสมบัติ กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2545. ,น. 23-25
- [8] Yang Y , Zhao Y, Gu Y , Yan X , Liu J, Ding F, Gu X. Degredation behaviors of nerve guidance conduits made up of silk fibroin in vitro and in vivo Polym Degrad Stab. 2009;94:2213-2220
- [9] Bini E, Kinght DP , Kaplan DL. Mapping domain structures in silk from insects and spiders related to protein assembly . J Mol Biol. 2004 ; 335:27-40.
- [10] Wang YZ , Kim HJ, Vunjak-Novakovic G, Kaplan DL.Stem cell-based tissue engineering with silk biomaterials. Biomaterials.2006;27:6064-6082.
- [11] Min BM , Lee G , Kim SH , Nam SY Lee TS , Park WH , Electrospinning of silk fibroin nanofibers and its effect on the adhesion and spreading of normal human keratinocytes and fibroblastsin vitro.Biomaterials.2004;25:1289-1297.

บรรณานุกรม (ต่อ)


- [12] Robson, R. M., Silk; Composition, Structure and Properties, in Handbook of Fiber Science and Technology, Vol.IV, Ed. By Lewin, M., and Pearce, E.M., Mercel Dekker Inc., New York, 1985, pp.647-700.
- [13] Sonthisombat,A., M. Sc. Dissertation, The university of Leeds, 1993
- [14] Sonthisombat,A., M. Sc. Dissertation, The university of Leeds,
- [15] เอกสารวิชาการหม่อนไหม, เกี่ยวกับไหม
http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=8
เข้าค้นข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.
- [16] ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ เข้าค้นข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
- [17] Takasu Y , Yamada H, Tsubouchi K, Isolation of three main sericin components from the cocoon of the silkworm , Bombyx mori. Biosci Biotechnol Biochem.2002;66:2715-2718.
- [18] Mahmoodi NM , Arami M , Mazaheri F, Rahimi S. Degraation of sericin (degumming) of Persian silk by ultrasound and enzyme as a cleaner and environmentally friendly process. J Cleaner production. 2010; 18 : 146-151
- [19] Wu, J.H., Wang, Z., Xu, S. Y.2007. Preparation and characterization of sericin powder extratec from silk industry wastewater. Food, Chem. 103 : 1255-1262
- [20] Kwang, Y.C., Jae, Y.M., Yong W.L., Kwang, G.L.,Joo H.Y., Hae, Y.K.et al,2003 Preparation of self assembled silk sericin nanoparticles. Int. J.Biol Marcromol. 32 : 36-42
- [21] มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000-2555 เส้นไหมดิบ เล่ม 1 : เส้นไหมไทยสาวมือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น. 2
- [22] เอกสารวิชาการหม่อนไหม, การสาวไหม
<http://www.qsds.go.th/qthaisilk/KMweb/knowledge/knowledge22.html>
เข้าค้นข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 20.00 น.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [23] ศิริพร บุญชู คู่มือการผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2555 น. 20-35
- [24] ฐานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
<http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/zinoff.html>
- [25] ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87#cite_note-1
- [26] เกษักรหญิงสุนทรีย์ สิงหบุตรา สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_11_1.htm
- [27] Hartmann, H.T., D.E. Kester and F.T. Davies. 1990. Propagation by Specialized Stem and Roots. Plant Propagation : Principle and Practices. 5th ed., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 647 p.
- [28] กรมวิชาการเกษตร. 2525. ชิงเอกสารวิชาการเล่มที่ 6, กรุงเทพฯ. 41 น.
- [29] พิทยา สรวมศิริ. 2529. พืชเครื่องเทศ. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 243 น.
- [30] คำนึ่ง คำอุดม, 2531. การปลูกขิง พิมพ์ครั้งที่ 4
- [31] เบลเยี่ยม เจริญพานิช. 2523. การปลูกขิง. เพื่อนเกษตร 7(8) : 7-17.
- [32] Thompson , E.H., and Allen , C.E. Ginger rhizome : a new source of proteolytic enzyme . J.Food Sci . 1973,38,652-655
- [33] Ichikawa , Y., Sasa , H., and Michi,K. Purification of ginger protease .J. Jpn. Soc. Food Nutr.1973 , 26,377 – 383
- [34] Godfrey T ,West S,Introduction to industrial enzymology.In Godfrey T , West S, editors. Industrial enzymology, 2nd ed.London : Macmillan Press, 1996a. pp.1-8
- [35] จิราภรณ์ บุราคร , สุบงกช ทรัพย์แดง , จิตต์เรขา ทองมณี , และคณะ ครีมน้ำผึ้งผสมเอนไซม์จากขิง วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 น.125

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [36] Barrett, A.J. 2001. Proteolytic enzymes: nomenclature and classification, pp. 1-21. In R. Beynon, J.S. Bond, eds. Proteolytic enzymes. 2nd ed. Oxford University Press, New York.
- [37] Godfrey T ,West S,Introduction to industrial enzymology.In Godfrey T , West S, editors. Industrial enzymology, 2nd ed.London : Macmillan Press, 1996a. pp.1-8
- [38] ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ การทำความสะอาดและฟอกขาวเส้นใยสังเคราะห์ เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2542 น. 5
- [39] Freddi, G., Mossotti, R. and Innocenti, R. 2003. Degumming of silk fabric with several protease. J.Biotechnol. 106 : 101-112
- [40] Krause, J. (2010). COLOR INDEX, REVISED EDITION (2nd ed.). Cincinnati, Ohio: F+W Media, Inc.
- [41] CIELAB. http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/inspection_tools_instruments/color_appearance_instruments



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม



ตารางที่ ก.1 ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
ไหมดิบ1	11.18	4.97	20.20
ไหมดิบ2	10.94	4.86	18.87
ไหมดิบ3	11.28	4.70	21.17
ไหมดิบ4	11.14	4.95	18.94
ค่าเฉลี่ย	11.13	4.87	19.79
โซดาแอช 1	8.51	3.44	13.72
โซดาแอช 2	11.22	3.59	16.47
โซดาแอช 3	9.81	3.63	18.73
โซดาแอช 4	10.36	3.54	16.53
ค่าเฉลี่ย	9.97	3.55	16.36
pH 3/1	10.39	3.85	24.97
pH 3/2	10.92	3.77	23.85
pH 3/3	10.64	3.67	23.07
pH 3/4	10.31	3.78	23.41
ค่าเฉลี่ย	10.57	3.77	23.82
pH 3.5/1	9.57	3.68	19.69
pH 3.5/2	9.89	3.80	18.41
pH 3.5/3	9.29	3.29	17.86
pH 3.5/4	9.69	3.43	17.86
ค่าเฉลี่ย	9.61	3.55	18.45

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
pH 4 /1	9.81	3.63	18.73
pH 4 /2	10.41	3.85	21.66
pH 4 /3	9.71	3.92	19.22
pH 4 /4	9.56	3.86	18.52
ค่าเฉลี่ย	9.87	3.82	19.53
pH 4.5 /1	10.88	4.03	20.13
pH 4.5 /2	10.77	3.99	18.66
pH 4.5 /3	10.65	3.95	19.92
pH 4.5 /4	10.56	3.91	20.55
ค่าเฉลี่ย	10.72	3.97	19.81
pH 5 /1	9.31	3.96	17.27
pH 5 /2	9.45	4.02	18.94
pH 5 /3	9.89	3.96	18.73
pH 5 /4	8.93	3.57	18.03
ค่าเฉลี่ย	9.40	3.88	18.24
pH 5.5 /1	10.26	4.02	23.07
pH 5.5 /2	9.45	4.02	18.94
pH 5.5 /3	9.91	4.00	20.64
pH 5.5 /4	10.83	4.05	24.36
ค่าเฉลี่ย	10.11	4.02	21.75

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
pH 6 /1	11.24	3.91	21.24
pH 6 /2	10.83	4.05	24.36
pH 6 /3	10.54	4.26	19.69
pH 6 /4	10.75	4.39	19.15
ค่าเฉลี่ย	10.84	4.15	21.11
pH 6.5 /1	11.12	4.41	20.68
pH 6.5 /2	10.34	4.09	23.19
pH 6.5 /3	10.81	4.16	21.59
pH 6.5 /4	10.51	4.04	20.89
ค่าเฉลี่ย	10.69	4.17	21.59
pH 7/1	11.12	4.41	20.68
pH 7/2	10.75	4.39	19.15
pH 7/3	10.94	4.86	18.87
pH 7/4	11.14	4.95	18.94
ค่าเฉลี่ย	10.99	4.65	19.41
pH 7.5/1	11.18	4.97	20.20
pH 7.5/2	11.14	4.95	18.94
pH 7.5/3	10.76	4.39	21.52
pH 7.5/4	11.28	4.70	21.17
ค่าเฉลี่ย	11.09	4.75	20.46

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) ค่าของ pH ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
pH 8 /1	10.63	4.43	17.91
pH 8 /2	11.28	4.70	21.17
pH 8 /3	11.02	4.41	22.08
pH 8 /4	10.73	4.29	19.92
ค่าเฉลี่ย	10.92	4.46	20.27
pH 8.5 /1	10.81	3.76	19.71
pH 8.5 /2	10.75	3.74	19.01
pH 8.5 /3	11.17	3.89	20.68
pH 8.5 /4	11.23	3.90	20.55
ค่าเฉลี่ย	10.99	3.82	19.99
pH 9 /1	8.51	3.44	13.72
pH 9 /2	9.60	3.88	20.73
pH 9 /3	10.54	4.26	19.69
pH 9 /4	9.82	3.97	14.76
ค่าเฉลี่ย	9.61	3.88	17.23



ภาคผนวก ข

ค่าของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงต่อนแรงดึงของเส้นใยไหม

ตารางที่ ก.2 ค่าของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
ไหมดิบ 2	10.94	4.86	18.87
ไหมดิบ 3	11.28	4.70	21.17
ไหมดิบ 4	11.14	4.95	18.94
ค่าเฉลี่ย	11.12	4.84	19.66
โซดาแอช 1	8.51	3.44	13.72
โซดาแอช 2	11.22	3.59	16.47
โซดาแอช 3	9.81	3.63	18.73
โซดาแอช 4	10.36	3.54	16.53
ค่าเฉลี่ย	9.97	3.55	16.36
อุณหภูมิ 30-1	10.76	4.39	21.52
อุณหภูมิ 30-2	10.75	4.39	19.15
อุณหภูมิ 30-3	10.94	4.86	18.87
อุณหภูมิ 30-4	11.14	4.95	18.94
ค่าเฉลี่ย	10.90	4.65	19.62
อุณหภูมิ 40-1	11.12	4.41	20.68
อุณหภูมิ 40-2	10.34	4.09	23.19
อุณหภูมิ 40-3	10.81	4.16	21.59
อุณหภูมิ 40-4	10.51	4.04	20.89
ค่าเฉลี่ย	10.69	4.17	21.59

ตารางที่ ก.2 (ต่อ) ค่าของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
อุณหภูมิ 50-1	10.88	4.03	20.13
อุณหภูมิ 50-2	10.77	3.99	18.66
อุณหภูมิ 50-3	10.65	3.95	19.92
อุณหภูมิ 50-4	10.56	3.91	20.55
ค่าเฉลี่ย	10.72	3.97	19.81
อุณหภูมิ 60-1	10.70	4.20	24.97
อุณหภูมิ 60-2	10.83	4.05	24.36
อุณหภูมิ 60-3	9.40	3.33	20.12
อุณหภูมิ 60-4	11.36	4.02	24.97
ค่าเฉลี่ย	10.57	3.90	23.61
อุณหภูมิ 70-1	9.82	4.05	21.42
อุณหภูมิ 70-2	10.06	4.15	21.51
อุณหภูมิ 70-3	10.39	3.85	24.97
อุณหภูมิ 70-4	10.26	4.02	23.07
ค่าเฉลี่ย	10.13	4.02	22.74
อุณหภูมิ 80-1	8.51	3.44	13.72
อุณหภูมิ 80-2	9.60	3.88	20.73
อุณหภูมิ 80-3	10.54	4.26	19.69
อุณหภูมิ 80-4	9.82	3.97	14.76
ค่าเฉลี่ย	9.61	3.88	17.23

ตารางที่ ก.2 (ต่อ) ค่าของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นใยไหม

ชนิดตัวอย่าง/สภาวะ	แรงที่รับได้สูงสุด (Maximum Load) (kgf)	ความแข็งแรงต่อแรงดึง Tensile Strength (gf/den-25)	ร้อยละการยืดตัว Elongation (%)
อุณหภูมิ 90-1	9.31	3.96	17.27
อุณหภูมิ 90-2	9.45	4.02	18.94
อุณหภูมิ 90-3	9.89	3.96	18.73
อุณหภูมิ 90-4	8.93	3.57	18.03
ค่าเฉลี่ย	9.40	3.88	18.24
อุณหภูมิ 100-1	9.81	3.63	18.73
อุณหภูมิ 100-2	10.41	3.85	21.66
อุณหภูมิ 100-3	9.71	3.92	19.22
อุณหภูมิ 100-4	9.56	3.86	18.52
ค่าเฉลี่ย	9.87	3.82	19.53



ภาคผนวก ค
การนำเสนอผลงานวิจัย





มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN UNIVERSITY

๖๐๐ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๗๐
600 SRALONGRUA, HUAYKRACHAO, KANCHANABURI 71170
TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144 <http://www.western.ac.th>

ที่ มท. ๑๘๐๐/๔๐๒/๒๕๕๙

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รับรองการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖
เรียน นางสาวกฤษฎาพร สีหะวงษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และวิทยาลัยทองสุข ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะผู้จัดงานขอรับรองว่า บทความของท่าน ได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ และได้ลงตีพิมพ์ในเอกสารรวบรวมบทความต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วย สารละลายโซดาแอชเจือจาง) กับกระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

A Comparison Study of Silk Degumming Process between Two Steps Method using Zingibain Enzyme Followed by Dilute Na₂CO₃ versus Normal Na₂CO₃ Degumming Process.

ผู้วิจัย นางสาวกฤษณาพร สีหะวงษ์
สาขาวิชาสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
สาขาวิชาสิ่งทอ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการลอกกาไหมมักใช้สารเคมีที่มีสภาวะต่าง หากใช้ปริมาณไม่เหมาะสม จะส่งผลเสียต่อคุณภาพของเส้นใยไหม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง คือ ขิง ซึ่งมีส่วนประกอบของเอนไซม์โปรติเอส (เอนไซม์ซิงกิเบน) จึงสกัดเอนไซม์จากขิงสดอายุ 8 เดือนผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเพิ่มความเสถียร โดยเอนไซม์จะทำลายพันธะเปปไทด์ของเซรีซิน (กาไหม) ก่อนทำลายเส้นใย (ไฟโบรอิน) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาวะของกระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ พบว่า สภาวะเหมาะสมที่สุดคือ เอนไซม์ร้อยละความเข้มข้น 0.6 ของน้ำหนักเส้นใย ที่ pH 4.0 อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที จากนั้นล้างเส้นใยด้วยน้ำสะอาด ต่อด้วยการเตรียมอ่างไหมโดยการใส่โซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 5 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 85°C เวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด พร้อมกับปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยกรด อะซิติก ซึ่งสามารถลอกกาไหมได้ร้อยละ 23.75 อีกทั้งเส้นใยไหมที่ผ่านกระบวนการมีความนุ่มเพิ่มขึ้นจากการสัมผัสผิวของเส้นใยไหมไม่ถูกทำลาย ความแข็งแรงของเส้นใยไหมลดลงร้อยละ 12.89 เมื่อเปรียบเทียบกับการลอกกาไหมด้วยขั้นตอนเดียว กับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตรผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 อุณหภูมิ 98°C เวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด พร้อมกับปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก สามารถลอกกาไหมออกได้ร้อยละ 22.10 ของน้ำหนักเส้นใยไหม แต่เส้นใยไหมมีลักษณะแตกฟู และหักงอ และความแข็งแรงของเส้นใยไหมลดลงร้อยละ 21.11 ซึ่งส่งผลเสียต่อการนำไปทำเป็นเส้นใยสำหรับทอผ้า

คำสำคัญ : เอนไซม์ซิงกิเบน, ขิง, การลอกกาไหม

Abstract

Nowadays, silk degumming often used strong alkaline conditions. If the concentration is inappropriate, it will give adversely affect to the quality of the silk fibers. Ginger contains a protease enzyme called Zingibain Enzyme. This enzyme is extracted from fresh ginger age eight months harvesting and then dried through freeze-drying process. The enzyme can break the peptide bond of Sericin (silk glue) before breaking fibers (Fibroin). Therefore, the objectives of this paper is to compare the optimum conditions of two steps degumming process. The fibers were treated with Zingibain enzyme first and then followed with dilute solution of soda ash. This two steps method was compared to the result from one step degumming process with normal condition of soda ash degumming process. The most suitable concentration of used enzyme in the first bath is 0.6% of the weight of the fibers at pH 4.0 at 60°C for 60 minutes, then rinsed with fresh water. The second bath followed by 0.2 g/l Na₂CO₃ with nonionic detergent 5 g/l at 85°C for 60 minutes after that the fibers were washed with hot water and rinsed with fresh water and neutralized with diluted acetic acid. The weight loss of the fibers was 23.75% and the appearance of the fibers was soft handle and still straight fibers. The strength of the treated fibers decreased by 12.89%. The second process was used 2 g/l Na₂CO₃ with nonionic detergent 10 g/l at 98°C for 60 minutes after that the fibers were washed with hot water and rinsed with fresh water and neutralized with diluted acetic acid. The weight loss of the fibers was 22.10% but the fibers had crimped fibers and also the strength decreased 21.11% which negatively gives an impact for weaving process.

Key Word (s): Silk Degumming, Ginger, Zingibain Enzyme

บทนำ

เส้นไหมมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ กาวไหม (เซรีซิน) และเส้นใย (ไฟโบรอิน) กาวไหมมีปริมาณประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักเส้นไหมดิบ [1,11] กาวไหม (Sericin) คือ โปรตีนที่พ่นออกมาเคลือบอยู่รอบๆ เส้นไหม (Fibroin) เพื่อทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นและมีสภาพเป็นกาวยึดเส้นไหมกับวัสดุต่างๆ ประกอบกันเป็นรังไหม [2-3] องค์ประกอบทางเคมีของเซรีซินประกอบด้วย กรดอะมิโนมีซัว นอกจากนี้ไกลซีน อะลามีนและเซอร์อินแล้ว เซรีซินยังประกอบด้วยกรดกลูตามิก ทรีโอนีนและไทโรซีน [4] นอกจากนี้ยังมีสายโมเลกุลพอลิเพปไทด์ เป็นองค์ประกอบ แต่เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลของพอลิเพปไทด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่าไฟโบรอิน จึงทำให้เซรีซินละลายได้ในน้ำร้อน และอ่อนแอกว่าไฟโบรอินกำจัดได้ง่ายกว่า [5]

การลอกกาวไหม (Silk degumming) คือ กระบวนการกำจัดกาวไหม และกำจัดสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่อาจปะปนอยู่ในเส้นไหม เป็นการทำลายพันธะเพปไทด์ของกาวไหมให้มีโมเลกุลเล็กจนสามารถละลายน้ำได้ [6] จึงจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีเอนไซม์กลุ่มโปร-ติเอสมีคุณสมบัติช่วยย่อยโมเลกุลของโปรตีน โดยใช้แ่งชิงอายุ 8-12 เดือน สภาวะ pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์นี้ อยู่ในช่วง 5.0 – 7.0 [8] ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 40 - 80°C [7] ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากพืชชนิดอื่น เช่น ปาเปน (Papain) โบรมิเลน (Bromelain) ฟิซิน (Ficin) เป็นต้น [9] จึงมีแนวคิดที่จะนำชิงมาใช้ในการ

ลอกกาวยไหมเพื่อให้เส้นใยไหมมีผิวสัมผัสที่นุ่ม และไม่ทำลายผิวหน้า และความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการนำไปผลิตเสื้อผ้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานะของกระบวนการลอกกาวยไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสถานะของกระบวนการลอกกาวยไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซิงกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) เทียบกับกระบวนการลอกกาวยไหมขั้นตอนเดียวด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ โดยใช้ซิงสดแก่อายุ 8-12 เดือน นำมาสกัดเป็นเอนไซม์ซิงกิเบนจากนั้นนำเส้นไหมพันธุ์ต่างประเทศจากบริษัทจุลไหมไทยขนาด 100/120 ดีเนียร์ เพื่อใช้ในการลอกกาวยไหม โดยศึกษาตัวแปร pH อุณหภูมิ เวลา และปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์ และศึกษาผลของความแข็งแรงของเส้นใยไหมหลังการลอกกาวยไหม ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหมหลังการลอกกาวยไหม

วิธีการวิจัย

1. การสกัดเอนไซม์โปรติเอสจากซิง

1.1 วิธีการผลิตเอนไซม์ดิบ

นำซิงสดอายุ 8 เดือนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ปอกเปลือก หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นในโถปั่น แล้วนำไปแยกเอนไซม์ดิบ (Crude enzyme) ออกจากส่วนของแข็งโดยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4°C จะได้ส่วนสารละลาย (Supernatant) แยกออกมาเป็นส่วนเอนไซม์ดิบ (Crude enzyme) ซึ่งเรียกว่า เอนไซม์โปรติเอส

1.2 วิธีการผลิตเอนไซม์ซิงผง

โดยนำเอนไซม์ดิบปริมาณ 100 มิลลิลิตร ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร แช่แข็งตัวอย่าง Freeze Dried ที่อุณหภูมิ -20°C จนกระทั่งเอนไซม์ดิบกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วนำไปทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบอบแห้งแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิห้อง และลดความดันลง จะได้เอนไซม์ผง

1.3 การทำให้เอนไซม์มีความเสถียร (ดัดแปลงจาก US patent 4,842,758)

1.3.1 เคซีน 20 กรัม ผสมกับ 0.17 N NaOH 80 กรัม กวนให้เข้ากัน ให้ความร้อน 50 °C เพื่อละลายเคซีน จากนั้นเติมเอนไซม์ 10 กรัม ได้สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์ จากนั้นเติม 1 M Ascorbic acid 3 มิลลิลิตร

1.3.2 โบรอก 113 กรัม ผสมกับ สารละลายกรดแลคติกเข้มข้น 253 กรัม แล้วทำเป็นกลาง (Neutralized) ด้วย 12 N NaOH 115 กรัม ได้สารละลายผสมโบรอกกรดแลคติก จากนั้นนำสารผสมโบรอก และแลคติกมา 5 มิลลิลิตร ผสมกับ 1 M Ascorbic Acid 5 มิลลิลิตร

1.3.3 นำสารละลายข้อ 1) (สารละลายผสมเคซีนเอนไซม์) 24 กรัม ผสมกับสารละลาย ข้อ 2) (สารละลายผสมโบรอกกรดแลกติก) 33 กรัม จะได้เอนไซม์ที่มีความเสถียร (Stabilized enzyme)

2. ทาสภาวะการลอกกาวเส้นใยไหมที่เหมาะสม

นำเส้นใยไหมดิบขนาด 100/120 ดีเนียร์ มาลอกกาวไหม ตัวแปรที่ศึกษาคือ pH 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0, และ 9.0 อุณหภูมิ 30 40 50 60 70 80 90 และ 100°C เวลา 20 40 60 80 100 และ 120 นาที ปริมาณร้อยละความเข้มข้นเอนไซม์ 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 ของน้ำหนักเส้นใยไหม อัตราส่วนน้ำต่อน้ำหนักเส้นใยไหม 25:1 นำเข้าเครื่อง OSCI COLOR เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำเส้นใยมาล้างด้วยน้ำและนำเส้นใยไปทำปฏิกิริยาอีกครั้งโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต 0.2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 5 กรัมต่อลิตร นำเข้าเครื่อง OSCI COLOR ที่อุณหภูมิ 85°C ใช้เวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาล้างด้วยน้ำร้อน 5 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที พร้อมกับปรับ pH ให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก


จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับเส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วยวิธีดั้งเดิม โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้อัตราส่วนน้ำ : เส้นใยไหมเท่ากับ 1: 30 นำเข้าเครื่อง OSCI COLOR ที่อุณหภูมิ 98°C ใช้เวลา 60 นาที จากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการลอกกาวเส้นใยไหม โดยหาร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม ค่าความคงทนต่อแรงดึงของเส้นใยไหมด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตราการเคลื่อนที่คงที่ (Constant Rate of Travel (CRT) Testing Machine รุ่น LR5K ศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยไหม ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM)

ผล/ สรุปผลการวิจัย


จากการศึกษาผลของการลอกกาวไหมด้วยเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดจากขิง ตัวแปรที่ศึกษาประกอบไปด้วย pH อุณหภูมิ เวลา และปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์ขิง โดยเปรียบเทียบกับวิธีการลอกกาวด้วยวิธีดั้งเดิมโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร ผสมสบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร pH 11.5 ใช้ ที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 60 นาที ผลที่ได้เป็นดังนี้

1. pH ที่เหมาะสมต่อการลอกกาวเส้นใยไหม

จากการศึกษาหาค่าของ pH ของเอนไซม์โปรติเอสจากขิง เมื่อเทียบกับการลอกกาวด้วยวิธีดั้งเดิมที่ pH 11.5 เป็นตัวเปรียบเทียบ จากกราฟที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่ม pH ขึ้นจาก 3.0 - 7.0 ความแข็งแรงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ที่ pH 8.0 และ 9.0 ความแข็งแรงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มลดน้อยลง จากกราฟที่ 2 ค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก เมื่อเพิ่ม pH จาก 3.0 - 4.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่ม pH จาก 5.0 และ 7.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าลดลง และที่ pH 8.0 - 9.0 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลการศึกษาค่า pH พบว่าสภาวะ pH ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เอนไซม์หยุดการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการลอกกาวเส้นใยไหม ซึ่ง pH ที่ดีและเหมาะสมในการลอกกาวเส้นใยไหม คือ pH 4.0 โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม




กราฟที่ 1 ค่าความแข็งแรง (นิเวศน์) ของการหา pH ที่เหมาะสม




กราฟที่ 2 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของการหา pH ที่เหมาะสม

2. อุณหภูมิที่เหมาะสมการลอกกาเส้นใยไหม

อุณหภูมิที่ศึกษาคือ 30 – 100 องศาเซลเซียส จากกราฟที่ 3 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จาก 30 – 100 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มลดลง จากกราฟที่ 4 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 30 – 80 องศาเซลเซียสพบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีกจาก 90 และ 100 องศาเซลเซียสพบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักเส้นไหมมีค่าลดลง จากผลการศึกษาอุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมิในช่วง 60 – 80 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพการลอกกาไหมดีกว่า เมื่อเทียบกับการลอกกาแบบวิธีดั้งเดิม เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทำงานของเอ็นไซม์ แต่ถ้าอุณหภูมิที่สูงกว่านี้จะทำให้เอ็นไซม์หยุดการทำงาน ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพให้การลอกกาลดลง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลอกไหมเส้นใยไหม คือ อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียสโดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม



กราฟที่ 3 ค่าความแข็งแรง (นิเวศน์) ของการหาอุณหภูมิที่เหมาะสม




กราฟที่ 4 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก ของการหาอุณหภูมิที่เหมาะสม


3. เวลาที่เหมาะสมต่อการลอกกาเส้นใยไหม

การศึกษาเวลาในการลอกกาไหม จากกราฟที่ 5 เมื่อเพิ่มเวลาในการลอกกาเส้นใยไหม พบว่าความแข็งแรงของเส้นใยไหมมีแนวโน้มลดลง และค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนัก จากกราฟที่ 6 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการทำงานของเอ็นไซม์ต้องใช้เวลา และอุณหภูมิในการเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นเมื่อเพิ่ม

เวลานานขึ้นจึงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการลอกกาวยไหมดีขึ้น ซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการลอกกาวยไหม คือ 60 นาทีโดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม




กราฟที่ 5 ค่าความแข็งแรง(นิวตัน)ของการหาเวลาที่เหมาะสม




กราฟที่ 6 ร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของการหาเวลาที่เหมาะสม

4. ปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์ซิงที่เหมาะสมต่อการลอกกาวยไหม

จากการศึกษาปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์ซิง จากกราฟที่ 7 เมื่อเพิ่มปริมาณร้อยละความเข้มข้นของเอนไซม์ซิงจากความเข้มข้น 0.2 – 1.0 ของน้ำหนักเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นไหมมีแนวโน้มลดลง กราฟที่ 8 ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากเอนไซม์ซิงมีความสามารถในการย่อยสลายสารโปรตีน ทำให้ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้นแปรผันตรงตามปริมาณการใช้เอนไซม์ ดังนั้นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการลอกไหม คือร้อยละ 0.6 ของน้ำหนักเส้นใยไหม โดยพิจารณาจากผิวสัมผัสของเส้นใยไหม ค่าความแข็งแรงของเส้นใยไหม และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของเส้นใยไหม



กราฟที่ 7 ค่าความแข็งแรง(นิวตัน)ของการหาความเข้มข้นที่เหมาะสม



กราฟที่ 8 ร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักของการหาความเข้มข้นที่เหมาะสม

5. สัณฐานวิทยา




รูปที่ 1 ไหมดิบ




รูปที่ 3 ไหมที่ลอกกาวด้วย
 Na_2CO_3 2 กรัมต่อลิตร
+ Soap ไม่มีประจุ
10 กรัมต่อลิตร
 98°C x 60 นาที
pH 11.5




รูปที่ 5 ไหมที่ลอกกาวด้วย
เอนไซม์ซิง 0.6 % o.w.f ที่
 60°C 60 นาที pH 4.0



รูปที่ 2 ไหมดิบ



รูปที่ 4 ไหมที่ลอกกาวด้วย
 Na_2CO_3 2 กรัมต่อลิตร
+ Soap ไม่มีประจุ
10 กรัมต่อลิตร
 98°C x 60 นาที
pH 11.5



รูปที่ 6 ไหมที่ลอกกาวด้วย
เอนไซม์ซิง 0.6 % o.w.f ที่
 60°C 60 นาที pH 4.0

การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา จากรูปที่ 1 และ 2 เป็นเส้นใยไหมดิบ มีผิวสัมผัสที่แข็งกระด้าง เมื่อนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่าพื้นผิวเส้นใยไหมมีลักษณะขรุขระ เนื่องจากมีเซริซินเกาะอยู่ที่ผิวเส้นไหมในปริมาณมาก รูปที่ 3 และรูปที่ 4 เป็นเส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วย โซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร สบู่สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่ 98°C เวลา 60 นาที pH 11.5 เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่ายังมีเซริซินหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของเส้นใยไหมบ้าง จากการสัมผัสมีผิวสัมผัสที่นุ่ม มีความมันเงา แต่เส้นมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและแตกฟู รูปที่ 5 และรูปที่ 6 เป็นเส้นใยไหมที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์ซิงปริมาณร้อยละความเข้มข้นสารละลายเอนไซม์ 0.6 ของ

น้ำหนักเส้นใยไหม อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที และ pH 4.0 เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนส่องกราด (SEM) พบว่าพื้นผิวเส้นใยไหมมีลักษณะเรียบเนียน เส้นใยไหมมีการรวมตัวกันดีไม่แตกตัว หรือฟู มีความมันเงา และมีผิวสัมผัสที่นุ่มเมื่อสัมผัส

จากผลการทดลอง สรุปว่าเอนไซม์ซึ่งสามารถนำมอลอกกาเส้นใยไหมได้ โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมคือปริมาณร้อยละความเข้มข้นสารละลายเอนไซม์ 0.6 ของน้ำหนักเส้นใยไหม อุณหภูมิ 60°C เวลา 60 นาที และ pH 4.0 เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการลอกกาเส้นใยไหม เนื่องจากมีค่าความแข็งแรงของเส้นใยที่ 4.46 นิวตัน ความแข็งแรงลดลงร้อยละ 12.89 เทียบจากเส้นใยไหมดิบ การสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 23.75 ของน้ำหนักเส้นใยไหม เส้นใยไหมมีการรวมตัวดี ไม่แตกฟู ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหม ส่วนเส้นใยไหมที่ลอกกาด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 2 กรัมต่อลิตร สังเคราะห์แบบไม่มีประจุ 10 กรัมต่อลิตร ที่ 98°C เวลา 60 นาที pH 11.5 มีค่าความแข็งแรงของเส้นใยที่ 3.55 นิวตันความแข็งแรงลดลงร้อยละ 21.11 เทียบจากเส้นใยไหมดิบ การสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 22.10 ของน้ำหนักเส้นใยไหม พบว่ายังมีเซรีซินหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของเส้นใยไหมบ้างเล็กน้อย เส้นใยไหมมีลักษณะแตกฟู และหึ่งก้อง ดังนั้นจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเอนไซม์ซึ่งตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง มีประสิทธิภาพการลอกกาไหมที่ได้ผลดีกว่าการลอกกาด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ (pH 11.5)

อภิปรายผล

สภาวะและอิทธิพลของเอนไซม์ซึ่งกิเบนที่สกัดจากขิงมีผลต่อกระบวนการลอกกาไหม ซึ่งสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปเผยแพร่ในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลอกกาไหมภายใต้การใช้อุณหภูมิต่ำ ในสภาวะที่ไม่รุนแรง ไม่ทำลายสมบัติของเส้นใยไหม และลดการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ichikawa และคณะ (1973) และ Thompson และคณะ (1973) ที่ศึกษาถึงคุณสมบัติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากขิง พบว่า pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์คือ 6.5-7.0 (Ichikawa et al., 1973) และ 5.0 – 5.6 (Thompson et al., 1973) โดยจุดไอโซอิเล็กทริกของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากขิงมีค่าเท่ากับ 4.5-4.8 (Ohtsuki et al., 1995) ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์คือ 40-60 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่ทำให้เอนไซม์ ดังกล่าวมีกิจกรรมสูงสุดคือ 60 องศาเซลเซียส ขณะที่การใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบว่ากิจกรรมการทำงานของเอนไซม์จะลดลงอย่างรวดเร็ว (Thompson et al., 1973) ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากพืชชนิดอื่น และงานวิจัยของ นงนุช ศศิธร และคณะ 2550 ที่ทำการศึกษาลอกกาไหมโดยใช้เอนไซม์ป่าเป็นจากยางมะละกอแห้ง ทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 55 – 85 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่าภาวะที่เหมาะสมกับ การลอกกาไหมด้วยยางมะละกอแห้ง คือทำการลอกกาที่ 75 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการลอกกาไหมอยู่ในเกณฑ์ดี เส้นใยไหมที่ได้มีความมันเงา ผิวสัมผัสนุ่ม ผิวของเส้นใยไม่ถูกทำลาย และไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหม

ข้อเสนอแนะ

การลอกกาเส้นใยไหมด้วยเอนไซม์กระบวนการลอกกาไหมแบบ 2 ขั้นตอน (เอนไซม์ซึ่งกิเบน ตามด้วยสารละลายโซดาแอชเจือจาง) ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเส้นใยไหมน้อยกว่ากระบวนการลอกกาไหมด้วยสารละลายโซดาแอชปกติ ผู้วิจัยเห็นว่าควรนำไปใช้กับการลอกกาเส้นใยไหมที่เป็นเส้นยืนมากกว่าเส้นพุ่ง เพราะการทอผ้าเส้นยืนจะได้รับการเสียดสีกับพื้นผิว ถ้าเส้นยืนมีความแข็งแรงก็ทำให้ผ้าเกิดตำหนิน้อยลง

บรรณานุกรม

- [1] Robson, R.M., **Silk; Composition, Structure and Properties**, in Handbook of Fiber Science and Technology, Vol. IV, Ed. By Lewin, M., and Pearce, E.M., Marcel Dekker Inc., New York, 1985, pp 647-700
- [2] กรมหม่อนไหม. **เอกสารวิชาการเกี่ยวกับไหม**. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=8 (13 พ.ค. 2556 เวลา 21.00 น.)
- [3] บริษัทจุลไหมไทย, **องค์ประกอบของเส้นไหม**. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <http://www.silksecrets.com/secrets.html> (10 พ.ค. 2556 เวลา 10.00 น.)
- [4] Takasu Y, Yamada H, Tsubouchi K, **Isolation of three main sericin components from the cocoon of the silkworm, Bombyx mori**. Biosci.Biotechnol.Biochem. 2002; 66: pp.2715-2718.
- [5] Mahmoodi NM, Arami M, Mazaheri F, Rahimi S. **Degradation of sericin (degumming) of Persian silk by ultrasound and enzyme as a cleaner and environmentally friendly process**. J. Cleaner Production. 2010; 18: pp.146-151.
- [6] สิริรัตน์ จารุจินดา. 2548. **การลอกกาวไหม และฟอกขาวไหม**. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [7] Thompson, E.H., and Allen, C.E. **Ginger Rhizome: A new source of proteolytic enzyme**. Journal of Food Science. 1973, 38. pp. 652-655.
- [8] Ichikawa, Y., Sasa, H., and Michi, K. **Purification of ginger protease**. J. Japan. Soc. Food Nutr.1973, 26. pp.377 – 383.
- [9] Godfrey T, West S, **Introduction to Industrial Enzymology**. In Godfrey T, West S, editors. **Industrial enzymology**, 2nd ed. London: Macmillan Press, 1996 a. pp. 1-8.
- [10] จิราภรณ์ บุราคร, สุปงกช ทรัพย์แดง, จิตต์เรขา ทองมณี, **ครีมขัดผิวหน้าผสมเอนไซม์จากขิง** วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 น.125
- [11] อภิชาติ สนธิสมบัติ, **กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ**, 2545, น. 23-25

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล	นางสาวกฤษฎาพร สีหะวงษ์
วัน เดือน ปีเกิด	30 ธันวาคม 2528
ที่อยู่	221 หมู่ 6 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประสบการณ์การทำงาน	เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพสินค้าหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เบอร์โทรศัพท์	091 – 0186085
อีเมล	por.k.me.16@hotmail.com

