

อิทธิพลของเถ้าแกลบต่อการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยใช้ปูนขาว

Effect of Rice Husk Ash on Lime Stabilization of Clay

ประกาศ วันทอง¹

¹ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 0-2549-3410 โทรสาร 0-2549-3412 E-mail: criticaldepth@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการนำเถ้าแกลบมาปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนร่วมกับปูนขาว โดยใช้ อัตราส่วนระหว่างปูนขาวต่อเถ้าแกลบ 1:1 เป็นสารผสมเพิ่ม แล้วใช้ สารผสมเพิ่มผสมกับดินเหนียวตากแห้งและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 40 ปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักดินเหนียว และทำการบ่มที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน จากนั้นทำการทดสอบกำลังอัด แกนเดียว (UCS) ของดินปรับปรุงคุณภาพจากผลการทดสอบแรงอัด แกนเดียวพบว่า ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ สารผสมเพิ่มที่เติมลงไป ในดิน คือที่อัตราส่วนผสมเพิ่มร้อยละ 20 จะมี ค่า UCS สูงที่สุด นอกจากนี้ค่า UCS จะมีค่าสูงขึ้นตามระยะเวลาการ บ่ม คือ ที่อายุการบ่ม 28 วัน ดินปรับปรุงคุณภาพจะมีค่า UCS สูงที่สุด ในทุกๆอัตราส่วนผสม ซึ่งปริมาณสารผสมเพิ่มร้อยละ 20 ที่อายุการบ่ม 28 วัน ดินปรับปรุงคุณภาพจะมีค่า UCS สูงที่สุดคือ 14.32 ksc. ซึ่งจาก งานวิจัยนี้มีความเป็นไปได้ในการนำเถ้าแกลบมาใช้ในการปรับปรุง คุณภาพดินร่วมกับปูนขาวเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทางในการก่อสร้างถนน

คำสำคัญ: เถ้าแกลบ, การปรับปรุงคุณภาพดิน, การบดอัดดิน, กำลัง อัดแกนเดียว, ดินเหนียวอ่อน

Abstract

The focus of this paper is to evaluate the effectiveness of using rice husk ash (RHA) as admixture to enhance the lime stabilization of soft clay. The improved property of soil are investigated by unconfined compressive strength (UCS). RHA was mixed with pulverized clay and lime and UCS tests were conducted. The results of unconfined compression test shown that amount of admixture at 20% by weight of clay at curing time of 28 days has the highest UCS which is 14.32 ksc. It is feasible to use RHA as subbase in road construction because of reduced construction costs and reduced environmental impact due to the disposal of waste material as RHA.

Keywords: Rice husk ash, Lime stabilization, compaction, Unconfined Compressive Strength, Soft Clay

1. บทนำ

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวด้วยปูนขาวนั้นจะช่วยในการลดค่า plasticity และการพองตัว (swelling) ของดิน นอกเหนือจากการเพิ่มค่ากำลังอัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength: UCS) ของดินเหนียว ในการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวนั้น การใช้ปูนขาวจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมเนื่องจากดินที่ปรับปรุงคุณภาพ จะเกิดเสถียรภาพเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบวกระหว่างดิน และปูนขาว (Cation exchange) และปฏิกิริยา Flocculation, Agglomeration และ Pozzolanic โดยที่การแลกเปลี่ยนประจุ ปฏิกิริยา Flocculation และ Agglomeration จะเกิดขึ้นในช่วงแรก ส่วน ปฏิกิริยา Pozzolanic จะเกิดขึ้นในภายหลังอันจะส่งผลให้กำลังอัดแกน เดียวมีค่าสูงขึ้นในระยะยาว[1] แต่ปูนขาวจะมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นจึง ควรนำวัสดุพอซโซลานมาใช้ร่วมกับปูนขาวในการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกษตรกรรมของไทยได้มีการ เจริญเติบโตมากขึ้นตามกำลังการบริโภคของประชากรที่เพิ่ม แต่การ ได้มาซึ่งผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรมต้องใช้อุณหภูมิทาง การเกษตรมาทำการแปรรูป และหลังจากการแปรรูปแล้วก็เหลือของ เหลือใช้ (By-products) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ จากโรงไฟฟ้าจากเถ้าชีวมวล ซึ่งแกลบจะเป็นของเหลือจากการปลูก ข้าวโดยข้าวเปลือก 4 ตันหลังจากสีแล้วจะได้แกลบ 1 ตัน และแกลบจะ ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งแกลบเมื่อนำไปเผาแล้วจะได้เถ้าแกลบ ประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแกลบ[2] นอกจากนี้เถ้าแกลบ ยังเป็นผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้เถ้าแกลบเป็นเชื้อเพลิงใน การผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละปีมีปริมาณมาก ประเทศไทยมีการผลิต ข้าวปีละประมาณ 25 ล้านตัน และได้แกลบจากการสีข้าวประมาณ 5 ล้านตัน เถ้าแกลบจะมีน้ำหนักเบาและฟุ้งกระจายได้ง่ายในอากาศและ ละลายไปกับน้ำได้ง่ายซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำเถ้าแกลบมาใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวร่วมกับปูนขาวเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทาง สำหรับการก่อสร้างถนน เพื่อที่จะเป็นการลดปริมาณของเหลือที่ทำให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาของชัยและคณะ [3] พบว่าเถ้า แกลบ- เปลือกไม่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุพอซโซลาน ที่ดีเมื่อมีความ ละเอียด และจากการศึกษา วลัยลักษณ์และคณะ[4] พบว่าเถ้าแกลบมี ปริมาณ SiO₂ เป็นองค์ประกอบหลักสูงถึงร้อยละ 74.8 ผลรวมของ ปริมาณ SiO₂, Al₂O₃ และ Fe₂O₃ เท่ากับร้อยละ 75.8 มีปริมาณ SiO₃ เท่ากับร้อยละ 0.5 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 4 แต่มีค่าการสูญเสียน้ำหนัก

เนื่องจากการเผา (LOI) เท่ากับร้อยละ 11.2 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของถ้ำแกลบ- เปลือกไม้พบว่าไม่สามารถจัดเป็นวัสดุพอสโซซิลาน Class N ตามมาตรฐาน ATMC 618 ได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าถ้ำแกลบ- เปลือกไม้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุพอสโซซิลานที่ดี

2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำถ้ำแกลบมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนร่วมกับปูนขาว
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของถ้ำแกลบที่มีต่อค่ากำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวที่ปรับปรุงคุณภาพโดยการบดอัด

3.ขอบเขตของงานวิจัย

1. ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่ระดับความลึก 2-4 เมตรจากผิวดินโดยใช้รถ back hoe ตักจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง และย่อยให้ละเอียดด้วยเครื่องทดสอบ Los angeles Machine จากนั้นนำดินมาร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40
2. ถ้ำแกลบจากจังหวัดนครนายกตากแดดให้แห้งแล้วนำมาร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 ถ้ำแกลบที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (ตารางขนาด 1 x 1 ซม.)


3. ใช้อัตราส่วนปูนขาวไฮเดรตต่อถ้ำแกลบที่ 1:1, 1:2, 1:4 เป็นสารผสมเพิ่ม
4. ใช้อัตราส่วนของสารผสมเพิ่มต่อดินเหนียวร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักดินเหนียวแห้ง
5. ทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี Modified Proctor ตามมาตรฐาน ASTM:D 1557-70
6. ขึ้นรูปตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการทดสอบกำลังอัดแกนเดียวโดยใช้ minicompactor ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 10 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 Minicompactor สำหรับการเตรียมตัวอย่างดิน

7. ปมตัวอย่างดินที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7, 14 และ 28 วัน
8. ทดสอบการแรงอัดแบบไม่จำกัด (Unconfined Compression Test) ตามมาตรฐาน ASTM:D 2166

4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน



รูปที่ 3 ขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปูนขาวและถ้ำแกลบ

รูปที่ 4 การทดสอบกำลังของดินปรับปรุงคุณภาพ

5. ผลการทดสอบ

5.1 การจำแนกชนิดของดินเหนียว

ตารางที่ 1 สมบัติพื้นฐานของดิน


Liquid Limit : LL	58.30
Plastic Limit : PL	28.87
Plastic Index : PI	29.43
ความถ่วงจำเพาะดินเหนียว	2.62

จากสมบัติพื้นฐานของดินพบว่าดินเหนียวที่นำมาทดสอบนี้จำแนกในระบบ Unified Classification System ว่าเป็นดินเหนียวอินทรีย์ที่มีความเป็นพลาสติกสูง (High Plasticity Clay : CH) เนื่องจากค่า LL และ ค่า PI อยู่เหนือเส้น A-Line ของ Plasticity Chart [5] และจำแนกในระบบ ASSHTO เป็นดินกลุ่ม A7-6 [6]

5.2. อัตราส่วนระหว่างปูนขาวและเถ้าแกลบที่เหมาะสม

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของสารผสมเพิ่ม ค่า OMC และความหนาแน่นแห้ง

ปูนขาว:เถ้าแกลบ	OMC	ความหนาแน่นแห้ง (g/cu-cm)
0	29.5	1.410
1:1	29.2	1.400
1:2	32.5	1.341
1:4	33.2	1.210




รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของสารผสมเพิ่ม ค่า OMC และความหนาแน่นแห้ง

จากตารางที่ 2 และรูปที่ 5 พบว่าการเพิ่มปริมาณสารผสมเพิ่มคือปูนขาวและเถ้าแกลบลงไปนั้นจะมีผลให้ค่า OMC เพิ่มขึ้น เนื่องจากเถ้าแกลบจะมีองค์ประกอบคล้ายดิน ดังนั้นเถ้าแกลบจะมีการดูดซับน้ำสูงแต่ความหนาแน่นแห้งของดินบดอัดก็มีค่าลดลงเมื่อปริมาณของสารผสมเพิ่มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเถ้าแกลบมีน้ำหนักน้อยกว่าดินเหนียวมาก เมื่อนำไปแทนที่ในดินเหนียวจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งของดินบดอัดลดลง ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างปูนขาวและเถ้าแกลบที่เหมาะสมที่จะนำมาผสมกับดินเหนียวอ่อนตากแห้งคือ 1:1 เนื่องจากมีค่าความหนาแน่นแห้งสูงกว่าที่อัตราส่วน 1:2 และ 1:4


5.3 ผลการการบดอัดดิน

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการบดอัดดิน

ปริมาณส่วนผสม	ปริมาณน้ำ OMC (%)	Max.Dry Density (g/cu-cm)
0	23.8	1.410
5	24.6	1.400
10	25.5	1.375
15	26.1	1.360
20	27.5	1.346



รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมเพิ่มและความหนาแน่นแห้ง




รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างสารผสมเพิ่มและค่า OMC

จากผลการทดสอบจากตารางที่ 3 พบว่าค่าปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการบดอัดที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content : OMC) นั้นจะสูงขึ้นตามปริมาณสารผสมเพิ่มที่เติมลงไปเหนื่อดิน เนื่องจากเถ้าแกลบจะมีการดูดซับน้ำมากและในการทำปฏิกิริยาของปูนขาวต้องอาศัยน้ำเป็นตัวทำปฏิกิริยา ดังนั้นจะต้องมีการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่าค่า OMC ของดินที่ยังไม่ปรับปรุงคุณภาพเพื่อชดเชยน้ำที่หายไปและเพื่อให้ได้ค่าความหนาแน่นสูงสุดที่ถูกต้องของดินในแต่ละส่วนผสม ส่วนความหนาแน่นแห้งสูงสุดของดินจะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารผสมเพิ่ม เนื่องจากความถ่วงจำเพาะของเถ้าแกลบมีค่าต่ำกว่าดินเหนียวมาก คือความถ่วงจำเพาะของเถ้าแกลบเท่ากับ 1.93-2.63[7] ในขณะที่ความถ่วงจำเพาะของดินเหนียวเท่ากับ 2.68 ดังนั้นการเพิ่มปริมาณส่วนผสมลงไปแทนที่ในดินจะทำให้ค่าความหนาแน่นแห้งลดลง


จากรูปที่ 6 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลมีค่า Coefficient of Determination : $R^2 = 0.9852$ แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันดีมากเนื่องจากมีค่า $R^2 > 0.80$ (Draper และ Smith:1981)

จากรูปที่ 7 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลมีค่า Coefficient of Determination : $R^2 = 0.9828$ แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันดีมากเนื่องจากมีค่า $R^2 > 0.80$ (Draper และ Smith:1981)


5.4 ผลการทดสอบกำลังอัดแกนเดียว



รูปที่ 8 ค่ากำลังอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม 7 วันกับปริมาณสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนต่างๆ




รูปที่ 9 ค่ากำลังอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม 14 วันกับปริมาณสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนต่างๆ



รูปที่ 10 ค่ากำลังอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม 28 วันกับปริมาณสารผสมเพิ่มในอัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 8 – 10 พบว่าค่า UCS ของดินเหนียวมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณสารผสมเพิ่มที่ใส่เข้าไปซึ่งปริมาณสารผสมเพิ่มที่ร้อยละ 20 ในทุกระยะเวลาการบ่มค่า UCS จะมีค่าสูงที่สุด คือ 10.54, 12.71 และ 14.32 ksc. สำหรับอายุการบ่มที่ 7, 14 และ 28 วันตามลำดับ และการพัฒนากำลังของดินเหนียวปรับปรุงคุณภาพจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม คือ ค่า UCS ของทุกอัตราส่วนผสมจะมีค่าสูงที่สุดที่อายุการบ่ม 28 วัน



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า UCS และระยะเวลาในการบ่ม

การเพิ่มขึ้นของค่า UCS ตามปริมาณสารผสมเพิ่มนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปที่ 11 พบว่าค่า UCS จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารผสมเพิ่มคือปูนขาวและเถ้าแกลบ ซึ่งที่ปริมาณสารผสมเพิ่มร้อยละ 40 ของปริมาตรดินจะมีค่า UCS สูงที่สุดในแต่ละระยะเวลาการบ่ม เมื่อพิจารณาการพัฒนา กำลังอัดแกนเดียวของดินที่ปรับปรุงคุณภาพจะพบว่ามี การพัฒนา กำลังอัดแกนเดียวตามระยะเวลาการบ่ม คือ ที่อายุการบ่ม 28 วัน ค่า UCS จะมีค่าสูงที่สุดในทุกอัตราส่วนผสม

6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบ

การนำปูนขาวมาใช้เป็นวัสดุประสานในการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวนั้นการเพิ่มขึ้นของค่า UCS มาจากปฏิกิริยา Pozzolanic ระหว่าง Silica และ Alumina ของดินและปูนขาว[8] โดยที่ปฏิกิริยา Pozzolanic ทำให้เม็ดดินเกิดการประสานตัวซึ่งกันและกันซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้กำลังอัดแกนเดียวเพิ่มมากขึ้น[9] ดังนั้นการเติมเถ้าแกลบจะเป็นการเพิ่มปริมาณของ Silica ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มกำลังอัดแกนเดียว แต่การเพิ่มปริมาณเถ้าแกลบที่สูงกว่าร้อยละ 22 จะไม่ช่วยในการพัฒนา กำลังอัดแกนเดียว[10] นั้นงานวิจัยนี้จึงใช้ปริมาณสารผสมเพิ่มสูงสุดที่ร้อยละ 20 เนื่องจากมีปริมาณเถ้าแกลบร้อยละ 10 และปริมาณปูนขาวร้อยละ 10 ของน้ำหนักดิน ซึ่งปริมาณปูนขาวที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินไม่ควรเกินร้อยละ 10 เพราะจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงมากเกินไป

การใช้เถ้าแกลบร่วมกับปูนขาวจะส่งผลให้ดินมีความหนาแน่นแห้งลดลงแต่มีค่า OMC สูงขึ้น และค่า UCS จะมีค่าสูงขึ้นเช่นกัน งานวิจัยนี้พบว่าที่ปริมาณสารผสมเพิ่มที่มีอัตราส่วนระหว่างปูนขาวต่อเถ้าแกลบที่ร้อยละ 20 ของน้ำหนักดินจะมีค่า UCS สูงที่สุดซึ่งมีค่า 14.32 ksc (1432 Kpa) ที่อายุการบ่ม 28 วัน ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำเถ้าแกลบไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพดินคันทางร่วมกับปูนขาวในการก่อสร้างถนน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลดลง และที่สำคัญจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ลงอันจะส่งผลให้วัสดุเหลือใช้เหล่านั้นคงค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้อยลงส่งผลให้ของเสียเหล่านั้นส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงและยังเป็นการลดงบประมาณในการเก็บและทำลายของเหลือใช้เหล่านั้นลงอีกทางหนึ่ง

[10] M.Alhassan. Effect of Rice Husk Ash on Cemnet Stabilized Laterite. เข้าถึงได้จาก lejpt.academicdirect.org

7. ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาถึงค่า UCS ที่ระยะเวลาในการบ่มที่นานกว่า 28 วัน เพื่อศึกษาถึงการพัฒนากำลังอัดระยะยาว และนอกจากนี้ควรมีการทดสอบค่า California Bearing Ration (CBR) เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นชั้นพื้นทาง

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อใช้ในการทดสอบ

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] N. Kantinaris, "Re-cycling of Sugar Ash: A raw Feed Material for Rotary Kilns", *Waste Management* 24, pp. 999-1004
- [2] J.N. Jha. (2006). "Effect of Rice Husk Ash on Lime Stabilization". *Journal of the Institution of Engineers (India)* Vol. 87 November 28,2006, pp. 33-39.
- [3] พลสันธิ์ พุกะทรัพย์ และ ธนัญญ วานิชชินชัย "การลดปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ใน คอนกรีตในคอนกรีตโดยใช้ซีเมนต์แกลบและซีเมนต์ลอย" วิทยานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2536
- [4] วลัยลักษณ์ สารจันทร์และคณะ, "ผลกระทบความละเอียดและอัตราการแทนที่ของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ต่อกำลังอัดและอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต", เอกสารประกอบการประชุม ทางวิชาการการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, พ.ศ. 2550, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MATS-72 ถึง MATS-78
- [5] American Society for Testing Materials (ASTM) Standard. 2005
- [6] American Society of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) Standard. 2007.
- [7] ทวีศักดิ์ แววน้ำและประมาณ ศรีฉัตร. 2547. การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยเถ้าแกลบและแกลบบด. ม.ป.ท.
- [8] M.Alhassan. Effect of Rice Husk Ash on Cemnet Stabilized Laterite. เข้าถึงได้จาก lejpt.academicdirect.org
- [9] ศุภกิจ นนทนานันท์ และศรีฉัตรนิพนธ์ พวงพัฒน์. 2550. การปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้ปูนขาวและเถ้าลอยลิกไนต์. ม.ป.ท.